

pufamur außen Fassaden-Spachtel FS 30

Witterungsbeständige, kunstharzvergütete Zementspachtelmasse für innen und außen.

Anwendungsbereich: *pufamur außen Fassaden-Spachtel FS 30* eignet sich hervorragend zum Ausbessern, Glätten, Nivellieren und Beschichten von allen mineralischen Untergründen wie z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel usw. Die gespachtelten Flächen sind leicht abzuglätten und filzbar.
Nicht geeignet zum Ausgleichen von Fußböden und für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Dispersionsfarbenanstrichen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Zement, anorganische Füllstoffe, Dispersionspulver und Hilfsmittel
Schüttgewicht:	ca. 1,25 g/cm ³
pH-Wert:	12
Ansatzverhältnis:	2,25 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 350 ml Wasser)
Verbrauch:	1,2 kg Pulver auf 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
Verarbeitungszeit:	ca. 30 Minuten
Biegezugfestigkeit:	4,0 N/mm ² nach DIN 18555, T. 3
Druckfestigkeit:	11,0 N/mm ² nach DIN 18555, T. 3

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Sehr glatten Beton sowie stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *PUFAS Tiefgrund LF* oder *LH* grundieren.

Verarbeitung: Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und *pufamur außen Fassaden-Spachtel FS 30* einstreuen. Kräftig umrühren, so daß ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Die angerührte Spachtelmasse innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Unebenheiten können nach ca. 90 Minuten feucht geglättet oder abgefilzt werden. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementgebender Untergründe sind unbedingt zu beachten (z.B. mit *OLAFIRN* fluatieren).

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:



GEFAHR

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Enthält Portlandzement

GISBAU - GISCODE für zementhaltige Produkte: ZP1

Chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de

Lagerung: Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Gebindegrößen:

Art. Nr. 033904000 Papiertüte	à 5 kg
Art. Nr. 033906000 Papiersack	à 25 kg

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.