

PUFAS Putz- und Haftgrund

Vielseitiges Grundierkonzentrat für innen und außen
Haftgrundierung für Fußbodenausgleichsmassen

Anwendungsbereich:

PUFAS Putz- und Haftgrund ist ein Konzentrat, das je nach Anwendungsgebiet mit Wasser im Verhältnis von 1 : 2 bis 1 : 4 verdünnt werden kann. Die Verdünnung eignet sich hervorragend zum Festigen poröser und sandender Untergründe aus Beton, Ziegel, Porenbeton, Putz und ähnlichen mineralischen Untergründen. *PUFAS Putz- und Haftgrund* eignet sich auch zur Reduzierung der Saugfähigkeit stark saugender Untergründe - wie z.B. Porenbeton - sowie als Schutzanstrich im Innenbereich.

PUFAS Putz- und Haftgrund ist die ideale Untergrundvorbereitung für *AKAPLAN Fußbodenausgleichsmasse* und *AKAFLEX Holzbodenausgleichsmasse*.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Dispersion
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
pH-Wert: 7 – 8
Verbrauch: 100 – 300 ml/m² pro Anstrich
GISBAU Produkt-Code: M-GF01

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muß trocken und frei von Trennmitteln (Schalöl, Fett usw.) sein. Schlecht haftende Anstriche, losen Putz und Leimfarben mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen.

Verarbeitung:

PUFAS Putz- und Haftgrund je nach Untergrundbeschaffenheit mit Wasser im Verhältnis 1 : 2 bis 1 : 4 verdünnen und gut mischen, z.B.:

Untergrund	Verdünnung	Verbrauch
Porenbeton	1 : 2	~ 300 ml/m ²
Gipsputz, Kalksandstein	1 : 3	~ 200 ml/m ²
Beton, dicht	1 : 4	~ 100 ml/m ²
Beton	1 : 3	~ 150 ml/m ²
Gipskartonplatten	1 : 3	~ 150 ml/m ²
schwach saugende Untergründe	1 : 4	~ 150 ml/m ²
stark saugende, offenporige Untergründe	1 : 2	~ 250 ml/m ²
Zementestrich für <i>PUFAS Fußbodenausgleichsmasse</i>	1 : 2	~ 150 ml/m ²
Kalk-, Zementputz	1 : 3	~ 150 ml/m ²

Die verdünnte Grundierung mit Pinsel, Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsmenge und auch die Verdünnung sollte so gewählt werden, daß der Untergrund nicht vollständig abgesperrt wird und keine glänzenden Stellen entstehen.

Nach Durchtrocknung der Grundierung kann gestrichen, tapeziert, gespachtelt oder geklebt werden.

PUFAS Putz- und Haftgrund kann unverdünnt auch als Schutzanstrich für mineralische Untergründe und Dispersionsfarben im Innenbereich eingesetzt werden.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.:

135

Gebindegrößen:

PE-Flasche à 1 l
PE-Kanister à 2,5 l
PE-Kanister à 5 l
PE-Kanister à 10 l