

# PUFAS Tapetengrund weiß T8

Ideale Untergrundvorbereitung vor allen Tapezierarbeiten. Zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes.

**Anwendungsbereich:** Gebrauchsfertiger, weiß deckender Voranstrich für alle Tapeten, Renoviervliese und Wandbeläge. Ideal für durchscheinende Vliestapeten. In einem Arbeitsgang wird der Untergrund farblich egalisiert und erhält eine gleichmäßige Saugfähigkeit und eine samtig-raue Oberfläche. Hervorragend geeignet als Kontrollanstrich für die Ebenmäßigkeit des Untergrundes vor der Verklebung von Renoviervlies.

**Produkteigenschaften:**

- schafft gleichmäßig saugende Untergründe
- optimale Haftung der Tapeten durch griffige Oberfläche
- hohe Deckkraft
- sperrt den Untergrund nicht ab
- lösungsmittelfrei
- abtönbar

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Titandioxid, Additive
Dichte:	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8 - 9
Verbrauch:	100 - 200 ml/m <sup>2</sup> - 10 l reichen für ca. 80 m <sup>2</sup>
GISBAU Produkt-Code:	M -GP01

**Untergrundvorbehandlung:** Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Beton, Gips-, Kalk- und Zementputz u. ä.), Gipskarton-, Gipsfaser-, Zementfaser- und ähnlichen Trockenbauplatten sowie auf gespachtelten Flächen und ähnlichen Untergründen. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Stark saugende, sandende und kroidende Untergründe mit PUFAS Tiefengrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten ausbessern – z. B. mit pufamur Super-Haftspachtel SH45 oder pufamur Leichtspachtel LS8.

**Verarbeitung:** Den Tapetengrund vor Gebrauch umrühren und mit Pinsel, Bürste, Roller oder einem geeigneten Spritzgerät (max. Korngröße 0,2 mm) auf den Untergrund auftragen. Nach vollständiger Durchtrocknung (ca. 6 – 8 Stunden – je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur und Luftfeuchtigkeit) können die gestrichenen Flächen tapeziert werden.

**Abtönen:** Bei Bedarf kann der Tapetengrund mit max. 10 % Universal-Abtönkonzentraten oder mit max. 15 % Vollton- und Abtönfarben abgetönt werden.

**Hinweise:** Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Bereits mit Tapetengrund gestrichene Untergründe dürfen nicht mit gips- oder zementhaltigen Spachtelmassen überarbeitet werden. Hierfür empfehlen wir pufamur Leichtspachtel LS8 oder pufamur Akkordspachtel AS5.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingtrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

DecoPaint-Richtlinie 2004/42:  
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a, Wb) = 30 g/l. VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

## Technische Informationen

---

**Lagerung:** Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

**Katalog-Nummer.:** 137

**Gebindegrößen:**  
PE-Eimer à 2,5 l → Art.-Nr. 012901000  
PE-Eimer à 5 l → Art.-Nr. 012902000  
PE-Eimer à 10 l → Art.-Nr. 012903000