



# Elastovlies Vinylbeläge

## Qualität Elastovlies 25 Rekord

Belagsart:..... geschäumter Polyvinylchlorid-Bodenbelag

Beanspruchungsklasse:..... Klasse 22 +



wohnen – normal/stark

Gesamtstärke/

Nutzschichtstärke:..... ca. 2,6 / 0,20 mm

Oberflächenvergütung:..... Extreme Protection

Flächengewicht:..... ca. 1.530 g/m<sup>2</sup>

Brandverhalten:..... C<sub>fi</sub>-s1

Trittschallminderung:..... ca. 17 dB

Stuhlrollenversuch:..... -

Fußbodenheizung:..... geeignet (max. 27° C)

Wärmedurchlasswiderstand:... ca. 0,03 m<sup>2</sup> K/W

Lichteuchtigkeit:..... ≥ Stufe 6

Rutschhemmstufe:..... R10

Resteindruck:..... ca. < 0,35 mm

Chemikalienbeständigkeit:..... nicht verändert\*

Lieferform

Format/VE:..... 200/300/400 cm / Rolle ca. 25 lfm

Zusatzeignungen:..... 

\* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.