




| BESCHREIBUNG                                                                       |                            |                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtdicke                                                                        | EN ISO 24346<br>[EN 428]   | mm                 | 2.00                                                                                                                                                            |
| Flächengewicht                                                                     | EN ISO 23997<br>[EN 430]   | g/m <sup>2</sup>   | 3000                                                                                                                                                            |
| Bahnenbreite                                                                       | EN ISO 24341<br>[EN 426]   | cm                 | 200                                                                                                                                                             |
| Bahnenlänge                                                                        | EN ISO 24341<br>[EN 426]   | ml                 | 20                                                                                                                                                              |
| Format Fliesen                                                                     | EN ISO 24342<br>(EN 427)   | mm                 | 608 x 608                                                                                                                                                       |
| Fliesenanzahl pro Karton                                                           | -                          | -                  | 20                                                                                                                                                              |
| KLASSIFIZIERUNG                                                                    |                            |                    |                                                                                                                                                                 |
| Produkt Norm                                                                       | -                          | -                  | EN ISO 10581 [EN 649]                                                                                                                                           |
| Europäische Klassifizierung                                                        | EN ISO 10874<br>(EN 685)   | Klasse             | 34 - 43                                                                                                                                                         |
| Brandverhalten                                                                     | EN 13 501-1                | Klasse             | B <sub>fl</sub> -s1                                                                                                                                             |
| Begehauf Ladung                                                                    | EN 1815                    | kV                 | < 2                                                                                                                                                             |
| Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften - Schiefe Ebene                       | DIN 51130                  | Klasse             | R9                                                                                                                                                              |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN                                                           |                            |                    |                                                                                                                                                                 |
| Bindemittelgehalt                                                                  | EN ISO 10581               | Typ                | I                                                                                                                                                               |
| Maßstabilität                                                                      | EN ISO 23999<br>[EN 434]   | %                  | Bahnen ≤ 0.40<br>Fliesen ≤ 0.25                                                                                                                                 |
| Trittschallverbesserungsmaß                                                        | EN ISO 717-2               | dB                 | 5                                                                                                                                                               |
| Resteindruck                                                                       | EN ISO 24343-1<br>[EN 433] | mm                 | ~ 0.02                                                                                                                                                          |
| Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)                                                   | ISO 4918 (EN 425)          | -                  | OK                                                                                                                                                              |
| Wärmeleitfähigkeit                                                                 | EN ISO 10456<br>(EN12524)  | W/(m.K)            | 0.25                                                                                                                                                            |
| Lichtechtheit                                                                      | EN 20 105 - B02            | Grad               | ≥ 6                                                                                                                                                             |
| Dekontaminierbarkeit                                                               | ISO 8690                   | -                  | sehr gut                                                                                                                                                        |
| Oberflächenvergütung                                                               | -                          | -                  | Evercare™                                                                                                                                                       |
| Verhalten gegenüber Chemikalien                                                    | EN ISO 26987<br>[EN 423]   | Klasse             | beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung |
| Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) (1)                         | ISO 22196                  | -                  | > 99 %<br>Wachstumshemmend                                                                                                                                      |
| UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT                                                          |                            |                    |                                                                                                                                                                 |
| TVOC (nach 28 Tage)                                                                | ISO 16000-6                | µg/ m <sup>3</sup> | < 10                                                                                                                                                            |
| Zeugnis                                                                            |                            |                    | Floorscore®                                                                                                                                                     |
| CE KENNZEICHNUNG                                                                   |                            |                    |                                                                                                                                                                 |
|  | EN 14041                   | -                  |                                                                            |
|                                                                                    |                            | -                  |                                                                            |

(1) Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.