

Deco Flächenlasur

Produktbeschreibung:

Thixotrope, wasserabweisende Alkydharz-Dickschichtlasur mit erhöhtem UV-Schutz.

Anwendung:

Für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

Eigenschaften:

- thixotrop
 - seidenglänzend
 - filmkonserviert
 - wasserabweisend
 - feuchtigkeitsregulierend
 - witterungsbeständig
 - lichtecht
 - gleichmäßige, leichte Verarbeitung
 - mit intensivem UV-Schutz durch UV-Filter
- Kein chemischer Holzschutz.

Bindemittel:

Aromatenfreies Alkydharz

Spez. Gewicht:

Ca. 0,90-0,98 g/cm³, je nach Farbton.

Glanzgrad:

Seidenglänzend

Farbtöne:

Antikblau, antikweiß, burma teak, ebenholz, eiche, eiche hell, eiche natur, eiche rustikal, farblos, kalkweiß, kastanie, kiefer, mahagoni, nussbaum, oregon pine, palisander, treibholz

Packungsgröße:

1 l, 2,5 l und 5 l

Verarbeitung:

Streichen, Rollen. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Mit weichem, langborstigem Flächenstreicher durchgehende Bahnen in Richtung der Holzmaserung streichen.

Zur Beurteilung des Farbtons ist ein Probeanstrich auf dem zu behandelnden Original-Holz empfehlenswert.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

Unbehandelte Nadelhölzer, außen, nicht und begrenzt maßhaltig:

Zwei Anstriche mit MEGA 170 Deco Imprägnierlasur und ein Anstrich MEGA 172 Deco Flächenlasur.

Maximale Holzfeuchte 18 %.

Unbehandelte Nadelhölzer außen, maßhaltig:

Ein Grundanstrich mit MEGA 170 Deco Imprägnierlasur und zwei allseitige Anstriche mit MEGA 172 Deco Flächenlasur.

Maximale Holzfeuchte 13 % + 2 %.

Druckimprägnierte Hölzer:

Sie können Farbtonveränderungen bewirken. Hier ist ein Probeanstrich empfehlenswert.

Renovierungsanstriche:

Nach entsprechenden Vorarbeiten festhaftende, gleichartige Altanstriche je nach Wetterbeanspruchung zwei- bis dreimal mit MEGA 172 Deco Flächenlasur überarbeiten.

Technische Daten

Verdünnung:

Streichfertig eingestellt.

Reinigen der Werkzeuge:

Mit MEGA 904 Kunstharz-Verdünner.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m² je Arbeitsgang.

Trocknung:

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte:

Trocken: nach ca. 2,5 Stunden

Überstreichbar: nach ca. 8 Stunden

Anmerkung:

MEGA 172 Deco Flächenlasur farblos nur zum Mischen (Aufhellen) der Standardfarbtöne verwenden.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung mindestens 12 Monate.

Zusammensetzung nach VDL-Richtlinie:

Alkydharz, Buntpigmente, Schwarzpigmente, organische Pigmente, Aliphaten, Trockenstoffe, Antihautmittel, Netzmittel, Filmkonservierungsmittel

Entsorgungshinweise:

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/e
400 g/l VOC (2010)
VOC-Gehalt siehe Deckel.

Produktcode:

M-KH 02

Achtung

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise:

Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Enthält Phthalsäureanhydrid, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Anstrichfilm ist gegen Algen- und Pilzbefall geschützt. Geeignete Schutzkleidung tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Eindringen in Erdrich, Gewässer oder Kanalisation verhindern. Die Farbe enthält Terbutryn (886-50-0) und Octyl-Isothiazolinon (26530-20-1) zum Schutz des getrockneten Anstrichfilms. Informationen für Allergiker unter +49 (0)2330 1 926 184.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

