



Ralston Classic Lacke

Alkydharzlacke mit ausgezeichneten (Witterungs-) Beständigkeit

- Ralston Satin
- Ralston Semi-Matt
- Ralston Matt

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Satin, Semi-Matt & Matt

Die Ralston "Classic" Lacke sind terpentinverdünnbare Alkydharzlacke mit einer besonders hohen Witterungsbeständigkeit. Sie sind stark, weisen einen schönen Verlauf auf und sind einfach zu verarbeiten. Sie vergilben kaum, wodurch sie auch im Innenbereich gut angewendet werden können.



Ralston Satin

- Sehr guter Verlauf und Deckvermögen
- Schöner Seidenglanz
- Kaum Vergilbung
- Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit

Anwendung

Als Decklack auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff.



Außen
Innen



Ralston Semi-Matt

- Schönes, seidenmattes Ergebnis
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gute Kantenabdeckung
- Gute Glanzhaltung

Anwendung

Als Decklack auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff.



Außen
Innen



Ralston Matt

- Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Schönes mattes Aussehen
- Sehr guter Verlauf und sehr gutes Deckvermögen
- Kaum Vergilbung

Anwendung

Als Decklack auf vorbehandeltem Holz, Metall und Kunststoff.



Außen
Innen

Farben auf Alkydharzbasis tendieren bei einem Mangel an UV-Licht (Malerarbeiten Innenbereich) zu einer dunklen Vergilbung. Unsere Ralston Aqua Farben sind eine vergilbungsbeständige Alternative für Malerarbeiten im Innenbereich.

	Ralston Satin	Ralston Semi-Matt
Theoretische Ergiebigkeit *	13 m ² /l	11,6 m ² /l
Trocknungszeitbedingung	20 °C / 65 % L.F.	20 °C / 65 % L.F.
Staubtrockenfrist **	3	2
Überstreichbarkeit **	18	16
Schichtdicke Nass	85 Mμ	85 Mμ
Schichtdicke Trocken	50 Mμ	50 Mμ
Glanzgrad	Seidenglanz, etwa 35 G.U. bei 60 °	Geringer Seidenglanz, etwa 20 G.U. bei 60 °

	Ralston Matt
Theoretische Ergiebigkeit *	13 m ² /l
Trocknungszeitbedingung	20 °C / 65 % L.F.
Staubtrockenfrist **	4
Klebfreizeit **	5
Überstreichbarkeit **	18
Schichtdicke Nass	78 Mμ
Schichtdicke Trocken	50 Mμ
Glanzgrad	Matt, etwa 15 G.U. bei 60 °

* Hängt von der Applikationsmethode, der Nasslackschichtdicke und dem Untergrund ab

** Trocknungszeit in Stunden

Gehen Sie zu www.ralstoncolour.com für Verarbeitungsinformationen und spezifische Produktinformationen.

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-11