

SIGMA Radiator



I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Produktaussage	SIGMA Radiator, vergilbungsbeständiger, glänzender Heizkörperlack auf Basis eines Acrylat-Bindemittels, temperaturbeständig bis ca. 180°C, wasserverdünnbar.
Verwendungszweck	Für glänzende Zwischen- und Schlussbeschichtungen grundierter Heizkörper und Heizungsrohre von Warmwasser- und Dampfheizungsanlagen, innen. Auch auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffen, Metallen etc. einsetzbar. (nach entsprechender Untergrundvorbereitung)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - sehr gute Verarbeitungseigenschaften - geruchsarm während und nach der Verarbeitung - guter Verlauf - schnell trocknend - sehr gute Weißstabilität
Farbton:	weiß
Verpackungsgröße	1 l, 2,5 l

II. TECHNISCHE DATEN

Dichte	1,3 g/cm ³
Verbrauch	ca. 90 ml/m ² (Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln)
Trockenzeit	nach ca. 2 Stunden staubtrocken nach ca. 4 Stunden überstreichbar bei 23 °C und 65 % rel. Luftfeuchte (Niedrige Temperaturen verzögern die Trockenzeiten.)

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung	Tragfähige Altanstriche aufrauen. Gesamte Flächen anlaugen und anschliessend mit klarem Wasser nachwaschen. Nicht tragfähige Beschichtungsteile und Rost entfernen. Entrostete Stellen zweimal mit SIGMA Haftprimer Aqua oder SIGMA Allgrund streichen
Beschichtungssysteme	Zwischenbeschichtung mit SIGMA Radiator Schlussbeschichtung mit SIGMA Radiator Werkseitig grundierte Heizkörper (DIN 59900) nach Reinigung mit SIGMA Haftprimer Aqua oder SIGMA Allgrund (weiß) grundbeschichten. Bei pulverbeschichteten Heizkörpern ist die Haftung von SIGMA Haftprimer Aqua oder SIGMA Allgrund (weiß) durch eine Anstrichprobe zu ermitteln. Zwischenbeschichtung mit SIGMA Radiator Schlussbeschichtung mit SIGMA Radiator
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen
Reinigung der Werkzeuge	sofort nach Gebrauch mit Wasser Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur mindestens +5 °C.



SIGMA Radiator

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Besonders zu beachten

VOB, Teil C, DIN 18 363, Abschnitte 2 und 3, sowie die BFS- Merkblätter der in Frage kommenden Arbeitsbereiche.

Während und nach der Verarbeitung auf ausreichende Belüftung achten.

In jedem Fall ist für eine optimale Be- und Entlüftung zu sorgen um kurzfristige Geruchsbelästigungen weitestgehend zu vermeiden.

Für farbige Heizkörperlackierungen (bis max. 80 °C)

SIGMA Torno Semigloss einsetzen.

IV. SONSTIGE HINWEISE

Entsorgung

Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code

BSL60

V. PRODUKTDEKLARATION NACH VdL - RL01

Enthält

Acrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Glykolen, Konservierungsmittel, filmbildende Hilfsmittel, Additive.

VI. PRODUKTDEKLARATION NACH DIN EN 927 - 1

Fülle

mittel

Deckvermögen

deckend

Glanz

glänzend

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Textfassung: Juni 2019

