



# ARDEX 7+8

## Dichtkleber

- Schnelle Erhärtung und Trocknung
- Lösemittelfrei
- Erfüllt die Anforderungen nach EN 12004



### Anwendungsbereich:

Innen und Außen. Wand und Boden.

Dichtkleber zum Verlegen der ARDEX SK 100 W Dichtbahn im Innen- und Außenbereich, in Schwimmbecken, auf Balkonen und Terrassen in Verbindung mit dem ARDEX SK TRICOM Dichtset.

### Art:

ARDEX 7 + 8 besteht aus der lösemittelfreien ARDEX 8 Acrylatdispersion mit einem Litergewicht von ca. 1 kg und ARDEX 7 Reaktivpulver auf Zement-Basis mit einem Schüttgewicht von ca. 1,2 kg/l.

Zur Verarbeitung werden beide Komponenten gemischt.

### Vorbereitung des Untergrundes:

Die Untergrundoberfläche muß trocken, fest, tragfähig und trennmittelfrei sein.

Als Untergründe geeignet sind Beton, Zementestrich, Calciumsulfat-estrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich, Zementputz, Kalkzementputz, Gipsputz, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Gipsbauplatten und Hartschaumplatten.

Gipsputze müssen fest, trocken einlagig mindestens 10 mm dick, nicht gefilzt und geglättet sein.

Das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund, z. B. über eine Außenwand, muß ausgeschlossen sein. Insofern sind die baulichen Gegebenheiten vor der Abdichtungsmaßnahme zu prüfen.

Gipsputz, Gipswandbauplatten, Gipsfaserplatten und Calciumsulfat-estriche sind mit ARDEX P 51, 1 : 3 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen.



370

ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Germany

13

58138

EN 12004:2007+A1:2012

ARDEX 7 + 8

Stark verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich  
EN 12004:C2FE-S2

Brandverhalten:	E
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Früh-Haftzugfestigkeit nach 6 Stunden:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Siehe Sicherheitsdatenblatt

ARDEX GmbH  
Postfach 6120 · 58430 Witten  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
kundendienst@ardex.de  
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem  
QM/UM-System nach  
DIN EN ISO 9001/14001

# ARDEX 7+8

## Dichtkleber

### Anrühren:

ARDEX 7+8 kann spachtelfähig zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen und in Kleberkonsistenz zum Verlegen der Dichtbahn ARDEX SK 100 W eingestellt werden.

Der Dichtkleber ist grundsätzlich zunächst in der spachtelfähigen Konsistenz anzurühren.

Zum Anrühren der Kleberkonsistenz wird dann noch ca. 0,75 l ARDEX 8 zugegeben und durchgemischt.

Das Anmischverhältnis beträgt:

spachtelfähige Konsistenz  
5,0 kg ARDEX 7 Reaktivpulver  
3,5 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion

oder

Kleberkonsistenz  
5,00 kg ARDEX 7 Reaktivpulver  
4,25–5,00 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion

### Verarbeitung:

Es ist nur so viel Dichtkleber anzurühren, wie innerhalb von 60 Minuten verarbeitet werden kann. In Erstarrung befindlichen Dichtkleber nicht mit ARDEX 8 Acrylatdispersion nachverdünnen. Die Verarbeitung von ARDEX 7+8 erfolgt mit einem Zahnpachtel, auf glatten Untergründen mit einer 3 mm-Blockzahnung, bei rauen Untergründen mit einer 4 mm-Blockzahnung.

Die Verlegetflächen dürfen jeweils nur so groß sein, dass die ARDEX SK 100 W Dichtbahn innerhalb der Einlegezeit von ca. 15 – 20 Minuten in das frische Kleberbett eingelegt und nachfolgend mit der glatten Seite des Zahnpachtels angedrückt und einmassiert wird. Luft einschüsse sind zu vermeiden.

Bei der Anwendung und Verarbeitung der ARDEX SK 100 W Dichtbahn sind die Hinweise in dem Technischen Datenblatt für ARDEX SK 100 W zu beachten.

Im Bereich der Dichtbahnstöße, Eckfugen und Durchdringungen wird ARDEX 7+8 nachfolgend mit der 3 mm-Zahnung aufgebracht. Die ARDEX TRICOM Dichtbänder, Ecken und Manschetten werden frisch in den Dichtkleber eingebettet und mit der Glättkelle glattgestrichen.

Die Dichtbänder, Ecken und Manschetten werden beim anschließenden Auftrag von ARDEX 7+8 vollflächig abgespachtelt und in die Dichtschicht eingebunden.

ARDEX 7+8 bei Temperaturen von + 5°C bis 30°C verarbeiten.

Höhere Temperaturen verkürzen, tiefere Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit.

### Zu beachten ist:

Mit der spachtelfähigen Konsistenz können Löcher und Vertiefungen gefüllt werden.

### Hinweis:

ARDEX 7 Reaktivpulver enthält Zement. Reizt die Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille /Gesichtsschutz tragen.

In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Anmischverhältnis:	Kleberkonsistenz 5,00 kg ARDEX 7 Reaktivpulver 4,25–5,00 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion spachtelfähige Konsistenz 5,0 kg ARDEX 7 Reaktivpulver 3,5 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion
Frischgewicht des Mörtels:	Kleberkonsistenz ca. 1,3 kg/l spachtelfähige Konsistenz ca. 1,4 kg/l
Materialbedarf:	bei glattem Untergrund bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm: ca. 0,6 kg Pulver + ca. 0,4 kg Dispersion = ca. 1,0 kg angemischtes Material je m <sup>2</sup> bei Zahnung 4 x 4 x 4 mm: ca. 0,8 kg Pulver + ca. 0,6 kg Dispersion = ca. 1,4 kg angemischtes Material je m <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit (+20°C):	ca. 60 Min.
Begehbarkeit (+20°C):	nach ca. 2 Std.
Kennzeichnung nach GefStoffV:	keine
GISCODE:	ZP 1 (Reaktivpulver) D 1 (Acrylatdispersion)
Abpackung:	ARDEX 8 Acrylatdispersion: Eimer mit 5 kg netto ARDEX 7 Reaktivpulver: Beutel mit 5 kg netto, gepackt zu 4 Stück
Lagerung:	In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. ARDEX 8 Acrylatdispersion frostsicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.