



ARDEX SN

Neutral-Silicon

- Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend)
- Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Fugen zwischen Mauerwerk, Beton, Fliesenbelägen, Putz, Metall, Glas, Holz-, Aluminium- und Kunststoffen sowie an Fenstersimsen und Traufblechanschlüssen
- Leicht spritz- und glättbar
- Gute Hafteigenschaften
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Lieferbar in:
 - weiß
 - pergamon
 - silbergrau
 - hellgrau
 - grau
 - zementgrau
 - basalt
 - anthrazit
 - jasmin
 - bahamabeige
 - transparent



Anwendungsbereich:

Innen und außen. Wand und Boden.

Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen

- in Bad, Dusche und WC,
- im Wohnbereich bei Keramikbelägen, an Türen, Fenstern und Einbauelementen,
- in Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden.

Produkteigenschaften:

ARDEX SN ist ein einkomponentiger, neutralvernetzender Silicondichtstoff, der leicht spritzbar und sehr gut glättbar ist. Aufgrund der hohen Elastizität werden Dehn- und Stauchbewegungen bis zu 25% der Fugenbreite ausgeglichen. Nach der Aushärtung ist ARDEX SN gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel beständig. Die Fuge kann problemlos gereinigt werden. Durch die fungizide Ausrüstung wird Pilz- und Schimmelbefall vorgebeugt.

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

| | |
|--|----------------|
| CE | |
| 0432 | |
| ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 D-58453 Witten | |
| 14 | |
| 73086 | |
| EN 15651-1: 2012-12 | |
| EN 15651-3: 2012-12 | |
| EN 15651-4: 2012-12 | |
| ARDEX SN | |
| Fugendichtstoff für die Fassade, für den Sanitärbereich und für Fußgängerwege | |
| F-INT CC 25HM | |
| XS 1 | |
| PW-INT CC 25HM | |
| Brandverhalten: | Klasse E |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien: | bewertet |
| Standvermögen: | ≤ 3 mm |
| Volumenverlust: | ≤ 10 % |
| Zugverhalten unter Vorspannung: | bestanden (NF) |
| Reißfestigkeit: | bestanden (NF) |
| Zugeigenschaften, Dehnspannungswert bei +23 °C | ≥ 0,4 MPa und |
| bei -30 °C | ≤ 0,9 MPa |
| Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30 °C): | bestanden (NF) |
| Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser mit einer Temperatur von 23 °C: | bestanden (NF) |
| Mikrobiologisches Wachstum: | 0 |
| Dauerhaftigkeit: | bestanden |

ARDEX SN

Neutral-Silicon

Untergrund:

ARDEX SN haftet auf glasierten und unglasierten Fliesen, Emaille, Glas, Sanitäracryl, Aluminium blank und eloxiert, Kunststoff, beschichteten Küchenarbeitsplatten, lösemittelfreien Acryllacken, Alkydharzlacken, Dickschichtlasuren und Holz. Bei Beton, mineralischen Putzen und Edelstahl ARDEX Primer SP 1, bei Chrom und Hart-PVC ARDEX Primer SP 2 verwenden (Hafttabelle beachten).

Die Fugenflanken müssen fest, tragfähig, trocken und frei von Staub, Verschmutzungen, Fetten, Ölen und Anstrichen sein. Alter Fugendichtstoff ist ggf. restlos zu entfernen. Fettige Fugenflanken sowie Badewannen- und Brausetassenränder mit geeigneten Reinigungsmitteln säubern.

Tiefere Fugen mit geschlossenzelliger Polyethylen-Rundschnur vorfüllen. Das Hinterfüllmaterial darf beim Einbringen nicht beschädigt werden. Bei flacheren Fugen, die kein Rundprofil aufnehmen können, wird der Fugenboden mit einem Polyethylenstreifen abgedeckt, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Die Fugenbreite im Innenbereich soll mindestens 5 mm, im Außenbereich mindestens 10 mm betragen. Bitumen-, teer-, öl- oder acrylimprägnierte Vorfüllmaterialien dürfen keinesfalls verwendet werden.

Verarbeitung:

Die Kartuschenspitze über dem Gewinde abschneiden, Düse aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden. Die Kartusche in die Spritze einlegen. ARDEX SN so in die Fugen einspritzen, dass es sich vollflächig mit den Fugenflanken verbindet, um eine gute Haftung zu erzielen. Bei winkligen Anschlüssen als Dreiecksfase einspritzen. Vor der Hautbildung (ca. 7–10 Minuten) Dichtstoff mit einem mit ARDEX SG Glättmittel angefeuchteten geeigneten Werkzeug glätten und ggf. Klebeband entfernen. Abschnittweises Arbeiten ist möglich, da frisches ARDEX SN auf bereits ausgehärtetem Material einwandfrei haftet, sofern die Oberfläche schmutz- und staubfrei ist.

Die Fugenbreite muss so bemessen sein, dass durch die Bewegungen der angrenzenden Bauteile (Dehnung, Stauchung) die praktische Dehnfähigkeit von 25% nicht überschritten wird. Bei den Fugen sind – bezogen auf die Fugenbreite – folgende Fugentiefen einzuhalten:

| Breite | Tiefe |
|-----------|------------------------------------|
| bis 10 mm | wie Breite, jedoch mindestens 6 mm |
| 10 mm | 8 – 10 mm |
| 15 mm | 8 – 12 mm |
| 20 mm | 10 – 14 mm |
| 25 mm | 12 – 18 mm |

Bei Fugenausbildungen im Außenbereich sollen Breite und Tiefe der Fugen mindestens 10 mm betragen.

ARDEX SN bei Untergrundtemperaturen über +5 °C und unter +40 °C verarbeiten.

Zu beachten ist:

ARDEX SN ist wasserdicht und verhindert das Eindringen von Wasser in die Fuge. Erforderliche Abdichtungsmaßnahmen können hierdurch jedoch nicht ersetzt werden.

ARDEX SN ist nicht überstreichbar und für Hochbaufugen nicht einzusetzen. ARDEX SN ist geeignet für Randfugen im Bodenbereich, nicht jedoch für Bodenfugen mit starker mechanischer Belastung.

Trotz der fungiziden Ausrüstung ist im Sanitärbereich darauf zu achten, dass die Fugen durch Verwendung üblicher Reinigungsmittel sauber gehalten werden, da Schmutz und Seifenablagerungen als Nährboden für Pilze und Algen dienen können. Es ist von Vorteil, wenn die Fugen darüber hinaus trockengewischt und je nach Belastung von Zeit zu Zeit mit einem geeigneten Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Angebrochene Kartuschen können mehrere Tage aufbewahrt werden, wenn die Düsenöffnung mit einem Dichtstoffpfropf verkapselt wird. Vor dem Weiterverarbeiten lässt sich der Pfropf leicht entfernen.

Frische Verunreinigungen lassen sich sofort mit Verdünner entfernen. Nach der Aushärtung ist das nur noch durch mechanisches Abschaben möglich, sofern der Untergrund dafür geeignet ist.

Bei lackierten Untergründen und Kunststoffuntergründen empfiehlt sich eine vorherige Haftungs- und Verträglichkeitsprüfung. Bei Kontakt von ARDEX SN mit bituminösen Untergründen können Verfärbungen bzw. auch Haftungsverluste auftreten. Bei Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, die Jod abspalten, können Verfärbungen auftreten.

Ungeeignet für folgende Untergründe: Bitumen, Butyl, EPDM, Gummi, Polyethylen, Marmor und Naturstein, Neopren, Teer und Teflon. ARDEX SN haftet nicht auf Polyethylen und Teflon. Die übrigen genannten Untergründe können Verfärbungen des Dichtstoffs verursachen.

Für Natursteinbeläge wird ARDEX ST Naturstein-Silicon empfohlen.

Offenporige Fliesen und Platten sollten mit einem geeigneten, glatten Klebeband abgeklebt werden. Glättmittel darf nicht auf die Oberfläche dieser Platten gelangen und darauf eintrocknen, da sonst Fleckenbildungen entstehen können.

ARDEX SN

Neutral-Silicon

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

| | |
|-----------------------------|--|
| Materialbasis: | Silicon, neutralvernetzend |
| Komponenten: | 1-komponentig |
| Konsistenz: | pastös |
| Spez. Gewicht DIN 52451: | ca. 1,0 g/cm ³ |
| Fugenbreite: | bis 30 mm |
| Verarbeitungstemperatur: | +5 °C bis +40 °C (Untergrundtemperatur) |
| Hautbildezeit*: | ca. 7–10 Min., nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich |
| Durchhärtegeschwindigkeit*: | ca. 2 mm/Tag ca. 7 mm/Woche |
| Temperaturbeständigkeit: | –40 °C bis +180 °C |
| Praktische Dehnfähigkeit: | ca. 25 % der Fugenbreite |
| E-Modul 100%: | ca. 0,35 N/mm ² (DIN EN 28339 Verfahren A) |
| Shore-A-Härte: | ca. 25 |
| Verbrauch: | 10 x 10 mm ca. 3,0 lfdm, je Kartusche Dreiecksfuge: 6,0 lfdm, je Kartusche 5 x 5 mm ca. 12,0 lfdm, je Kartusche |

Bei Dreiecksfugen verringert sich der Verbrauch auf die halbe Menge.

* Bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verkürzen die Aushärtezeit und erhöhen die Durchhärtungsgeschwindigkeit, niedrigere Temperaturen und/oder niedrigere Luftfeuchtigkeit verlängern die Aushärtezeit und vermindern die Durchhärtungsgeschwindigkeit.

| | |
|------------|--|
| Abpackung: | Kartusche mit 310 ml netto, gepackt zu 12 Stück |
| Lagerung: | kühl und trocken ca. 12 Monate lagerfähig |

Hinweis:

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Anwendungsberatung:

Technische Hotline: Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: kundendienst@ardex.de