

## Grundierfarbe P

Lösemittelhaltige, pigmentierte Grundierfarbe für kritische Untergründe im Außenbereich. Sehr gute Untergrundverfestigung und hohe Griffigkeit für nachfolgende Beschichtungen.



### Produktbeschreibung

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösemittelhaltig</li> <li>• Isolierend gegen durchschlagende Substanzen (z. B. Füßchen von Kletterpflanzen)</li> <li>• Sehr gute Haftung</li> <li>• Hohe Griffigkeit für nachfolgende Beschichtungen</li> <li>• Für nichtsaugende Untergründe</li> <li>• Auf EPS einsetzbar (unverdünnt oder im Verhältnis 1:1 mit L-66 Tiefengrund)</li> <li>• Abtönbar bis max. 10 % mit Dispersionsabtönfarben</li> <li>• Wasserverträglich - nicht quellbar</li> <li>• Spannungsarm</li> <li>• Aromatenfrei</li> <li>• In jedem Verhältnis mit L-66 Tiefengrund mischbar</li> </ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Nur außen
<b>Einsatzbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovierungsbedürftige WDV-Systeme</li> <li>• Kritische Untergründe, die verfestigt werden müssen</li> </ul>

### Werkstoffbeschreibung

<b>Bindemittel</b>	Polymerisatharz
<b>Dichte</b>	ca. 1,2 kg/l kg/l
<b>Max. Korngröße</b>	Mittel
<b>Verbrauch</b>	ca. 160 - 320 ml/m <sup>2</sup>
<b>Hinweis zum Verbrauch</b>	Für eine exakte Kalkulation bietet eine Probefläche am Objekt die beste Gewähr.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Geeignete Abtönfarben:</b>	Max. 10 % handelsübliche Vollton- und Abtönfarbe. Bitte beachten, dass bei getönter Ware die angegebenen Eigenschaften verändert sein können.
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Lagerhaltung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühl und trocken</li> <li>• Auch unter 0 °C möglich</li> </ul>
<b>Verdünnung</b>	Kunstharzverdünnung oder Spiritus

## Grundierfarbe P

### Untergründe

<b>Geeignete Untergründe</b>	<p>Alle üblichen mineralischen Untergründe (Putze, Beton, Mauerwerk)</p> <p>Hölzer und Holzwerkstoffe aller Art</p> <p>Tragfähige, mineralische und organische Altanstriche</p> <p>Kunststoffe und NE-Metalle</p> <p>Polystyrol</p>
<b>Untergrundbedingungen</b>	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, fest und tragfähig sowie frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten.</p>
<b>Untergrundvoraussetzungen</b>	<p><b>Beton</b> Schalöle, Fette und Wachse durch Netzmittelwäsche entfernen. Evtl. Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen. Die Saugfähigkeit des Betons durch Benetzungsprobe prüfen. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 1 bei Außenbeschichtungen und BFS-Merkblatt 8 bei Innenbeschichtungen.</p> <p><b>Unterputze außen</b> Mineralische Unterputze müssen ausreagiert und durchgetrocknet sein, da es sonst zu Verfärbungen, besonders bei getönten Folgebeschichtungen, kommen kann. Als Faustregel gilt 1 Tag Trockenzeit pro mm Schichtstärke, bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte entsprechend länger. Zu hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verlängern ebenfalls den Abbindeprozess. Nachputzstellen flutieren. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 9.</p> <p><b>Faserzement</b> Produkte aus Faserzement sind wässrig zu grundieren. Im Außenbereich können auch lösemittelhaltige Grundierungen eingesetzt werden. Bei Konstruktionen mit unzugänglichen, nicht beschichtbaren Rückseiten und Kanten sind diffusionsoffene Beschichtungen einzusetzen. Unbeschichtete asbesthaltige Faserzementplatten dürfen nach GefStoffV seit 01.12.2010 nicht mehr beschichtet werden. Bei asbesthaltigem Faserzement sind die entsprechenden Vorschriften (TRGS 519) im Umgang mit Asbest einzuhalten.</p>

### Verarbeitung

<b>Auftragsverfahren</b>	<p>Streichen und Rollen</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Bei Grundanstrichen ist es empfehlenswert, mit halblangen Streichwerkzeugen das Material in den Untergrund einzustreichen. Bei starksaugenden Untergründen muss die Grundierfarbe pigmentiert mit L-66 Tiefengrund entsprechend verdünnt werden, ggf. Nass-in-Nass-Grundierung durchführen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschichtung: Grundierfarbe pigmentiert mit ca. 30 % L-66 Tiefengrund verdünnt, satt tränkend auftragen.</li> <li>2. Beschichtung: In diese noch nasse Beschichtung mit dem Grundiergemisch eine weitere Beschichtung auftragen.</li> </ol>
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<p>Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind oder auf warmen Untergründen verarbeiten.</p>
<b>Beachten</b>	<p>Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen, ohne Beeinträchtigung der Produkteignung. Diese Daten beziehen sich auf die Weißware bzw. Standardware. Durch eine Abtönung sind Abweichungen möglich.</p> <p>Der Werkstoff ist lösungsmittelhaltig, daher von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten. Bei der Verarbeitung nicht rauchen und für gute Durchlüftung sorgen. Genuss- und Lebensmittel sind während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase auszulagern. Vorsicht in geschlossenen Räumen.</p>
<b>Verträglichkeit</b>	<p>In jedem Verhältnis mit L-66 Tiefengrund mischbar.</p>
<b>Praxis-Tipps</b>	<p><b>Ablebearbeiten</b> Im Außenbereich nur UV-beständige Klebebänder verwenden. Nach Abschluss der Anstricharbeiten, insbesondere bei Dispersionsfarben und/oder höheren Schichtdicken, Klebebänder sofort entfernen, um unsaubere Konturen zu vermeiden.</p>
<b>Temperaturgrenze</b>	<p>0 °C. Der Untergrund muss während Verarbeitung und Trocknung frostfrei und trocken sein.</p>

## Grundierfarbe P

<b>Trockenzeit</b>	Bei + 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte entsprechend länger.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung oder Testbenzin

### Hinweise

<b>Produkt-Code</b>	BSL20 (M-GP02)
<b>Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge</b>	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  Verursacht schwere Augenschäden.  Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
<b>Deklaration der Inhaltsstoffe</b>	Vinylacetatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Aliphaten, Wasser, Additive
<b>Sicherheitsdatenblatt beachten</b>	Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
<b>VOC Kategorie</b>	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes: (Kat. A/h) 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max.
<b>VOC Gehalt (in Gramm pro Liter)</b>	490 g/l
<b>WGK</b>	1 (schwach wassergefährdend)
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

### Gebindegrößen

Inhalt	EAN-Code	Artikel-Nr.
2,5 L	4002822100704	705332
10 L	4002822100605	705330

### Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

L-66 Tiefengrund

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.