

# Acrylatfassadenfarbe

Vollständiges Sortiment an Primern und Spezialfarben von perfekter Qualität für Fassaden.

- Ralston UniPlex Extra
- Ralston Siloxan Matt [1]

• paint • passion • people

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS

# UniPlex Extra & Siloxan Matt [1]

Anstreicher bevorzugen schon seit langer Zeit Farben auf Basis einer Acrylatdispersion, wenn es um die Behandlung von Fassaden geht. Eigenschaften wie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Regen und aggressive Luftverunreinigung, eine optimale UV-Beständigkeit und hohe Damfdurchlässigkeit liefern ausreichende Argumente für die Kunden.



## Ralston UniPlex Extra

- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- Sehr gut zu reinigen
- Ausgezeichnete Verarbeitung



Außen  
Innen

### Anwendung

Fassaden und Decken, auf Beton, Mauerwerk und Putz.



## Ralston Siloxan Matt [1]

- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Wasserabstossend und selbstreinigend (Perleffekt)
- Anti-Algen und Moos
- Gute Farbtonbeständigkeit



Außen  
Innen

### Anwendung

Fassaden und Decken, auf Beton, Mauerwerk und Putz. Sehr geeignet für isolierten und nachträglich isolierten Fassaden und massive Wände.

### Ralston UniPlex Extra

Theoretische Ergiebigkeit *	6 - 8 m <sup>2</sup> /l
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 1, gemäß DIN EN 13 300 nach 28 Tagen.
Deckkraftklasse	Klasse 1 bei einem Verbrauch von 6 - 8 qm/l gemäß ISO 6504-3 und DIN EN 13 300
Staubtrockenfrist **	2
Überstreichbarkeit **	8 - 10
Glanzgrad	Semimatt, etwa 8 G.U. bei 85 °
Französisches Emissionsetikett.	A+

### Ralston Siloxan Matt [1]

Theoretische Ergiebigkeit *	6 - 8 m <sup>2</sup> /l
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 1, gemäß DIN EN 13 300 nach 28 Tagen.
Deckkraftklasse	Klasse 1 bei einem Verbrauch von 6 - 8 qm/l gemäß ISO 6504-3 und DIN EN 13 300
Staubtrockenfrist **	1
Überstreichbarkeit **	16
Glanzgrad	Stumpfmatt, etwa 1 G.U. bei 85 °
Französisches Emissionsetikett.	A+

\* Hängt von der Applikationsmethode, der Nasslackschichtdicke und dem Untergrund ab

\*\* Trocknungszeit in Stunden

Für weitere Informationen siehe [www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)

Part of  
Royal Van Wijhe Verf

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00  
[info@ralstoncolour.com](mailto:info@ralstoncolour.com)  
[www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)

2020-11