


























Technische Daten Decibel / Acoustic

Decibel entspricht den Anforderungen der EN 686.
 Acoustic entspricht den Anforderungen der EN 687.

Eigenschaften	Norm		Decibel	Acoustic
Gesamtstärke	EN 428 ISO 24346		3,5 mm	4,0 mm
Einsatzbereich Wohnen	EN 685 ISO 10874		Klasse 23	Klasse 23
Einsatzbereich Objekt	EN 685 ISO 10874		Klasse 33	Klasse 33
Einsatzbereich Industrie	EN 685 ISO 10874		Klasse 41	Klasse 42
Kollektionsumfang			Marmoleum Real: 18 Farben Marmoleum Fresco: 2 Farben Walton Concrete: 5 Farben	Marmoleum Real: 6 Farben
Art des Belages	EN 686 / 687		Linoleum-Verbundbelag mit Schaumrücken	Linoleum-Verbundbelag mit Corkmentrücken
Bahnenbreite	EN 426 ISO 24341		2,00 m	2,00 m
Bahnenlänge	EN 426 ISO 24341		≤ 32 m	≤ 32 m
Flächengewicht	EN 430 ISO 23997		3.100 g/m ²	4.300 g/m ²
Resteindruckverhalten	EN 433 ISO 24343-1		~ 0,20 mm ≤ 0,30 mm	~ 0,25 mm ≤ 0,40 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425 ISO 4918		geeignet (Typ W)	
Lichtechtheit	ISO 105-B02		Methode 3: Blauskala mindestens Stufe 6.	
Bielsamkeit	EN 435 ISO 24344		Ø 40 mm	Ø 60 mm
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 ISO 26987		Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen.	
Bakteriostatik			Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die sogar vor MRSA-Bakterien schützen.	
Zigarettenlutbeständigkeit	EN 1399		Flecken / Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen.	
Rutsicherheit	DIN 51130		R9	R9
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2		18dB	14 dB
Fußbodenheizung			geeignet	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667		0,020 m ² · K/w	0,023 m ² · K/w
Lebenszyklusanalyse			Grundlage zur Bewertung der Nachhaltigkeit.	
REACH			Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.	

Marmoleum und Walton entsprechen den Anforderungen der EN 14041.



Brandverhalten	EN 13501-1		C _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893		DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815		< 2 kV
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,17 W/m·K

Stand: Juni 2018



Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter:

Deutschland: +49 (0) 52 51-18 03-213 Österreich: +43 (0) 13 30 92 04 Schweiz: +41 (0) 91 850 01 11