

Universalklebstoff

Produktbeschreibung:

Nachhaltiger Universalklebstoff für die Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen aus der Kollektion MEGAgrün Gesünder Wohnen, beispielsweise Designbeläge (PVC-frei), Linoleum in Bahnen bis max. 3,2 mm, Korkböden (klimapositiv und PVC-frei), Design-Korkböden (umweltfreundlich und PVC-frei) und Teppichböden aus pflanzlichen und tierischen Fasern sowie Econylfasern. Geeignet auf ebenen, saugfähigen und gespachtelten Untergründen. Nur im Innenbereich.

Eigenschaften:

- kurze Ablüfzeit
- lange Einlegezeit
- höchste Klebkraft

Packungsgröße:

14 kg

Untergrundvorbereitung:

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergrund gründlich absaugen und mit MEGA 235 Dispersions-Konzentrat entsprechend der Saugfähigkeit des Untergrundes einstellen, vorstreichen und mit MEGA 636 zementäre Spachtelmasse spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

1. Universalklebstoff mit geeignetem Zahnschpachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und angepasst an Auftragsmenge, Raumklima und Untergrundsugfähigkeit ablüften lassen. Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit belegt werden kann.

2. Belag einlegen, vollflächig anreiben/anwalzen und nach ca. 20 Minuten nochmals nacharbeiten.

3. Klebstoffverunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen.

Technische Daten

Vollständige Aushärtung:

Nach 72 Stunden

Ablüfzeit: 10–45 Min.*
 Einlegezeit: 15–120 Min.*
 Belastbar: nach ca. 24 Std.*
 Nähte verschweißen: nach ca. 24 Std.*
 *bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter 15 °C

Relative Luftfeuchte:

Nicht über 75 %

Verbrauch:

Belagsrücken	Zahnung	Verbrauch
glatt	A 5	180–200 g/m ²
glatt	A 1	200–280 g/m ²
leicht strukturiert	A 2	250–350 g/m ²
strukturiert	B 1	320–380 g/m ²

Allgemeine Hinweise

Lagerung:

Mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

Zusammensetzung:

Polymerdispersionen, modifizierte Harze, Konservierungsmittel, mineralische Füllstoffe, Additive und Wasser

GISCODE:

D1–lösemittelfrei

EMICODE:

EC1 PLUS

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Lösemittelfrei nach TRGS 610. Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen!

Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste an der Luft aushärten lassen und als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen.

Enthält Bronopol, 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informationen für Allergiker erhalten Sie unter der Rufnummer: 040 54004-0.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

