

Megamur Glätt- und Füllspachtel

Produktbeschreibung:

Kunstharzvergütete Gips­spachtel­masse für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Zur Herstellung von Oberflächengü­ten Q1 bis Q4 (gem. Merkblatt Nr. 2 der Industrie­gruppe Gips­platten im Bundesverband der Gips- und Gips­bauplatten-Industrie e. V.).

Anwendung:

Innen, auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. Ä. sowie auf Gipskarton- und ähnlichen Trockenbauplatten. Zum Füllen von Rissen, Löchern und zum vollflächigen Glätten von Gipskarton-, Gipsfaser- und ähnlichen Trockenbauplatten. Auch zur Verspachtelung spannungsfrei montierter Platten ohne Bewehrungsstreifen (Gaze) einsetzbar. Die Ver­ar­bei­tungs­hin­weise der Plattenhersteller sind zu beachten.

Eigenschaften:

- für mineralische Untergründe
- optimale Haftungseigenschaften
- auf Null ausziehbar
- gleichmäßig aushärtend
- gutes Standvermögen
- sehr gut schleifbar
- zur Herstellung der Oberflächengü­ten Q1 bis Q4

Rohstoffbasis:

Kunstharz, Bindemittel, Füllstoffe, Naturgips

Schüttdichte:

Ca. 0,83 g/cm³

Packungsgröße:

5 kg und 25 kg Papiersack

Verarbeitung:

Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und MEGA 607 Megamur Glätt- und Füllspachtel einstreuen, kräftig durchrühren, bis eine klumpenfreie Masse entsteht. Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz als für vollflächige Spachtelungen verwenden. Kleinere Unebenheiten können vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwamm­brett beseitigt werden. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen sehr gut möglich. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein gleichmäßiges Auftrocknen der nachfolgenden Anstriche zu gewährleisten, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen bzw. die gesamte Fläche z. B. mit MEGA 202 Hydrogrund zu grundieren.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Verunreinigungen, trennende Substanzen, schadhafte, blätternde Anstriche und alte Tapeten sind zu entfernen. Hohlstellen sind aufzuschlagen und flächenbündig beizuputzen. Stark saugende, meh­lende und sandende Untergründe mit MEGA 201 Putzgrund grundieren. Spannungsfrei montierte Gipskarton- und Faserzementplatten können mit MEGA 607 Megamur Glätt- und Füllspachtel ohne Bewehrungsstreifen verspachtelt werden. Die Ver­ar­bei­tungs­hin­weise der Plattenhersteller sind zu beachten. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründen.

Technische Daten

Ansatzverhältnis:

1,8–2,2 Volumenteile Pulver auf 1 Volumenteil Wasser (z. B. 1 kg Pulver auf 600 ml Wasser)

Verarbeitungszeit:

Ca. 45 Minuten bei 20 °C

Verbrauch:

Bei 1 mm Auftragsstärke ca. 1 kg Pulver für 1 m² Fläche.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Trocknung:

Die Trockenzeit ist abhängig von der Auftragsstärke und den Umgebungsbedingungen. Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

PH-Wert:

7–8

Biegezugfestigkeit:

NPD

Brandverhalten:

A2-s1 nach DIN EN 13 963

CE-konform:

Gemäß DIN EN 13 963-4B

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Naturgips, Füllstoffe, Kunstharz, Methylcellulose

Lagerung:

Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen.

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

CE	
MEGA eG Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg 06 607	
EN 13963 607 Megamur Glätt- und Füllspachtel Fugenspachtelmasse für Gipsplatten Typ 4B	
Brandverhalten:	A2-s1, d0



Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.