

Megamur Fassadenspachtel leicht

Produktbeschreibung:

Verarbeitungsfertige Dispersions-Leichtspachtelmasse

Anwendung:

Außen. Zum Ausbessern und partiellen Glätten unebener Fassadenflächen. Für beschichtungsfähige Handspachtelungen bis 8 mm Schichtstärke auf Putzen der Mörtelgruppe II, III, Beton und Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis.

Eigenschaften:

- wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363
- rissfrei auch in hoher Schichtstärke
- hohes Standvermögen
- exzellente Verarbeitungseigenschaften
- auf null ausziehbar
- diffusionsfähig

Bindemittelbasis:

Copolymerer Kunststoffdispersion

Pigmentbasis:

Weißer Dolomitmarmor, Leichtfüllstoff (Mikrokügelchen)

Spez. Gewicht:

Ca. 0,8 kg/l

Farbton:

Grau

Packungsgröße:

10 l

Verarbeitung:

MEGA 640 Megamur Fassadenspachtel leicht wird mit einer rostfreien Stahlkelle aufgetragen, abgezogen und geglättet. Nach ausreichender Trocknung können die Flächen plan geschliffen werden (Körnung > 120).

Untergrund:

Vorbemerkung – besonders zu beachten!

VOB Teil C, DIN 18 363, f. d. Untergrundprüfung: Abs. 3.1.1

Der Untergrund muss tragfähig, lufttrocken, sauber und frei von haftmindernden Stoffen sein. Metalle sind vor Korrosion zu schützen. Bei Ausbesserungen mit zementhaltigen Materialien sind vor dem Auftragen von MEGA 640 Megamur Fassadenspachtel leicht die Oberflächen zu fluatieren.

Überarbeitung:

Grundierung im Systemaufbau, je nach gewählter, für außen geeigneter MEGA Dispersionsfassadenfarbe, unter Berücksichtigung der entsprechenden technischen Merkblätter.

Technische Daten

Schichtdicke:

Max. 6–8 mm

Korngröße:

Ca. 0,2 mm

Verdünnung:

Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig, sauberes Wasser verwenden.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Trocknung:

Abhängig von der Schichtdicke, Baufeuchte und der Umgebungstemperatur. Ca. 8–10 Stunden bei + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte. Bei kühleren Temperaturen oder höherer Luftfeuchte entsprechend längere Trockenzeiten berücksichtigen.

Verbrauch:

Richtwert: ca. 1 l/m² bei 1 mm Schichtdicke. Je nach Untergrund und Auftragsverfahren ist der Verbrauch schwankend.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 1 Jahr.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Kalzium-Magnesium-Karbonat, vulkanische Glas-Mineralien, Aluminium-Silikatglas

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Giscoode:

BSW20

WGK 1:

(Selbsteinstufung)

Sicherheitsdatenblatt beachten!

MEGA eG Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg 12 640	
EN 15824 Fassadenspachtel leicht 640 Megamur Fassadenspachtel leicht Aussen. Zum Ausbessern und partiellen Glätten unebener Fassadenflächen.	
Brandverhalten:	NPD
Wasseraufnahme:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Haftzugfestigkeit auf Beton:	> 0,35 MPa
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	NPD
Gefährliche Substanzen:	Keine

