

D1 24

Technisches Merkblatt

MEGA 

Design 1

Produkt: **Naturals 30**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23-31
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – mäßig
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,0 mm / 0,30 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.400 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,02 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Produkt: **Naturals 40**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23-41
Beanspruchungsklasse	 industriell – mäßig
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,2 mm / 0,40 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.700 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,02 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

D1 24

Technisches Merkblatt

MEGA 

Design 1

Produkt: **Naturals 55**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23 - 33 - 42
Beanspruchungsklasse	 industriell – normal
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,5 mm / 0,55 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.850 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,02 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Produkt: **Naturals 70**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23 - 34 - 43
Beanspruchungsklasse	 industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,5 mm / 0,70 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.950 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,02 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Produkt: **Classics 30**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23-31
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – mäßig
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,0 mm / 0,30 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.400 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,02 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Produkt: **Classics 40**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23-41
Beanspruchungsklasse	 industriell – mäßig
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,2 mm / 0,40 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.700 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,02 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	-

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Produkt: **Classics 55**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23 - 33 - 42
Beanspruchungsklasse	 industriell – normal
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,5 mm / 0,55 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.850 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,02 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9 / R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Produkt: **Classics 70**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23 - 33 - 43
Beanspruchungsklasse	 industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,5 mm / 0,70 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.950 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,02 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Produkt: **Concept 30**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23-31
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – mäßig
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,0 mm / 0,30 mm
Oberflächenvergütung	PUR
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.600 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 2 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	- 0,25 W / (m·K)
Rutschhemmung	R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Produkt: **Creation 30**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23 - 31
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – mäßig
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,0 mm / 0,30 mm
Oberflächenvergütung	PUR+ Matt
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.460 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 3 dB
Stuhlrolleneignung	ja, Typ W
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	- 0,25 W / (m·K)
Rutschhemmung	R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	-

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.

Produkt: **Creation 55**



Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 23-42
Beanspruchungsklasse	 industriell – normal
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,5 mm / 0,55 mm
Oberflächenvergütung	PUR+ Matt
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.850 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 4 dB
Stuhlrolleneignung	ja, Typ W
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	- 0,25 W / (m·K)
Rutschhemmung	R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	-

Zusatzeignungen



* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.