359

Teknik Bilgi Sayfası TM 359

Rekord

Ürün tarifi:
Yumuşatıcı ve çözücü madde içermeyen, emisyonu minimize edilmiş, yüksek kaplayıcı iç duvar boyası. Donuk mat, iyi bir şekilde düzeltilebilir, yandan vuran ışığa karşı hassas değildir. DIN EN 13 300 uyarınca ıslak aşınma sınıfı 3 ile uyumludur. Toz birikintilerine neden olan bileşenler içermez.

Uygulama:
Yandan vuran ışığa karşı hassas olmayan donuk mat bir yüzeyi istenilen tavanlar ve duvarlar. Kaba elyaf, sıva, beton, polistiren, alçıpan levhalar vs. üzerinde kullanılabilir.

Özellikler:
- çok iyi işleme
- uzun açıklık süresi
- kolay doldurulur
- yüksek kaplama kapasitesi
- düşük püskürme eğimi
- difüzyon edilebilir
- Airless ile püskürtülebilir
- donuk mat
- az kokulu

DIN EN 13 300 uyarınca ıslak aşınma sınıfı 3, DIN 53 778 uyarınca yıkamaya dayanıklı ile denktir. Kontrast oranı (kaplama kapasitesi), DIN EN 13 300 uyarınca 6,5 m²/l verimlilikte Sınıf 1 ile uyumludur. Ürünün çözücü madde ve yumuşatıcı içermeyen ayarından dolayı VDL yönetmeliği uyarınca toz birikintilerine neden olan bileşenlere sahip değildir (SVOC = yarı uçucu organik bileşikler).

Bağlayıcı madde temeli:
Plastik dispersiyon

Özgül Ağırlık:
Yakl. 1,47 kg/l

Parlaklık derecesi:
Donuk mat, DIN EN 13 300 uyarınca.

Renk tonu:
Beyaz, eskimiş beyaz. MEGA Mix boya karıştırma hizmeti sayesinde geniş renk tonu yelpazesi.

Paket boyutu:
2,5 l, 5l, 12,5 l beyaz
12,5 l (eskimiş beyaz)

İşleme:
Rulo fırça, fırça ve Airless boya makinesi ile. Boyama işlemlerinde malzemeyi düzenli sürmeye ve dağıtmaya dikkat edin.

Zemin:
Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. VOB yönetmelikleri, Bölüm C, DIN 18 363, fıkra 3 dikkate alınmalıdır. Yapışmayan eski boyalar, artık bırakmadan ortadan kaldırılmalıdır. Alçıpan dâhil olmak üzere kumlu veya aşırı emici zeminlerin MEGA 202 Hydrogrund ile önceden işlenmeleri gerekir. Emmeyen yoğun zeminleri, MEGA 253 astar boya WP ile astarlayın.

Teknik veriler

Seyreltme:
Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır. Gerektiğinde su ile maks. % 5.

Renklendirme:
Standart renklendirme boyaları ile. Renklendirme ürünleri katılarak, belirtilen özellikler değişir.

Aletleri temizleme:
Kullanım sonrası derhal su ve sabun ile yıkayın.

Kurutma:
20 °C ve % 50 bağıl nemde aynı gün boyanabilir. Soğuk, nemli havada daha uzun kuruma sürelerine uyun.

Tüketim:
Zemine göre bir boya tabakası için yakl. 130–150 ml/m² Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

Airless ile püskürtme:
Nozul: 0,021 inch = 0,53 mm
Durgunluk basıncı: 190 bar
Püskürtme basıncı: 160 bar
Püskürtme açısı: 50°
mesh cinsinden süzgeç boyutu: 60

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
Hava ve zemin için en az + 5 °C.

Depolama:
Soğuk ama donsuz. Yakl. Açılmamış orijinal kutuda 1 yıl muhafaza edilebilir.

İçeriklerine ilişkin açıklama:
Plastik dispersiyon, titanyum dioksit, kalsit, su, katkı maddeleri, koruyucu madde.

Bertaraf notları:
Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Sıvı malzeme artıkları, su bazlı boya atıkları olarak, kurumuş malzeme artıkları, moloz veya ev atıkları olarak bertaraf edilebilir.

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/a
30 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla <1 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:
BSW20

WGK 1 (Su tehdit sınıfı 1):
Öz sınıflandırma (suya hafif bir tehdidi bulunmaktadır).

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Versiyon: 08/2021

Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Faks: 040 54004-9, www.mega.de