

# Polymer pro 10

SMP-Universal-Dichtstoff

**NEU!**

**Welcome  
Polymer pro10**



**DER NEUE SUPER-DICHTSTOFF**

**> geprüft > getestet > made by beko**

NEU!

# Polymer pro 10

## SMP-Universal-Dichtstoff

Dichtstoffe

### ► EINER FÜR ALLES

#### Merkmale

- ▶ Vielseitig verwendbarer Dichtstoff
- ▶ Für innen und außen geeignet
- ▶ Für Dehnungs- und Anschlussfugen
- ▶ Geeignet für alle üblichen Baufugen
- ▶ Geeignet für den Sanitärbereich
- ▶ Hochbau nach 18540-F  
EN 15651-1; F-EXT-INT 25 LM/ISO 11600
- ▶ Natursteinverträglich/  
keine Randzonenverfärbung
- ▶ EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm
- ▶ UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- ▶ Silicon-, laugen-, säure- und isocyanatfrei
- ▶ Schimmelresistent/Reinraum ISO 846
- ▶ Lösemittelfrei
- ▶ Salzwasserbeständig

#### Verarbeitungsvorteile

- ▶ Optimal glättbar, gut modellierbar
- ▶ „Nass in Nass“ anstrichverträglich (siehe Hinweise)
- ▶ Optimale Verarbeitungszeit (30 Min.)
- ▶ Dauerhaft klebefrei nach vollständiger Aushärtung
- ▶ Sehr gute Beständigkeit gegen aliphatische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Estern, Alkohole, verdünnte Mineralsäuren und Laugen

#### Anwendungsbereiche

- ▶ Im lebensmittelnahen Bereich
- ▶ Naturstein/keine Randzonenverfärbung
- ▶ Abdichten von RLT-Anlagen/VDI 6022
- ▶ Für Fugen mit hoher Bewegungsaufnahme
- ▶ Abdichten von Fenster- und Türanschlussfugen
- ▶ Ausgezeichnete Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie z. B. Aluminium, Glas, glasierter Keramik, lackiertem/lasiertem Holz, Beton, Putz, beschichteten und lackierten Metallen usw.



# Das passende Zubehör für die perfekte Verarbeitung von **Polymer pro10**

## Glättemittel für Dichtstoffe

100 ml, Art.-Nr. 200 2 0100  
 500 ml, Art.-Nr. 200 2 0500  
 1 l, Art.-Nr. 200 2 1000  
 5 l, Art.-Nr. 200 2 5000



## Hinterfüllmaterial Rundprofile aus PE-Schaum

Art.-Nr. 200 XXX XXXX  
**In verschiedenen Größen lieferbar:**  
 Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm,  
 Ø 15 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm



## Fugenspachtel-Set für Dichtstoffe

Box (4 Spachtel), Art.-Nr. 200 3  
 Display (30 Sets), Art.-Nr. 200 3 030



## Fugenschurz Premium Profi-Abzieher für Ecken

Kunststoff, Kugel-Ø: 16/20 mm  
 Art.-Nr. 200 5 810



## Fugenfinger Profi-Abzieher

Ø 12/10, Art.-Nr. 200 6 1210  
 Ø 18/16, Art.-Nr. 200 6 1816  
 Ø 24/20, Art.-Nr. 200 6 2420  
 Set, Art.-Nr. 200 6 001




## Kartuschenpresse Ultra-Press

Art.-Nr. 906 3310



## Farbauswahl Polymer pro10\*



210 02 weiß	210 13 silbergrau	210 03 lichtgrau	210 20 zementgrau	210 04 manhattan	210 05 betongrau	210 14 anthrazit	210 10 schwarz	210 07 bahama- beige/ eiche-hell	210 11 mittel- braun/ buche-/ eiche-dunkel
----------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---	--

\*Farben in Anlehnung an beko Silicon pro4.

# Polymer pro 10

## SMP-Universal-Dichtstoff

**Inhalt 310 ml**  
Art.-Nr. 210 xx

### Einsatzbereich

- ▶ Baugewerbe
- ▶ Betonbau
- ▶ Installationshandwerk
- ▶ Wohnwagen- und Containerbau
- ▶ Karosserie- und Fahrzeugbau
- ▶ Sanitärbereich
- ▶ Industrie
- ▶ Holz- und Fensterbau

### Verarbeitung

Alle Untergründe müssen fett- und staubfrei sein. Voraussetzungen für einwandfreie Dichtungsarbeiten sind die richtige Fugenbreite und die Vorbehandlung der Haftflächen. **beko Polymer pro10** haftet auf vielen Untergründen ohne Primer. Grundsätzlich wird aber ein Haftversuch empfohlen, ggf. ist der Einsatz eines Primers nötig, um die optimale Haftung zu garantieren. Für eine optimale Fugendimensionierung (Fugenbreite-zu-Fugentiefe-Verhältnis von 2:1) das IVD-Merkblatt Nr. 27, Abschnitt 8.1, beachten. Zum Glätten der Fuge wird **beko Glättemittel**

in Verbindung mit dem **beko Fugenfinger** und dem **beko Fugenschnur Premium** empfohlen.

### Hinweise

- ▶ Haftflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen.
- ▶ Vor der Anwendung Haftprüfungen und Eigenversuche durchführen.
- ▶ Anstrichverträglich und überstreichbar (außer Alkydharzlacke), Vorversuche empfohlen.
- ▶ Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackqualitäten wird ein Verträglichkeitstest vor dem Überstreichen empfohlen.
- ▶ Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf diesem Produkt zu ermöglichen.
- ▶ Oberfläche nicht mit aggressiven Reinigern behandeln.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

### Technische Daten

<b>Basis</b>	1-K SMP Polymer Hybrid Basis	
<b>Verarbeitbar</b>	ab 0° C bis +45° C	
<b>Temperatur</b>	beständig von -40° C bis +90° C	
<b>Hautbildezeit</b>	ca. 30 Min. (bei Normalklima)	
<b>Aushärtung</b>	2 bis 3 mm/Tag (bei Normalklima)	
<b>Klebefrei</b>	nach vollständiger Aushärtung (je nach Fugendimensionierung)	
<b>Dichte</b>	1,4 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Shore-A-Härte</b>	25 ± 5	
<b>Bewegungsvermögen/ZGV</b>	25%	
<b>Zugfestigkeit</b>	1 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Bruchdehnung</b>	ca. 500% (nach DIN EN ISO 527-2)	
<b>Lagerung</b>	18 Monate (ungeöffnet) bei +5° C bis +30° C	
<b>Inhalt/Verpackung</b>	12 Stück/Karton	1200 Stück/Palette
<b>Bestellnummern/Farben</b>	210 02 weiß 210 03 lichtgrau 210 04 manhattan 210 05 betongrau 210 07 bahamabeige/eiche-hell	210 10 schwarz 210 11 mittelbraun/buche-/eiche-dunkel 210 13 silbergrau 210 14 anthrazit 210 20 zementgrau

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com) einzusehen und zu beachten!  
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 01/2022 Art.-Nr. 210 9



Qualitätsmanagementsystem  
Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:



@bekoGroup