


Produkt: **Authentics 55**

Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 42
Beanspruchungsklasse	 industriell – normal
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,5 mm / 0,55 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM™
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.850 g / m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,02 m <sup>2</sup> K/W -
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	-

Zusatzeignungen



\* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.



Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.