

Rapid astar

Ürün tanımı:

Açık ve kapalı alanda üniversal kullanım için plastik bazlı hızlı kuruyan yapışma astarı.

Uygulama:

İçte ve dışta. Örn. çinko, alüminyum, eloksalı alüminyum, bakır, V2A çelik, sert PVC, polyes-ter, ahşap, toz kaplamalı ve Coil-Coating yapı parçaları gibi en farklı zeminleri hızlı ve güvenli bir şekilde astarlamak için. Demir ve sıcak su radyatörlerinde kullanımda gerekli pasa karşı koruma için MEGA 009 Rapid astar, korozyona karşı koruyucu aktif pigmentlerle donatılmıştır.

Özellikleri:

- çok iyi yapışma
- yüksek kaplama kapasitesi
- sorunsuz seyir
- hava şartlarına dayanıklı
- üniversal kullanılabilir
- hızlı kuruma
- nitrojene dayanıklı
- aktif korozyona karşı korumalı
- akrilik, sentetik reçine ve nitro boyalar ile üzerine işlenebilir
- 2K boyalar ile en erken 48 saat sonra üzerine işlenebilir

Bağlayıcı madde temeli:

Plastik bazlı özel bağlayıcı madde

Özgül Ağırlık:

1,44 g/cm³

Parlaklık derecesi:

İpek matı

Renk tonu:

Beyaz

Paket boyutu:

2,5 l ve 400 ml sprey kutu

İşleme:

Rulo ile sürme ve fırçayla sürme.

İşleme (sprey kutu):

Sprey kutusunun kapağını çıkarın. Kullanım ön-cesi, karıştırma bilyesinin hareket sesini duya-na kadar kutuyu iyice çalkalayın. Bunun dışında işleme sırasında da en az 1–2 dakika daha çal-kalayın. İçeriği, yakl. 25 cm mesafeden çapraz şekilde püskürtün ve böylece örtü ve damlaları önleyin. Kullanım sonrası kutuyu çevirin ve valfi 2–3 saniye boyunca püskürterek boşaltın. Ilık ve sıcak yüzeylerin üzerine püskürtmeyin.

Dikkat:

Uyumluluğu kontrol etmek için deneme kapla-ması yapın.

Zemin hazırlama:

Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. Gres, yağ veya kir gibi kirlenmeleri uygun malzeme-lerle mümkün olduğu kadar ortadan kaldırın. Tüm sıkı yapışan katları iyice zımparalayın.

Demir: İtinayla pasını giderin.

Çelik: İcab. demir oksitleri iyice ortadan kaldı-rın.

Çinko: Amonyaklı yüzey aktif madde ile temiz-leyin ve MEGA 009 Rapid astarı 2 defa sürün.

Alüminyum: Mevcut oksit ve korozyon kat-manları ortadan kalkana kadar iyice zımparala-yın ve en fazla 6 saat içerisinde astarlayın.

Toz ve Coil-Coating kaplamaları: Bir zımpara keçesi ile zımparalayın ve nitro seyreltici ile tek-rar temizleyin. Deneme katmanı yapın.

Ham ahşap: Dışta MEGA 242 Protect ahşap koruma emprenye ile astarlayın.

Sert plastikler: Uyumluluğa yönelik kontrol edin.

Teknik veriler**Aletlerin temizliği:**

Kullanım sonrası derhal MEGA 902 üniversal seyrelticiyle.

Tüketim:

Yakl. 120–160 ml/m²

Yakl. 1,5–2 m², sprey kutusu başı

Kuruma (sürme kalitesi):

20 °C ve %50 bağıl nemde.

Kupkuru: yakl. 30 dk. sonra üzerine işlenebilir
Kendisiyle: yakl. 2–3 saat sonra üzerine işlenebilir

Diğerleriyle: 6–8 saat sonra

2K boyalarla: en az 48 saat

Kuruma (sprey):

20 °C / %60 bağıl nemde:

Kupkuru: 1–2 saat sonra

Üzerine boyanabilir: 6–8 saat sonra

İşleme sıcaklığı:

+5 °C'nin altında işlemeyin. Çiy nemi ve obje sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzey bo-zukluklarına neden olur.

Rapid astar

Genel notlar

Depolama:

Serin ve kuru depolayın. İdeal sıcaklık: 10–25 °C. Raf ömrü: Orijinal kapalı kutuda üretim tarihi itibarıyla 3 yıl. Açılmış ambalajları iyice kapatılmış bir şekilde muhafaza edin ve kısa sürede tüketin.

Bertaraf notları:

İçeriğin/haznenin bertarafı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası şartlar uyarınca yapılmalıdır. Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Artıklı kutuları, eski boya toplama yerine teslim edin.

Bu ürünün AB sınır değeri

(sürme kalitesi):

Ürün kategorisi: A/i

500 g/l VOC (2010)

Bu ürün en fazla 500 g/l VOC içermektedir

GISCODE (sürme kalitesi):

BSL50

Tehlike notları (sürme kalitesi):

Sıvı ve buhar alevlenir. Uyku getirebilir ve sersemliğe neden olabilir. Su organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun vadedir. Tekrarlanan temas, kuru ve çatlaklı cilde neden olabilir.

Güvenlik notları (sürme kalitesi):

Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun.

Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Tütün ürünleri tüketmeyin. Sadece açık alanda veya iyi bir şekilde havalandırılmış kapalı alanlarda kullanın. Yangın durumunda: Söndürme için kuru söndürme tozu veya kum kullanın. İyice havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı iyice kapalı tutun. İçeriği/kabı endüstriyel yakma tesisine verin. İçerdikleri: Hidrokarbonlar, C9, aromatik bileşikler

Tehlike notları (sprey kutu):

Aşırı derecede alevlenir aerosol. Kap, basınç altındadır. Isındığında çatlayabilir. Ağır göz tahrişine neden olmaktadır. Uyku getirebilir ve sersemliğe neden olabilir. Su organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun vadedir. Tekrarlanan temas, kuru ve çatlaklı cilde neden olabilir.

Güvenlik notları (sprey kutu):

Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Tütün ürünleri tüketmeyin. Açık alevin veya diğer ateşleme kaynakların üzerine püskürtmeyin. Delmeyin ve yakmayın, kullanım sonrası dahi. Kullanım sonrası ellerinizi iyice yıkayın. Sadece açık alanda veya iyi bir şekilde havalandırılmış kapalı alanlarda kullanın. Koruyucu eldivenler ve göz koruması/yüz koruması kullanın.

GÖZLERLE TEMASTA: Birkaç dakika itinayla su ile durulayın. Mümkünse ve var ise kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. İyice havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı iyice kapalı tutun. Güneş ışınlarına karşı koruyun. 50 °C/122 °F üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın. İçeriği/kabı endüstriyel yakma tesisine verin. İçerdikleri: Aseton

İlave bilgiler (sprey kutu):

Yeterince havalandırma olmadığında patlama tehlikeli karışımlar mümkündür.

İtici gaz:

DME

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

