

Quick & Easy Sprey ahşap izole edici astar

Ürün tarifi:

Su ile seyreltilir, beyaz pigmentli ahşap izole edici astar, ahşap yüzeylerde düşük sisli astarlamalar için. Kritik zeminlerde de yapışmayı artırıcı. Ahşap içerik maddelerine karşı kilitleyici etki.

Uygulama:

İçte ve dışta. Quick & Easy püskürtme sisteminde rasyonel astar kaplamaları için. Örn. MEGA Quick & Easy 2.0 ve 2.1 gibi MEGA püskürtme cihazları ile renklenmeye meyilli ahşap yüzeylerde uygulama için. Bloklaşma direncine ilişkin gereksinimleri olmayan sınırlı düşük toleranslı yapı parçaları, örn. Carport, ahşap kulübeler, çatı saçakları iki püskürtmeyle sürme ile ilave son kat boya gerekmeden rasyonel bir şekilde tek tencere sistemi olarak kaplanabilir.

Özellikleri:

- ahşap içerik maddelerine karşı kilitleyici
- yüksek kaplama kapasitesi
- Kritik zeminlerde yapışmayı artırıcı
- çok iyi zımparalanabilir
- su ile seyreltilir
- hızlı kuruma
- düşük sisli ve az kokulu
- DIN EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncuğu için uygundur
- tere ve salyaya karşı dayanıklı

Bağlayıcı madde temeli:

Katyonik akrilat dispersiyon

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,27 kg/l

Parlaklık derecesi:

İpek matı

Renk tonu:

Beyaz

Paket boyutu:

2,5 l

İşleme:

Püskürtme, kullanım öncesi itinayla karıştırın.

Zemin:

Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. Yapışmayan eski katlar, artık bırakmadan ortadan kaldırılmalıdır. İyi yapışan eski kaplamaları, üzerine işleme öncesi zımparalayın. Sızan reçineleri seyreltili ile ortadan kaldırın.

Özel notlar:

Ahşap içerik maddelerine karşı izole edici etkisi, bazı faktörlere bağlıdır. Özellikle bol içerik maddeli ahşaplarda icabında çift kaplama uygulayın. Bunun dışında kaplamaların arasında 12 saat bir asgari kuruma süresine uyulmalıdır. Ancak burada da münferit durumlarda (örn. bazı tropikal ahşaplarda veya bol dallı kalitelere) renklenmeler meydana gelebilir. Farklı kaplamalarla üzerine işleme, en erken 12 saat sonra gerçekleştirilebilir. İcabına bir test kaplama yapılmalıdır. Ahşap yüzeylerin temizliği için Anlauger (örn. Geiger SE1) veya alkali deterjanlar (örn. MEGA 941/942 Clean Üniversal) kullanmayın. Yüksek alkalinite, katyonik bağlayıcı maddenin izolasyon etkisini olumsuz etkileyebilir. İzole edici etki zayıflatılabilir veya tamamıyla ortadan kaldırılabılır.

Uyumluluk:

Diğer malzemelerle karıştırmayın. MEGA 057 Quick & Easy sprej ahşap izole edici astar, diğer ürünlerle uyumlu değildir. Aletleri kullanım öncesi ve sonrası su ve/veya MEGA 906 Quick & Easy alet temizleyici ile iyice temizleyin.

Açıklamalar:

Açık alandaki işlenmemiş ahşap, öncesinden MEGA 242 Protect ahşap koruma emprenye ile işlenmelidir. Ardından mutlaka neme karşı koruyucu ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde üzerine işleyin.

Teknik veriler

Seyreltme:

Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır. (Suyla seyreltme, izolasyon etkisini kısıtlayabilir).

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ve/veya MEGA 906 Quick & Easy alet temizleyici ile.

Tüketim:

Yakl. 100–150 ml/m². Kesin tüketim değerlerini objeye göre tespit edin.

Kuruma:

20 °C ve %50 bağıl nemde:
Toz bırakmaz: yakl. 2 saat sonra
Dokunacak kadar kuru: yakl. 3 saat sonra
Üzeri işlenebilir: yakl. 12 saat sonra

Püskürtme verileri:

MEGA Quick & Easy 2.0/2.1:

Seyreltme: seyreltmeden

HVLP cihazları:

Nozul: No. 3

Basınç: 0,5 bar

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

+5 °C'nin altında işlemeyin (ideal aralık 10–25 °C arasıdır). Çiy nemi ve obje sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve izolasyon etkisini kısıtlar.

Depolama:

Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve donsuz depolamada en az 12 aydır.

VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:

Katyonik akrilat dispersiyon, titanyum dioksit, mineralli dolgu maddeleri, su, glikoller, katkı maddeleri, koruyucu madde 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, çinko piriton

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın.

Atık anahtarı:

08 01 12

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/g 30 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla 30 g/l VOC içermektedir

GISCODE:

BSW 20

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

