

## Acryl-Streichvlies

Dickschichtige, faserverstärkte Zwischenbeschichtung auf Dispersionsbasis. Ideal zur Rissverschlämmung (Schwund- und Haarrisse) oder Egalisierung sowie als Untergrund für nachfolgende Lasuren.



### Produktbeschreibung

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Eigenschaften</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Faseranteile optimale Rissüberbrückung</li> <li>• Zur Egalisierung grober Untergründe</li> <li>• Zur Strukturierung glatter Untergründe</li> <li>• Wetterbeständig</li> <li>• Tönbar in der Standardware</li> </ul> |
| <b>Anwendungsbereich</b> | Außen und innen  |
| <b>Einsatzbereich</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fein gerissene Untergründe</li> <li>• Einbettung von Elastikgewebe</li> <li>• Als Lasurgrund</li> <li>• Ungleich strukturierte Untergründe</li> </ul>   |

### Werkstoffbeschreibung

|   |   |
|---|---|
| <b>Bindemittel</b>                          | Kunststoffdispersion  |
| <b>Dichte</b>                               | 1,7 kg/l  |
| <b>Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)</b> | V1 (< 0,14 m)   |
| <b>Wasseraufnahmekoeffizient (w-Wert)</b>   | W 3   |
| <b>Max. Korngröße</b>                       | Grob  |
| <b>Verbrauch</b>                            | ca. 400 - 600 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Hinweis zum Verbrauch</b>                | Für eine exakte Kalkulation bietet eine Probefläche am Objekt die beste Gewähr.   |
| <b>Farbton</b>                              | Weiß  |
|   | Tönbar in der Standardware  |
| <b>Geeignete Abtönfarben:</b>               | Einfärbung mit systemgerechten Abtönpasten über die ALLFAcolor-Tönanlage, werkseitige Einfärbung oder handelsübliche Vollton- und Abtönkonzentrate. Bitte beachten, dass bei getönter Ware die angegebenen Eigenschaften verändert sein können. |
| <b>Lagerhaltung</b>                         | Kühl, jedoch frostfrei lagern   |
| <b>Verdünnung</b>                           | Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.<br>Unverdünnt verarbeiten  |

## Acryl-Streichvlies

### Untergründe

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Geeignete Untergründe</b>     | Alle üblichen mineralischen Untergründe (Putze, Beton, Mauerwerk)<br>Festhaftende Altanstriche  |
| <b>Untergrundbedingungen</b>     | Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, fest und tragfähig sowie frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten.  |
| <b>Untergrundvoraussetzungen</b> | <p><b>Beton</b><br/>Schalöle, Fette und Wachse durch Netzmittelwäsche entfernen. Evtl. Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen. Die Saugfähigkeit des Betons durch Benetzungstest prüfen. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 1 bei Außenbeschichtungen und BFS-Merkblatt 8 bei Innenbeschichtungen.</p> <p><b>Unterputze außen</b><br/>Mineralische Unterputze müssen ausreagiert und durchgetrocknet sein, da es sonst zu Verfärbungen, besonders bei getönten Folgebeschichtungen, kommen kann. Als Faustregel gilt 1 Tag Trockenzeit pro mm Schichtstärke, bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte entsprechend länger. Zu hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verlängern ebenfalls den Abbindeprozess. Nachputzstellen flutieren. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 9.</p> <p><b>Gips-Wandbauplatten</b><br/>Grundierung auf Saugfähigkeit einstellen. Bei haarrissüberbrückenden Beschichtungen ganzflächig mit einem Vlies armieren. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 17.</p> <p><b>Gipsbauplatten</b><br/>Grundierung auf Saugfähigkeit einstellen. Bei haarrissüberbrückenden Beschichtungen ganzflächig mit einem Vlies armieren. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 12. Evtl. durchschlagende Inhaltsstoffe sind vor der weiteren Beschichtung zu isolieren.</p> <p><b>Gipsputze, Gipssandputze, usw.</b><br/>Evtl. vorhandene Sinterschichten entfernen. Für Erstbeschichtungen muss auf gutes Eindringen der Grundierung, z. B. durch Einsatz eines Tiefgrundes, geachtet werden. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 10.</p> <p><b>Holzwerkstoffe innen (Spanplatten, OSB-Platten, usw.)</b><br/>Sind vorab mit einer geeigneten Gipsbauplatte oder Gipsfaserplatte zu überarbeiten, da sonst im Stoßbereich mit Rissbildung zu rechnen ist.</p> <p><b>Porenbeton innen</b><br/>In Räumen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung ist raumseitig an den Außenwänden ein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz vorzusehen. Dies kann evtl. durch einen zweikomponentigen Anstrich, wie z. B. Hydropox, erfolgen. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 11.</p> <p><b>Unterputze innen</b><br/>Mineralische Unterputze müssen ausreagiert und durchgetrocknet sein, da es sonst zu Verfärbungen, besonders bei getönten Folgebeschichtungen, kommen kann. Als Faustregel gilt 1 Tag Trockenzeit pro mm Schichtstärke, bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte entsprechend länger. Zu hohe Temperaturen und geringe Luftfeuchte verlängern ebenfalls den Abbindeprozess. Nachputzstellen flutieren. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 10.</p> |
| <b>Untergrundvorbereitung</b>    | <p><b>Hinweis Q3 Spachtelung / dünne Gipsschichten &lt; 0,5 mm:</b><br/>Bei Verwendung gipshaltiger, hydraulisch abbindender Spachtelmassen in der Qualitätsstufe Q3 wird eine transparente, wässrige Grundierung empfohlen. Hierzu verweisen wir auf das Merkblatt Nr. 2 "Haftfestigkeitsstörungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten" des Bundesverbandes Farbe, Gestaltung, Bautenschutz und des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz.</p>  |

### Verarbeitung

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Auftragsverfahren</b> | Streichen und Rollen  |
| <b>Verarbeitung</b>      | Das Material kann gestrichen oder gerollt werden. Streichvlies satt und gleichmäßig auftragen und verteilen, damit die für die Haltbarkeit und Egalisierung von unebenen und rissgeschädigten Untergründen notwendige Schichtstärke erreicht wird (ggf. Einbettung eines Anstrichvlieses). Anschließend mit einer geeigneten Schlussbeschichtung aus dem ALLIGATOR-Sortiment beschichten. |

## Acryl-Streichvlies

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Verarbeitungshinweise</b>   | Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind oder auf warmen Untergründen verarbeiten.  |
| <b>Beachten</b>                | <p>Vor der Verarbeitung muss das Material auf Farbtongenauigkeit überprüft werden. Farbtonbeanstandungen können nach der Verarbeitung nicht mehr anerkannt werden.</p> <p>Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen, ohne Beeinträchtigung der Produkteignung. Diese Daten beziehen sich auf die Weißware bzw. Standardware. Durch eine Abtönung sind Abweichungen möglich.</p> <p>Plastoelastische Fugen sollten nicht überarbeitet werden, da aufgrund der höheren Elastizität der Dichtmasse Risse im Anstrich oder Verfärbungen auftreten können. Im Einzelfall sind hier Versuche zur Beurteilung der Eignung durchzuführen.</p> |
| <b>Verträglichkeit</b>         | Nicht mit anderen Produkten mischen.   |
| <b>Praxis-Tipps</b>            | <p><b>Neue mineralische Untergründe</b><br/>Neue mineralische Untergründe erst nach Abbinden und Trocknung, frühestens nach 14 Tagen, besser 4 Wochen, beschichten. Bei ungünstigen Trocknungsbedingungen kann die Wartezeit auch länger sein.</p> <p><b>Haarrissüberbrückende Beschichtungen auf Gipskarton</b><br/>Eine haarrissüberbrückende Beschichtung auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten kann gemäß VOB/C DIN 18363, Abs. 3.2.1.2 nur mit dem zusätzlichen ganzflächigen Aufbringen eines Vlieses hergestellt werden.</p> <p><b>Ablebearbeiten</b><br/>Im Außenbereich nur UV-beständige Klebebänder verwenden. Nach Abschluss der Anstricharbeiten, insbesondere bei Dispersionsfarben und/oder höheren Schichtdicken, Klebebänder sofort entfernen, um unsaubere Konturen zu vermeiden.</p>                 |
| <b>Temperaturgrenze</b>        | Zwischen + 5 °C und + 30 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse während Verarbeitung und Trocknung.  |
| <b>Trockenzeit</b>             | Bei + 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte entsprechend länger.  |
| <b>Reinigung der Werkzeuge</b> | Sofort nach Gebrauch mit Wasser  |

## Hinweise

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt-Code</b>                               | BSW20 (M-DF02)  |
| <b>Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge</b> | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. <b>Enthält:</b> 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). <b>Hotline für Allergiefanfragen:</b> 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz). |
| <b>Deklaration der Inhaltsstoffe</b>              | Polyacrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon)  |
| <b>Sicherheitsdatenblatt beachten</b>             | Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt   |
| <b>VOC Kategorie</b>                              | EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes: (Kat. A/c) 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max.   |
| <b>VOC Gehalt (in Gramm pro Liter)</b>            | < 1 g/l   |
| <b>WGK</b>  | 1 (schwach wassergefährdend)  |
| <b>Entsorgung</b>                                 | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.  |

## Acryl-Streichvlies

### Gebindegrößen

| Inhalt | EAN-Code      | Artikel-Nr. |
|--------|---------------|-------------|
| 20 KG  | 4002822027483 | 906916      |

### Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

- Orbit-Hybrid
- Orbit-Klassik-Sil
- Orbit-Hausfarbe LEF
- Orbit-Hausfarbe Guard

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.