

# Aqualack Lakier kolorowy plus SG

## Opis produktu:

Wodoodporny lakier nawierzchniowy 1K PU o jedwabistym połysku przeznaczony do użytkowania wysokiej jakości powierzchni odpor-nych mechanicznie powstały w oparciu o naj-nowsza technologię spoiwa.

## Zastosowanie:

Wewnątrz i na zewnątrz. Wysokiej jakości powłoka nawierzchniowa do drewna i mate-riarów drewnopochodnych, metali, twardych tworzyw sztucznych, stabilnych starych po-wołok, tkanin z włókna szklanego, tapet winy-lowych, bez środków antyadhezyjnych i po odpowiednim przygotowaniu / zagruntowaniu.

## Właściwości:

- wyraźnie zredukowanie efektu pisma i pierścieni na powłoce
- nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z DIN EN 71-3
- bardzo dobra zdolność krycia
- wodoodporny
- odporny na warunki pogodowe
- odporność na sklekanie się powłok
- odporność na pot dłoni
- doskonała twardość powierzchni
- stabilny połysk i biel
- odporny na działanie alkaliów
- odporny na działanie promieni UV
- prawie bezwonny
- przyjazny dla środowiska

## Spoivo:

Technologia hybrydowa poliuretanowa

## Ciężar właściwy:

1,02–1,29 g/cm<sup>3</sup>

## Stopień połysku:

Jedwabisty połysk

## Wielkość opakowania:

1 l oraz 2,5 l

## Odcienie:

Szeroka gama kolorów dostępna w ramach usługi mieszania kolorów MEGA Mix.

## Stosowanie:

Pędzel, wałek i natrysk. Dokładnie wymie-szać przed użyciem. Podczas przetwarzania przestrzegać dokładnych wartości zużycia w zależności od obiektu. Nie przetwarzać, gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka, tem-perature jest zbyt wysoka lub elementy są zbyt zimne.

## Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być nośne, wolne od zabrudzeń, substancji oddzielających i suche. Na-leży przestrzegać przepisów VOB (niemieckie Znormalizowanie zasady zlecenia i wyko-nywania robót budowlanych), część C, DIN 18363, ust. 3. Podczas wykonywania należy ponadto uwzględnić arkusze informacyjne BFS autorstwa Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (pol. Federalny Komitet ds. zgodności koloru i ochrony wartości nierucho-mości). Powierzchnie szpachlowane muszą być całkowicie suche. Stare, mocno przylega-jące powłoki oczyścić i wyszlifować. Stare po-włoki usunąć. Pomiędzy powłokami koniecz- -ne jest wykonanie szlifowania pośredniego przy użyciu włókniny szlifierskiej, padów szli-fierskich lub drobnego papieru ściernego.

## Struktura powłoki na drewnie:

### Powłoka bazowa:

Lakier podkładowy MEGA 050 Aqualack Vor-lack.

### Powłoka środkowa i końcowa:

Lakier MEGA 130 Aqualack Seidenweiß plus jedwabście biały lub MEGA 140 Aqualack Buntlack plus jedwabisty połysk.

W celu uszczelnienia rozpuszczalnych w wodzie składników drewna należy nałożyć war-stwę gruntującą przy użyciu produktu MEGA 053 Aqualack Absperrgrund.

## Żelazo i stal:

Powierzchnie metalowe dokładnie odrzewić ręcznie lub maszynowo. W indywidualnych przypadkach, jeśli to konieczne, usunąć rdzę do surowego metalu (SA 2 ½).

## Powłoka bazowa:

Podkład dwuskładnikowy MEGA 052 Aqu-alack Epoxi-Grund 2K.

## Powłoka środkowa i końcowa:

Lakier MEGA 130 Aqualack Seidenweiß plus jedwabście biały lub MEGA 140 Aqualack Buntlack plus jedwabisty połysk.

## Metale nieżelazne i twarde tworzywo sztuczne:

Powierzchnie cynkowe, aluminiowe i twarde PCV należy czyścić amoniakalnym środkiem zwilżającym.

## Powłoka bazowa:

Środek gruntujący MEGA 051 Aqualack Haftprimer, środek gruntujący MEGA Mix 055 Aqualack Haftprimer lub podkład MEGA 052 Aqualack Epoxi-Grund 2K.

## Powłoka środkowa i końcowa:

Lakier MEGA 130 Aqualack Seidenweiß plus jedwabście biały lub MEGA 140 Aqualack Buntlack plus jedwabisty połysk.

# Aqualack Lakier kolorowy plus SG

## Dane techniczne

### Rozcieńczenie:

Produkt gotowy do zastosowania. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

### Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu umyć wodą i mydłem.

### Zużycie:

Ok. 130 ml/m<sup>2</sup>/warstwa, w zależności od grubości warstwy i chropowatości podłoża.

### Schnięcie:

W temperaturze 20°C i przy 50% wilgotności względnej:

Pyłosuchość: po ok. 30 min

Możliwość ponownego malowania/schnięcie: po ok. 4 godz.

Pełne utwardzenie: w zależności od stopnia użytkowania

### Natrysk bezpowietrzny:

Lepkość: nierozcieńczona

Dysza: 0,010–0,013 cala

Ciśnienie: ok. 160 barów

Kąt natrysku: w zależności od podłoża do 40°

Dysza drobnorozpylająca: 0,012 cala

Ciśnienie materiału: 140 barów

### Natryskiwanie wysokociśnieniowe:

Lepkość: rozcieńczyć z 5% wodą

Dysza: 1,8 mm

Ciśnienie: ok. 3–4 barów

## Wskazówki ogólne

### Temperatura stosowania:

Nie przetwarzać w temperaturze poniżej +8 °C. Zwróć uwagę na wilgotność rosy i temperaturę obiektu. Niska temperatura i/lub wysoka wilgotność opóźniają schnięcie i prowadzą do uszkodzeń powierzchni.

### Szczegółne wskazówki:

W przypadku późniejszego kontaktu z uszczelniaczami, profilami uszczelniającymi (np. profilami uszczelniającymi we wrębie drzwi) należy wcześniej upewnić się, że powłoka farby i profil uszczelniający są ze sobą kompatybilne. Uszczelniacze i profile uszczelniające często zawierają nieodpowiednie plastyfikatory, które mają tendencję do przywierania w styczności z powłokami malarskimi.

### Przechowywanie:

Stabilny przez co najmniej 12 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym miejscu, bez dostępu mrozu.

### Skład zgodnie z wytycznymi dyrektywy VDL:

Kopolimery akrylowe, dwutlenek tytanu, woda, glikole, dodatki

### Wskazówki dotyczące utylizacji:

Utylizacja zawartości/pojemnika zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie puste pojemniki. Pojemniki z resztkami farb oddać do punktu zbiórki starych farb.

## Wartość dopuszczalna UE dla tego produktu:

Kategoria produktu: A/d

130 g/l LZO (2010)

Ten produkt zawiera maks. 130 g/l LZO.

### GISCODE:

BSW30

## Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

