

# Quick & Easy R&S Finish SG

## Ürün tarifi:

Yüksek değerde, boyamalar için su bazlı, ipeksi parlaklı PU bazlı ara ve son kaplama.

## Uygulama:

İçte ve dışta. Quick & Easy püskürtme sisteminde MEGA 150 Quick & Easy Sprey Finish SG ile bağlantılı olarak ruloyla sürme ve sürme kalitesi olarak, püskürtme cihazı ile ulaşılamayan veya zor ulaşılan yüzeyler için. Astarlanmış ahşap ve sert PVC zeminlerde ve demir dışı metallerde kullanılabilir.

## Özellikleri:

- su ile seyreltilir
- yüksek dayanıklı
- bloklaşmaz
- difüzyon edilebilir
- evde kullanılan deterjanlara karşı dayanıklı
- sararmaya karşı dayanıklı
- çevre dostu
- hızlı kuruma
- çok iyi seyir
- DIN EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncağı için uygundur
- az kokulu
- bazlara karşı dayanıklı
- UV'ye dayanıklı
- hava şartlarına dayanıklı

## Bağlayıcı madde:

PU akrilat bazlı

## Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,28 g/cm<sup>3</sup>

## Parlaklık derecesi:

İpeksi parlaklık (yakl. 20–25 E/60°)

## Renk tonları:

MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden beyaz ve geniş renk tonu yelpazesi.

## Paket boyutu:

1 l ve 2,5 l

## İşleme:

Rulo ile sürme ve fırçayla sürme, kullanım öncesi itina ile karıştırın

## Zemin hazırlama:

Zemin kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden arındırılmış ve kuru olmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 18 363 fıkra 3'ü dikkate alın. Macunlanmış yüzeyler tamamıyla kurumuş olmalıdır. Eski, sıkı yapışan katları temizleyin ve zımparalayın. Gevşek eski katları ortadan kaldırın.

## Dikkat:

Polipropilen (PP), polietilen (PE), NC boyalar, Glasal veya yüzey kayma maddeli sentetik reçine boyalar için uygun değildir.

## Teknik veriler

### Seyreltme:

İşlemeye hazırdır, gerekirse suyla.

### Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ve sabun ile.

### Tüketim:

Yakl. 100–150 ml/m<sup>2</sup>. Kesin tüketim değerlerini objeye göre tespit edin.

### Kuruma:

20 °C ve %50 bağıl nemde:

Toz bırakmaz: yakl. 1 saat sonra

Dokunacak kadar kuru: yakl. 2 saat sonra.

Üzerine işlenebilir: yakl. 6–8 saat sonra.

Sertleşme: yakl. 7 gün sonra

## Genel notlar

### İşleme sıcaklığı:

+5°C'nin altında işlemeyin (ideal aralık 10–25 °C arasındır). Çiy nemi ve obje sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzey bozukluklarına neden olur.

### Depolama:

Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve doursuz depolamada en az 12 aydır.

### VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:

Akrilat/PU dispersiyon, titanyum dioksit, su, 1,2-Propilenglikol, Metildiglikol, katkı maddeleri, koruyucu maddeler BIT, CIT/MIT (3:1)

## Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın. Atık anahtarı 080 112 (sıvı), 170 701 (kuru)

## Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/d

130 g/l VOC (2010)

Bu ürün en fazla 130 g/l VOC içermektedir.

## Ürün kodu:

BSW30

## Tehlike ve güvenlik notları:

Çocukların erişebilmelerini engelleyin. İçeriği/ kabı yerel şartlar uyarınca bertarafa dâhil edin. İçerdikleri: Tepkime karışımı, 5 Klorür 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 2 metil 2H izotiazol-3-on (3:1) içerir. Alerjik cilt reaksiyonlara neden olabilir.

## Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

