

Klej uniwersalny

Opis produktu:

Trwały, uniwersalny klej do układania elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych z kolekcji MEGAgrün Gesünder Wohnen, na przykład podłóg designerskich (bez PVC), linoleum w pasach o długości do 3,2 mm, designerskich podłóg korkowych Wise Wood pro SRT (oferujących dodatni bilans klimatyczny i bez PVC), i dywanów z włókien roślinnych i zwierzęcych, jak również włókien Econyl. Przeznaczony do równych, chłonnych i wyszpachlowanych powierzchni. Stosować tylko w pomieszczeniach.

Właściwości:

- krótki czas odparowania
- długi czas aplikacji
- najwyższa siła klejenia

Wielkość opakowania:

14 kg

Przygotowanie podłoża:

DIN 18 365. Podłoże musi być stałe, nośne, suche, wolne od pęknięć, czyste i wolne od substancji osłabiających przyczepność. Podłoże dokładnie odkurzyć i wyrównać koncentratem dyspersyjnym MEGA 235 w zależności od chłonności podłoża, zagruntować i wyrównać cementową masą szpachlową MEGA 636 zementäre Spachtelmasse. Pozostawić podkład i masę szpachlową do całkowitego wyschnięcia.

Stosowanie:

1. Klej uniwersalny nałożyć równomiernie na podłoże za pomocą odpowiedniej pacy zębatej i pozostawić do odparowania w zależności od nałożonej ilości, klimatu panującego w pomieszczeniu i chłonności podłoża. Nałożyć tylko tyle kleju, ile można pokryć w czasie aplikacji.

2. Ułożyć w wykładzinie, przetrzeć / docisnąć wałkiem na całej powierzchni i po ok. 20 minutach poddać ponownej obróbce.

3. Zanieczyszczenia kleju usuwać wodą, gdy są one jeszcze świeże.

Dane techniczne

Pełne utwardzenie:

Po 72 godzinach

Czas odparowania: 10–45 min*
 Czas aplikacji: 15–120 min*
 Obciążalność po upływie: ok. 24 godz.*
 Zamykanie spoin: po ok. 24 godz.*
 *W temperaturze 20 °C i przy 65 % wilgotności

Temperatura stosowania:

Nie należy przetwarzać w temp. poniżej 15 °C

Wilgotność względna:

Nie należy przetwarzać przy wilgotności względnej wynoszącej powyżej 75 %

Zużycie:

Tył powłoki	Rozstaw zębów	Zużycie
gładki	A 5	180–200 g/m ²
gładki	A 1	200–280 g/m ²
lekka struktura	A 2	250–350 g/m ²
struktura	B 1	320–380 g/m ²

Wskazówki ogólne

Przechowywanie:

Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Skład:

Dyspersje polimerowe, żywice modyfikowane, środki konserwujące, wypełniacze mineralne, dodatki i woda

GISCODE:

D1–wolny od rozpuszczalników

EMICODE:

EC1 PLUS

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Bezrozpuszczalnikowy zgodnie z TRGS 610. Co do zasady zaleca się stosowanie kremu ochronnego do skóry. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić dokładną wentylację podczas i po zakończeniu przetwarzania oraz schnięcia!

Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast opłukać je/ją dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gruntu. Natychmiast po użyciu umyć narzędzia wodą i mydłem. Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie puste pojemniki. Pozostałości produktu pozostawić do stwardnienia na powietrzu i utylizować jako odpady budowlane lub domowe.

Informacje dla alergików można uzyskać dzwoniąc pod numer: 040 54004-0.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

