

Квик энд Изи спрей 3 в 1 мультифиниш

Описание продукта:

Водорастворимое специальное покрытие с шелковистым блеском для рационального окрашивания деталей конструкций из стали, цинка, алюминия и других цветных металлов, жестких пластиков, а также минеральных оснований. Эффективная защита от коррозии.

Предназначение:

Для внутренних и наружных работ Универсальная, многофункциональная однокомпонентная система, грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие на полиуретановой основе, для рационального и быстрого выполнения покрасочных работ с использованием процесса распыления низкого давления, как, например MEGA Quick & Easy 2.0 и 2.1. Средство для категории коррозии С4 согласно DIN EN ISO 12944, испытано Институтом Фраунгофера. Превосходная антикоррозийная защита с оптимальными свойствами адгезии для особенно долговечных, погодостойчивых окрашиваний, подходит для множества оснований, железа, стали, цветных металлов, жестких пластиков и не сохраняющей размеры или ограниченно сохраняющей размеры древесины.

Свойства:

- универсальная однокомпонентная система
- превосходная антикоррозийная защита; средство С4 согласно DIN EN ISO 12944
- оптимальная адгезия также на сложных поверхностях
- превосходный розлив, отличное перекрытие кантов
- особенная стабильность к погодным условиям
- выдающаяся стабильность оттенков; согласно бюллетеню BFS № 26: Связующее вещество группы А

Связующее вещество:

акрилатная/ПУ-дисперсия

Удел. вес:

Прибл. 1,335 г/см³, в зависимости от цветового тона

Степень глянца:

Шелковисто-глянцевый

Оттенки:

Широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix и оттенки металлика RAL 9006 и 9007, а также оттенки Германских железных дорог.

Указание относительно оттенков металлика:

Оттенки металлика перед нанесением профильтровать через фильтр-воронку (мелкая, 190 мкм) и непрерывно и без наплывов выполнить грунтовочное, промежуточное и финишное окрашивания.

Размер упаковки:

1 л и 2,5 л

Нанесение:

Распыление, перед использованием тщательно перемешать. Перед нанесением учесть условия на объекте. Не наносить при повышенной влажности воздуха, при повышенных температурах или на слишком холодные детали конструкций.

Основание:

Основания должны быть без загрязнений, без разделяющих веществ и сухими. Следует соблюдать правила выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3. Необработанные участки древесины покрыть MEGA 242 Протект защитной пропиткой для дерева. Старое покрытие, не обладающее несущей способностью и непригодное, удалить до древесины с несущей способностью. Прочно удерживающиеся лаки на основе алкидной смолы отшлифовать и очистить.

Грунтовочное покрытие:

1 x MEGA 154 Квик энд Изи 3 в 1 мультифиниш

Промежуточный и финишный слой:

от 1 до 2 x MEGA 154 Квик энд Изи 3 в 1 мультифиниш Для получения средства категории С4 необходимо как минимум 3 прохода!

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению.

Очистка инструментов:

После использования немедленно при помощи воды.

Расход:

Прибл. 120–150 мл/м², в зависимости от толщины наносимого слоя и глубины шероховатости основания.

Сушка:

При 23 °C и 60 % отн. влажности воздуха:
Сухой от пыли: прибл. через 1 ч.
Твердый на ощупь: прибл. через 2–4 ч.
Нанесение следующего слоя: прибл. через 6–8 ч.
Полное отверждение: через прибл. 24 ч.

MEGA Quick & Easy 2.0 и 2.1.

Разведение: не разбавлять

HVLP-устройства:

Сопло: №3 (1,3 мм)
Давление: 0,5 бар

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже +7 °C (идеальный диапазон от 10 до 25 °C). Учитывать влажность от росы и температуру на объекте. Пониженная температура и/или высокая влажность задерживают сушку и ведут к неоднородностям поверхности. Не наносить под прямым солнечным излучением.

Хранение:

В оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном месте без воздействия мороза в течение не менее 12 месяцев. Беречь от замерзания.

Состав согласно директиве VDL (Союз немецких производителей красок):

Акрилат/полиуретановая дисперсия, вода, диоксид титана, растворитель, добавки, консерванты ВIT, CIT/MIT (3:1)

Общие указания:

Не предназначен для мест с продолжительным воздействием влажности в сочетании с чистящими средствами.

Указания по утилизации:

Высохшие остатки можно утилизировать как строительный мусор с кодом утилизации отходов 17 07 01 или вместе с бытовыми отходами. Жидкие остатки утилизировать согласно распоряжениям местных органов по обращению с отходами (код утилизации отходов 08 01 12).

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/I
140 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 140 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW30

Пригодность согласно критерию DGNB (Немецкий совет по устойчивому строительству) ENV (европейская норма/предварительная норма) 1.2:

QS1-QS4

Указания по безопасности:

Держать в месте, недоступном для детей. Использовать только в зонах с хорошей вентиляцией. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Просьба соблюдать соответствующий паспорт безопасности ЕС! Содержит: 3 аминопиперидилтриэтоксисилан, 1,2-бензотиазол-3(2H)-ОН. Смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергические реакции.

Соблюдать паспорт безопасности!

