



# OWATROL DECO

## DEKORATIVER ANSTRICH FÜR ALLE UNTERGRÜNDE

### Eigenschaften

„OWATROL-OIL“ inside  
OWATROL DECO ist ein hochwertiger speziell eingestellter Kunstharz-Decklack (Alkyd), modifiziert mit OWATROL-OIL. Extrem intensive Benetzung jeglichen Untergrundes. Maximale Haftung auf allen porigen, aber auch auf allen glatten, tragfähigen Untergründen. Sogar direkt auf Rost (durchdringt den Rost und passiviert ihn durch. Verdrängung von Luft und Feuchtigkeit). Außergewöhnlich gute Streichbarkeit durch den eingebauten Ölanteil. Haftvermittler / Primer und Deckanstrich in einem. Extrem hohe Ergiebigkeit: 1 Liter reicht für bis zu 15m<sup>2</sup>. Temperaturbeständig bis +175°C. Öl-Anteil sättigt Holzporen und verhindert so ein Eindringen von Feuchtigkeit als Ursache für Abplatzungen sowie Pilzbefall.

### Einsatzgebiete

- farbige, deckende Gestaltung von Metall-, Holz-, Stein- oder auch Kunststoff-Untergründen im Innen- und Außenbereich
- jahrzehntelange Erfahrungen im Denkmalschutz; sehr gut geeignet für die Renovierung historischer Bauteile („traditionelle“ Lack-plus-Öl-Technik)
- rostige und rostfreie Metallteile, z.B. Zäune, Tore, Geländer, Rankgitter, Träger, Gartengeräte, Maschinenteile
- Heizkörper
- Holzzäune, Sichtschutzwände
- Gartenmöbel, Schaukeln, Rutschen usw. aus Holz oder Kunststoff
- Blumenkübel aus Metall, Kunststoff, Stein, Beton
- Fensterbänke
- verzinkte Oberflächen, wie z.B. Regenrinnen
- Kunststoffrohre
- auch auf Aluminium, Kupfer, Messing, Fliesen oder Glas
- und viele weitere Dinge, die Sie bislang nicht lackieren konnten und von denen bisher alle Anstriche wieder abgeblättert sind

### Charakteristik

Kurzbeschreibung	Öl-Alkydlack-Gemisch mit sehr hohem Haftvermögen sowie sehr guter Verarbeitbarkeit und Deckkraft
Aussehen	5 deckende, glänzende Farbtöne: weiß, grau, schwarz, grün, braun, universell tönbar in matt, seidenmatt, glänzend
Bindemittel	<b>OWATROL-OIL</b> , Alkydharze
Lösungsmittel	aliphatische Kohlenwasserstoffe
Gebindegrößen	0,5 Liter, 2,5 Liter, 20 Liter
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate (Anbrüche max. 3 Monate)
Lagerbedingungen	im geschlossenen Originalgebinde (nicht in Kunststoffgebinde umfüllen; Anbrüche auf dem Kopf stehend lagern; Anbrüche sind nur begrenzt lagerfähig !)
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt. Mit lufttrocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln
Eignung	für nahezu alle Untergründe, neu oder bereits korrodiert, verwittert oder mit festsitzenden Altanstrichen; nicht auf Untergründen mit wachs-, silikon- oder fluorpolymeren Trennschichten verwenden
Verarbeitungsbedingungen	max. 25°C Untergrundtemperatur, keine direkte starke

	Sonneneinstrahlung; Anwendung auf trockenem Untergrund ab 5°C möglich
Werkzeug	Pinsel, Fellroller, Spritzpistole; Werkzeuge und noch nicht getrocknetes <b>DECO</b> mit Terpentinersatz reinigen; bereits getrocknetes Material ist nur mit Farbentfernern (z.B. <b>DILUNETT</b> ) abzulösen
Verdünnung	üblicherweise unverdünnt anwenden; bei Spritzverarbeitung: mit 5 – 10% Kunstharzverdünnung auf geforderte Viskosität einstellen
Ergiebigkeit	ca. 15 m <sup>2</sup> / Liter je Anstrich
Trocknungszeit bei 20°C	staubtrocken nach 6 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden

## **Anwendung:**

### **Vorbereitung**

Deckel vorsichtig öffnen, damit ein luftdichtes Wieder-Verschließen möglich ist. Material sorgfältig aufrühren, mehrere Gebinde für absolute Farbgleichheit untereinander vermischen. Angrenzende Bereiche sorgfältig abkleben und abdecken. Untergrund muss sauber, fett-, silikon- und wachsfrei, trocken und tragfähig sein.

### **Empfehlungen vor der Anwendung**

**Generell:** losen Rost und nicht festsitzende Altanstriche entfernen. Obwohl OWATROL DECO bereits außerordentlich gute Haftigenschaften besitzt, führen folgende Vorgehensweisen zu einer nochmaligen Verbesserung:

**Festsitzende Altanstriche:** mit OWATROL-OIL dünn abwischen und Trocknung abwarten.

**Stark verrostete Untergründe:** mit OWATROL-OIL sättigen und Trocknung abwarten.

**Zinkblech und verzinkte Untergründe:** mit INNOCLEAN A reinigen, mit Frischwasser nachspülen und Trocknung abwarten.

**Eloxiertes Aluminium:** Netzmittelwäsche mit PURATROL und Schleifvlies vornehmen, mit Frischwasser nachspülen und Trocknung abwarten.

**Neues Holz:** ein bis drei Monate nach der Installation bewittern lassen. Einige neue Hölzer zeigen von der vorangegangenen Holzverarbeitung eine glänzende Oberfläche, wodurch ein gutes Eindringen des Anstriches verhindert wird. In diesem Fall wird eine Vorbehandlung mit INNOCLEAN A und OWATROL NET-TROL vorgenommen, um die langjährige Haftung zu ermöglichen.

**Alle anderen Untergründe** (außer Weichkunststoffe, Silikon, Teflon, lösemittelempfindliche und andere generell nicht beschichtbare Untergründe): müssen sauber, trocken und frei von Öl, Fett und anderen trennenden Verunreinigungen sein.

Anschleifen vergrößert die zur Verfügung stehende Oberfläche und ist generell sinnvoll. Zur Sicherheit empfehlen wir die Durchführung eines Haft- und Verträglichkeitsversuches.

### **Anwendung**

**DECO** wird unverdünnt mit Pinsel, Rolle, Streichpad oder Spritzpistole (mit bis max. 10% Kunstharzverdünnung auf gewünschte Viskosität verdünnen; mit Pinsel anschließend verschlichten) aufgetragen. **DECO** wird in einem gleichmäßigen, nicht übermäßig dicken Anstrich aufgetragen. Sollte ein zweiter Anstrich nötig sein, ist eine Trocknungszeit von 24 Stunden nötig.

### **Pflege und Instandhaltung**

Fläche bei Bedarf mit Wasser reinigen. Auffrischungsanstriche können direkt ohne Anschleifen auf den sauberen und trockenen Altanstrich mit **OWATROL DECO** erfolgen.

<b>ERGIEBIGKEIT</b>	<b>WERKZEUG</b>	<b>VERARBEITUNGS-</b>	<b>STAUBTROCKEN</b>	<b>WERKZEUGE</b>
<b>JE ANSTRICH</b>		<b>TEMPERATUR</b>	<b>nach 6 STUNDEN</b>	<b>REINIGEN MIT</b>
<b>15 m<sup>2</sup>/l</b>	<b>Pinsel, Fellroller,</b>	<b>+35°C</b>	<b>ÜBERSTREICHBAR</b>	<b>TERPENTIN-</b>
	<b>Streichpad,</b>	<b>+5°C</b>	<b>nach</b>	<b>ERSATZ</b>
	<b>Spritzpistole</b>		<b>24 STUNDEN</b>	

Stand: August 2021

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

<p>Hergestellt in Frankreich von:</p> <p><b>PRODUIT DURIEU S.A.</b></p> <p>BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France</p> <p>Tel.: +33 – 1 60 86 48 70</p> <p><a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a></p>	<p>Vertrieb für Deutschland und Österreich:</p> <p><b>innoskins GmbH</b></p> <p>Lentföhrdener Str. 12-14, 24576 Weddelbrook Tel.: 04192-89142-0 · Fax: 04192 - 89142-10</p> <p><a href="mailto:info@innoskins.de">info@innoskins.de</a> · <a href="http://www.innoskins.de">www.innoskins.de</a></p>
--	--

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.