Teknik Bilgi Sayfası TM 120

Classic renkli boya yüksek parlaklı

Ürün tarifi:
Aroma içermeyen, yağ modifiyeli alkid reçinele bazlı yüksek değerde renkli boya. Kurşun ve kromat içermez.

Uygulama:
Dışta ve içte. Uygun zemin ön işleme sonrası ahşap, ahşap ham maddeleri metaller, sert plastikler üzeri son kat.

Özellikleri:
- dayanıklı
- çiziklere ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık
- yüksek kaplama ve doldurma kapasitesi
- çok iyi yayılma özellikleri
- yüksek renk tonu sağlamlığı
- düşük sararma eğilimi
- az kokulu
- kolay işleme özellikleri
- hafif tiksotropik

Bağlayıcı madde:
Yağ modifiyeli alkid reçine

Özgül Ağırlık:
Yakl. 0,952–1,132 kg/l, renk tonuna göre

Parlaklık derecesi:
Parlar

Renk tonu:
MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden geniş renk tonu yelpazesi

Paket boyutu:
1 l, 2,5 l ve 10 l

İşleme:
Fırça, rulo ve püskürtme yöntemiyle.

Zemin hazırlama:
Zemin taşıyabilir, kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden arındırılmış ve kuru olmalıdır. Ayrılmış katları ortadan kaldırın. Eski, sıkı yapışan katları temizleyin ve iyice zımparalayın. VOB, Bölüm C, DIN 18 363 fıkra 3'ü dikkate alın.

Ön işleme:

İğneli yapraklılar, dışta:
Dış alanda MEGA 242 Protect ahşap koruma emprenye veya MEGA 184 Protect emprenye ile astarlayın.

Ahşaplar ve ahşap ham maddeler:
MEGA 006 Classic üniversal astar

Demir ve çelik:
MEGA 003 korozyona karşı koruyucu primer veya MEGA 004 Epoksi astar 2K

Sert plastikler:
MEGA 006 Classic üniversal astar veya MEGA 004 Epoksi astar 2K

Ara kat ve ön boyama:
Beyaz boyamalar için MEGA 001 Classic ön boya, renkli boyamalarda MEGA 006 Classic üniversal astar.

Teknik veriler

Seyreltme:
Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal MEGA 904 sentetik reçine seyreltici veya MEGA 901 terebentin ikamesi ile.

Tüketim:
Yakl. 120 ml/m², zeminin kaplama kalınlığına ve pürüzlülük derinliğine göre. Kesin tüketim değerlerini objeye göre tespit edin.

Kuruma:
20 °C ve %50 bağıl nemde:

Toz bırakmaz:	yakl. 2–3 saat sonra.
Yüzey kuruluğu:	yakl. 8 saat sonra.
İşlenebilirlik:	yakl. 12–16 saat sonra.

Airless ile püskürtme:

Viskozite:	Orijinal, sadece ihtiyaç durumunda ayarlayın
Nozul:	0,008–0,011 inç
Püskürtme açısı:	zemine göre 50°'ye kadar
Basınç:	yakl. 160 bar

Yüksek basınçlı püskürtme:

Viskozite:	30–35 sn./4 mm DIN Bardak
Nozul:	1,2–1,5 mm
Basınç:	yakl. 3–4 bar

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
+8 °C'nin altında işlemeyin. Çiy nemi ve obje sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzey bozukluklarına neden olur.

Depolama:
Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve donsuz depolamada en az 12 aydır.

VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:
Alkid reçine, titanyum dioksit, renkli pigmentler, siyah pigmentler, aromatik bileşikler içermeyen test benzinleri, katkı maddeleri

Bertaraf notları:
İçeriğin/haznenin bertarafı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası şartlar uyarınca yapılmalıdır. Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Artıklı kutuları, eski boya toplama yerine teslim edin.

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/d
300 g/l VOC (2010)
VOC oranı için kapağa bakınız

Ürün kodu:
M-LL 01

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Faks: 040 54004-9, www.mega.de

Versiyon: 04/2022