

Протект лазурь для древесины УФ+

Описание продукта:

Классическая высококачественная толстослойная лазурь с шелковистым блеском на основе алкидных смол с высоким поглощением ультрафиолета, очень высокая прозрачность, для сохраняющих размеры деталей из древесины, для наружных и внутренних работ.

Предназначение:

Грунтовочный, промежуточный и финишный слой: для сохраняющих размеры деталей из древесины, таких как окна и наружные двери.

Свойства:

- специальная комбинация связующих веществ и пигментов.
- оптимальная защита от УФ-излучения
- отличное перекрытие кантов
- регулирует влажность
- высокая водоотталкивающая способность
- высокая экономичность благодаря свойствам легкости при нанесении

Основа связующего вещества:

Алкидная смола

Удел. вес:

Прибл. 0,92 г/см³, мы сохраняем за собой право на расхождения, обусловленные изготовлением

Степень глянца:

Шелковисто-глянцевая

Размер упаковки:

1 л и 2,5 л

Оттенки:

Смотреть актуальную карту оттенков и широкую цветовую гамму при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Нанесение:

При помощи кисти. Перед использованием тщательно перемешать. Окунание, обливание и распыление только в закрытых системах. Нанести при помощи мягкой, с длинным ворсом маховой кисти непрерывными полосами по направлению текстуры дерева. Все оттенки можно смешивать между собой. Бесцветную при наружных работах использовать только в качестве грунтовочного слоя. Чтобы оценить цветовой оттенок рекомендуется провести пробное окрашивание на оригинальной древесине, подлежащей обработке.

Подготовка основания:

Основание должно быть без загрязнений, без разделяющих веществ и надлежащим образом предварительно обработанным. Рекомендуется обработать отечественную хвойную древесину при наружных работах, используя MEGA 242 Протект защитную пропитку для дерева или MEGA 184 Протект пропитывающую лазурь. Для деталей, сохраняющих размеры, влажность древесины не должна превышать 13 ± 2 %. Согласно директивам для оконных покрытий, изданным Германским комитетом по краскам и защите материальных ценностей, деревянные детали перед установкой необходимо со всех сторон обработать грунтовочным и промежуточным покрытием.

Первичное покрытие/пропитка:

MEGA 242 Протект защитная пропитка для дерева или MEGA 184 Протект пропитывающая лазурь. Только для несущих деревянных деталей 3–5 классов устойчивости к гниению, напр. хвойных пород при наружных работах.

Грунтовочное покрытие:

MEGA 182 Протект лазурь для древесины УФ+ (разбавленная на 5 %) или MEGA 180 Протект лазурь для древесины тонкослойная

Промежуточный слой:

MEGA 182 Протект лазурь для древесины УФ+

Финишный слой:

MEGA 182 Протект лазурь для древесины УФ+

Исправное старое покрытие:

Грунтовочное покрытие:

MEGA 182 Протект лазурь для древесины УФ+

Финишный слой:

MEGA 182 Протект лазурь для древесины УФ+

Поврежденное старое покрытие:

Удалить отслоившееся, не имеющее несущей способности старое покрытие. Тщательно сошлифовать потемневшие и поврежденные деревянные детали.

Пропитывание:

Необработанные места древесины пропитать, используя MEGA 242 Протект защитную пропитку для дерева или MEGA 184 Протект пропитывающую лазурь. Только для несущих деревянных деталей 3–5 классов устойчивости к гниению, напр. хвойных пород при наружных работах.

Грунтовочное покрытие:

Частично MEGA 182 Протект лазурь для древесины УФ+ (разбавленная на 5 %) или MEGA 180 Протект лазурь для древесины тонкослойная

Промежуточный слой:

Частично MEGA 182 Протект лазурь для древесины УФ+

Финишный слой:

MEGA 182 Протект лазурь для древесины УФ+

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению путем нанесения кистью.

Очистка инструментов:

С помощью MEGA 904 Разбавителя для синтетической смолы.

Расход:

Прибл. 90 мл/м² на рабочую операцию

Толщина слоя после высыхания:

При 90 мл/м² на гладком не впитывающем основании: прибл. 60 мкм

Сушка:

При 23 °C и 50 % отн. влажности воздуха: сухая от пыли: прибл. через 4–5 ч.

нанесение следующего слоя: прибл. через 12 ч. Для древесины с большим содержанием компонентов и сырой и холодной погоды следует учитывать задержку сушки.

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже +8 °C температура объекта и окружающей среды.

Общие указания:

MEGA 182 Протект лазурь для древесины УФ+ бесцветную при наружных работах использовать только в качестве грунтовочного слоя.

Декларация составных веществ:

Алкидные смолы, неорганические и органические белые и цветные пигменты, алифатические соединения, агенты сушки, средство, предотвращающее образование пленки, светостабилизатор

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства. Код отходов: EWC 08 01 11 На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Сдать банку с остатками в пункт приема для старых лаков/красок.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/e
400 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 400 г/л ЛОС.

Код продукта:

BSL 20

Указания по безопасности:

Повторный контакт может привести к пересыханию или растрескиванию кожи. Избегать вдыхания паров, тумана, аэрозоля. Использовать защитные перчатки. Утилизируйте содержимое/емкость согласно местным/региональным/национальным/международным законам.

Соблюдать паспорт безопасности!

