

Протект лазурь для древесины рапид

Описание продукта:

Высококачественная, быстросохнущая, с шелковистым блеском среднеслойная лазурь на базе алкидных смол, с очень высокой долговременной стабильностью лессирующей пленки на сохраняющих размеры и ограниченно сохраняющих размеры деталях конструкций из дерева.

Предназначение:

Для наружных и внутренних работ. Для сохраняющих и ограниченно сохраняющих размеры деревянных конструктивных деталей. Идеально подходит для использования в переходное время года весной и осенью, когда требуется быстрая сушка.

Свойства:

- быстросохнущая, до 2 слоев лазури за один день
- высокая прозрачность с хорошей защитой от ультрафиолета
- оптимальные свойства по регулированию влажности
- благородная, с шелковистым блеском и водоотталкивающая обработка финишной поверхности
- высокая эластичность для долговечности лессирующей пленки

Связующее вещество:

Специальная алкидная смола

Удел. вес:

Прибл. 0,94 г/см³ (бесцветная)

Степень глянца:

С шелковистым блеском, в зависимости от породы древесины

Размер упаковки:

1 л и 2,5 л

Оттенки:

8 готовых для смешивания цветовых оттенков и широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Нанесение:

При помощи кисти. Перед использованием тщательно перемешать. Наносить в неразбавленном виде при помощи мягкой, с длинным ворсом маховой кисти непрерывными полосами по направлению текстуры дерева. Все оттенки можно смешивать между собой. В бесцветном варианте не использовать для наружных работ. Чтобы оценить цветовой оттенок, рекомендуется провести пробное окрашивание на оригинальной древесине, подлежащей обработке.

Подготовка основания:

Основание должно быть без загрязнений, без разделяющих веществ и надлежащим образом предварительно обработанным. Рекомендуется обработать отечественную хвойную древесину при наружных работах, используя MEGA 242 Протект защитную пропитку для дерева или MEGA 184 Протект пропитывающую лазурь.

Для деталей, сохраняющих размеры, влажность древесины не должна превышать $13 \pm 2\%$. Согласно директивам для оконных покрытий, изданным Германским комитетом по краскам и защите материальных ценностей, деревянные детали перед установкой необходимо со всех сторон обработать грунтовочным и промежуточным покрытием.

Первичное покрытие/пропитка:

MEGA 242 Протект защитная пропитка для дерева или MEGA 184 Протект пропитывающая лазурь. Только для ненесущих деревянных деталей 3–5 классов устойчивости к гниению, напр. хвойных пород при наружных работах.

Грунтовочное/промежуточное/финишное покрытие:

MEGA 185 Протект лазурь для древесины рапид

Исправное старое покрытие:

Грунтовочный и финишный слой:

MEGA 185 Протект лазурь для древесины рапид

Поврежденное старое покрытие:

Удалить отслоившееся, не имеющее несущей способности старое покрытие. Тщательно сошлифовать потемневшие и поврежденные деревянные детали.

Пропитывание:

Необработанные места древесины пропитать, используя MEGA 242 Протект защитную пропитку для дерева или MEGA 184 Протект пропитывающую лазурь.

Грунтовочное покрытие:

Частично MEGA 185 Протект лазурь для древесины рапид

Промежуточный и финишный слой:

MEGA 185 Протект лазурь для древесины рапид

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению путем нанесения кистью.

Очистка инструментов:

С помощью MEGA 904 Разбавителя для синтетической смолы.

Расход:

Прибл. 80 мл/м² на рабочую операцию

Толщина слоя после высыхания:

при 80 мл/м² менее 40 мкм

Сушка:

При 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха:

Сухая от пыли: прибл. через 3,5 ч.

Нанесение следующего слоя: прибл. через 5–6 ч.

Для древесины с большим содержанием компонентов и сырой и холодной погоды следует учитывать задержки сушки.

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже +8 °C. Учитывать влажность от росы и температуру на объекте. Пониженная температура и/или высокая влажность задерживают сушку и ведут к неоднородностям поверхности.

Особые указания:

MEGA 185 Протект лазурь для древесины рапид при наружных работах использовать только в качестве грунтовочного слоя.

Хранение:

В оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном месте без воздействия мороза в течение не менее

12 месяцев.

Декларация составных веществ:

Алкидные смолы, неорганические и органические белые и цветные пигменты, алифатические соединения, агенты сушки, средство, предотвращающее образование пленки, светостабилизатор

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материала сдать в пункт сбора старых красок/лаков, высохшие остатки материала утилизировать как строительный мусор, или отходы от сноса, или бытовые отходы.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/e

400 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит не более 400 г/л ЛОС.

Код продукта:

BSL 20

Указания/рекомендации по безопасности:

Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может привести к пересыханию или растрескиванию кожи. Избегать вдыхания паров, тумана, аэрозоля. Использовать защитные перчатки. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Емкость хранить плотно закрытой. Утилизируйте содержимое/емкость согласно местным/региональным/национальным/международным законам.

Соблюдать паспорт безопасности!

