

Quick & Easy Sprey Hava Karşı Koruma

Ürün tanıtımı:

Çevre dostu, su bazlı, sürekli esnek, ipeksi parlaklı dispersiyon boya, hibrit bazlı, rasyonel son kat kaplamalar için.

Uygulama:

Dışta ve içte. Zorlayıcı kaplamaları Quick & Easy püskürtme sisteminde rasyonel ve hızlı şekilde yapmak için. Son kaplama olarak düşük toleranslı olmayan ve sınırlı düşük toleranslı örn. karkas yapı, cephe kaplaması, çatı altları, çitler vs. gibi ahşap yapı parçaları için kullanılabilir.

Özellikleri:

- film korumasız
- düşük sisli ve az kokulu işleme için
- sürekli esnek
- ince film
- yüksek buhar geçirir
- çok iyi yapışma
- hava şartlarına yüksek dayanıklılık
- işlenmesi kolay
- şiddetli yağmura karşı dayanıklı

Bağlayıcı madde:

Hibrit bazı dispersiyon boya

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,2 g/cm³, renk tonuna göre

Parlaklık derecesi:

İpek parlaklığı

Renk tonları:

MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden beyaz ve geniş renk tonu yelpazesi.

Paket boyutu:

2,5 l

İşleme:

Püskürtme. Kullanım öncesi itina ile karıştırın. Zeminin emiş kapasitesine göre ilk kat için maks. %5 su ile seyreltin. Kullanım öncesi iyice karıştırın.

Zemin:

Zemin temiz, kuru, gressiz, zımparalanmış, ayırıcı maddelerden arındırılmış ve uygun bir şekilde ön işlemeli olmalıdır. VOB yönetmeliği, Bölüm C, DIN 18 363, fıkra 2 ve 3 dikkate alınmalıdır. Yerel iğne yapraklıları, dışta MEGA 242 Protect ahşap koruma empenye ile işlenmiş tavsiye edilir. Bitişik yüzeyleri (örn. renkli metaller, plastikler) uygun şekilde ön işleyin ve astarlayın. 3-5 direnç sınıflarından işlenmemiş ahşaplar, örn. iğne yapraklılar, dışta, düşük toleranslı olmayan, taşıyıcı olmayan: Ahşap nemi maks. %18

Empenye:

1 x MEGA 242 Protect ahşap koruma empenye

Astar kaplama:

1 x MEGA 057 Quick & Easy sprej ahşap izole edici astar veya MEGA 007 Protect ahşap izo astar

Ara kaplama:

1 x MEGA 153 Quick & Easy Sprej Havaya Karşı Koruma

Son kaplama:

1 - 2 x MEGA 153 Quick & Easy Sprej Havaya Karşı Koruma

Baskı empenyeli ahşaplar, renk tonu değişikliklerine neden olabilir. Burada bir deneme kat tavsiye edilir. 1-2 direnç sınıflarından işlenmemiş ahşaplar, örn. sert ahşaplar, dışta, düşük toleranslı olmayan, taşıyıcı olmayan: Ahşap nemi maks. %18. 1 ve 2 direnç sınıfı sert ahşaplarda genelde bir ahşap koruma gereklidir.

Astar kaplama:

1 x MEGA 057 Quick & Easy sprej ahşap izole edici astar veya MEGA 007 Protect ahşap izo astar

Ara kaplama:

1 x MEGA 153 Quick & Easy Sprej Havaya Karşı Koruma

Son kaplama:

1 - 2 x MEGA 153 Quick & Easy Sprej Havaya Karşı Koruma

Baskı empenyeli ahşaplar, renk tonu değişikliklerine neden olabilir. Burada bir deneme kat tavsiye edilir.

Bozulmamış eski kaplamalar:

Yüzeyleri iyice temizleyin ve zımparalayarak pürüleştirin.

Astar ve son kaplama:

MEGA 153 Quick & Easy sprej havaya karşı koruma

Bozulmuş eski kaplamalar:

Zemini iyice temizleyin, eski katı ortadan kaldırın, aşırı hava koşullarından etkilenmiş yüzeyleri (grileşmeler) iyice zımparalayın, icabında kenarları yuvarlayın.

Ham ahşap yerleri:

1 x MEGA 242 Protect ahşap koruma empenye

Astar kaplama:

1 x MEGA 057 Quick & Easy sprej ahşap izole edici astar veya MEGA 007 Protect ahşap izo astar

Ara kaplama:

1 x MEGA 153 Quick & Easy Sprej Havaya Karşı Koruma

Son kaplama:

1 - 2 x MEGA 153 Quick & Easy Sprej Havaya Karşı Koruma

Quick & Easy Sprey Hava Karşı Koruma

Teknik veriler

Seyreltme:

İşlemeye hazırdır (gerekirse suyla)

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ve sabun ile

Tüketim:

yakl. 125 ml/m², düz yüzeyde

yakl. 200 ml/m², testerelemiş pürüz ahşapta
Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, ob-
jede belirlenmelidir.

Kuruma:

20 °C ve %60 bağıl nemde:

toz bırakmaz: yakl. 30 dk. sonra.

üzeri sürülebilir: yakl. 4 saat sonra.

Püskürtme verileri

MEGA Quick & Easy 2.0 ve 2.1:

Seyreltme: seyreltmeden

HVLP cihazları:

Nozul: No. 3 (1,3 mm)

Basınç: 0,5 bar

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

En az +5 °C. Çiy nemi ve obje sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklıklar ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzeyde arızalara neden olur. Doğrudan güneş ışınlarının altında işlemeyin.

Özel notlar:

Aşırı maruz kalmış yüzeylerde 3 kat tavsiye ederiz! Aşırı yüklenmede ilave olarak bir man-tara karşı koruyucu eklenebilir. Bunun için lüt-fen kullanılan film korumanın ilgili teknik bilgi sayfasını dikkate alın. Lütfen biyosit donanımlı ham maddelerin iş koruma koşullarını da ayrıca dikkate alınız.

Depolama:

Kapalı orijinal ambalajlarda serin, kuru ve don-suz depolamada en az 12 ay.

VDL açıklaması:

Akrilat dispersiyonlar, alkid emülsiyonlar, mine-ralli dolgu maddeleri, (renk tonuna göre anor-ganik ve/veya organik pigmentler), su, glikol-ler, glikol eter, yüzey aktif madde, nötrleştirme maddesi, anti köpük maddesi, film oluşturma yardımcı malzemeleri, dispersiyon maddesi, sınır yüzey katkı maddeleri, kalınlaştırma mad-deleri, depolama koruması benzisothiazol ve çinko piriton bazlı.

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın. Atık anahtarı 08 0111. Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Artıklı kutula-rı, eski boya toplama yerine teslim edin.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/d

130 g/l VOC (2010).

Bu ürün en fazla 130 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:

BSW30

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

