

Protect ahşap cilası ML

Ürün tanıtımı:

Yüksek değerlerde, ipeksi parlaklık, aromatik bileşikler içermeyen alkid reçine orta katman cilası, en modern High-Solid teknolojisi (düşük çözücü madde oranında yüksek katı cisim oranı) ile donatılmıştır, düşük toleranslı ve sınırlı düşük toleranslı ahşap yapı parçalarının uzun süreli koruması için. Öze UV protektörleri kullanımı sayesinde çift UV koruması.

Uygulama:

İçte ve dışta. Düşük toleranslı (örn. pencereler ve kapılar) ve sınırlı düşük toleranslı (örn. karkas, ahşap kepenkler) ahşap yapı parçaları için, DIN EN 927-2 uyarınca kaplama yapısında kontrol edilmiştir.

Özellikleri:

- UV ışınlarına karşı optimum koruma
- yüksek UV absorpsiyonu
- etkin bir uzun süreli koruma için zararlı UV-ışınlarını yansıtır ve absorbe eder
- daha yüksek kuru katman kalınlığı (ince katman cila olarak)
- iyi nüfuz kapasitesi
- iyi kenar kaplaması
- nemi ayarlar
- yüksek su geçirmezlik
- modern High-Solid teknolojisi sayesinde yüksek oranda ekonomik
- kolay işleme özellikleri
- iyi nüfuz kapasitesi

Bağlayıcı madde temeli:

High-Solid alkid reçine

Özgül Ağırlık:

Yakl. 0,96 g/cm³, üretime dayalı sapmalar saklı tutulmaktadır

Parlaklık derecesi:

İpek parlaklığı

Paket boyutu:

1 l ve 2,5 l

Renk tonları:

Bakınız güncel renk tonu kartı ve MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden geniş renk tonu yelpazesi

İşleme:

Sürme. Kullanım öncesi iyice karıştırın. Daldırma, püskürtme ve sıvı altında bırakma sadece kapalı sistemlerde. Yumuşak, uzun kıllı yüzey fırça ile ahşap damarları yönünde aralıksız şeritler halinde sürün. Tüm renk tonları, birbiri ile karıştırılabilir. Renksiz olarak açık alanda kullanmayın. Renk tonu değerlendirmesi için işlenecek orijinal ahşapta bir deneme katını yapılıması tavsiye edilir.

Zemin hazırlama:

Zemin kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden arındırılmış ve uygun şekilde ön işlemeli olmalıdır. Yerel iğne yapraklıları, dışta 1 x MEGA Protect 242 ahşap koruma emprenye ile işlemeniz tavsiye edilir. Ahşap nemi, düşük toleranslı yapı parçalarında %13 ± 2'yi geçmemelidir ve sınırlı düşük toleranslı ve düşük toleranslı olmayan yapı parçalarında %18'i geçmemelidir.

Renk ve Maddi değer koruması Federal Heyeti'nin pencere kaplamalarına ilişkin yönetmeliklerine göre ahşap yapı parçaları, montaj öncesi her tarafından bir astar ve ara kaplama ile işlenmelidir.

Sınırlı düşük toleranslı ahşap yapı parçaları için ilk kaplama

Emprenye:

MEGA 242 Protect ahşap koruma emprenye veya MEGA 184 Protect emprenye cilası. Sadece 3-5 direnç sınıflarından taşımayan ahşaplarda, örn. iğne yapraklılarda, dışta.

Astar ve son kaplama:

MEGA 183 Protect ahşap cilası ML

Eski kaplama sağlam:

Son kaplama:

MEGA 183 Protect ahşap cilası ML

Eski kaplama sağlam değil:

Gevşek, taşıma kapasitesine sahip olmayan eski kaplamaları ortadan kaldırın. Grilemiş ve hava koşullarından etkilenmiş ahşap parçalarını iyice zımparalayın.

Emprenye:

Ham Ham ahşap yerleri MEGA 242 ahşap koruma emprenye veya MEGA 184 emprenye cilası ile emprenye edin. Sadece 3-5 direnç sınıflarından taşımayan ahşaplarda, örn. iğne yapraklılarda, dışta.

Astar ve son kaplama:

MEGA 183 Protect ahşap cilası ML

Düşük toleranslı ahşap yapı parçaları için ilk kaplama

Emprenye:

Ham Ham ahşap yerleri MEGA 242 ahşap koruma emprenye veya MEGA 184 emprenye cilası ile emprenye edin (sadece açık alanda iğneli yapraklılar).

Astar ve son kaplama:

MEGA 183 Protect ahşap cilası ML

Eski kaplama sağlam:

Astar ve son kaplama:

MEGA 183 Protect ahşap cilası ML

Eski kaplama sağlam değil:

bakınız sınırlı düşük toleranslı ahşap yapı parçaları için kaplama yapısı

Teknik veriler

Seyreltme:

Sürmeye hazır şekilde ayarlanmıştır

Aletlerin temizliği:

MEGA 904 sentetik reçine seyreltiyle, aromatik bileşikler içermez

Tüketim:

Yakl. 60 ml/m², çalışma işlemi başı

Kuru katman kalınlığı:

Düz, emmeyen zeminde 60 ml/m²'de yakl. 35 µm

Kuruma:

23 °C ve %50 bağıl nemde:

kupkuru: 4 saat sonra.

üzerine sürülebilir: yakl. 12 saat sonra.

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

En az +8 °C obje ve ortam sıcaklığı.

Özel notlar:

MEGA 183 Protect renksiz ahşap cilası ML, açık alanda kullanmayın. Çatlaklı ahşap ve hava koşullarından aşırı etkilenmiş ahşap gibi kötü ahşap kalitesinde, örn. MEGA 180 Protect ahşap cilası DS gibi ince katman cilası kullanın.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Alkid reçineler, organik ve anorganik beyaz ve renkli pigmentler, alifatlar, kuru maddeler, deri önleyici maddeler, işiğe karşı koruyucu maddeler

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın. Atık anahtar: EWC 08 01 11. Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Artıklı kutuları, eski boya toplama yerine teslim edin.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/e

Bu ürün en fazla 400 g/l VOC içermektedir

Ürün kodu:

BSL 20

Tehlike ve güvenlik notları:

Sıvı ve buhar alevlenir. Tekrarlanan temas, kuru ve çatlaklı cilde neden olabilir. Sis, buhar, aerosol solunmayı önleyin. Koruyucu eldivenler kullanın. İyice havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı iyice kapalı tutun. İçeriğin/haznenin bertarafı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası şartlar uyarınca yapılmalıdır.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

