

Quick & Easy Sprey Multi-Primer

Ürün tanımı:

Su bazlı, hızlı kuruyan yapışma astarı, PU bazlı ve düşük sisli astar kaplamalar için.

Uygulama:

İçte ve dışta. Quick & Easy püskürtme sisteminde rasyonel astar kaplamalar için. Örn. MEGA Quick & Easy 2.0/2.1 gibi HVLP püskürtme cihazları ile ahşap, plastik ve metal yüzeylerde uygulama için.

Özellikleri:

- su ile seyreltilir
- düşük sisli ve az kokulu
- mükemmel yapışma kapasitesi
- harika kenar kaplaması
- çok iyi seyir
- ahşap içerik maddelerini izole eder
- hızlı kuruma
- çok iyi zımparalanabilir
- DIN EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncakları için uygundur

Bağlayıcı madde:

PU akrilat bazlı

Özgül Ağırlık:

1,35 g/cm³

Parlaklık derecesi:

Mat

Renk tonları:

MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden beyaz ve geniş renk tonu yelpazesi.

Paket boyutu:

1,0 l ve 2,5 l

İşleme:

Püskürtme, kullanım öncesi itinayla karıştırın.

Zemin hazırlama:

Zemin kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden arındırılmış ve kuru olmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 18 363 fıkra 3'ü dikkate alın. Macunlanmış yüzeyler tamamıyla kurumuş olmalıdır. Eski, sıkı yapışan katları temizleyin ve zımparalayın. Gevşek eski katları ortadan kaldırın. Coil-Coating, toz kaplamalar ve diğer kritik zeminlerde bir deneme kaplaması yapılmalıdır. Yapışma ardından ızgara kesimi ile DIN EN 2409 uyarınca kontrol edilmelidir.

Özel notlar:

Yoğun içerikli ahşapları, MEGA 057 Quick & Easy Sprey ahşap izole edici astar ile astarlayın. Burada yeterince aram kurumaya, mümkünse gece boyu, dikkat edilmelidir.

Teknik veriler

Seyreltme:

İşlemeye hazırdır (gerekirse suyla).

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile.

Tüketim:

Yakl. 100–150 ml/m². Kesin tüketim değerlerini ni objeye göre tespit edin.

Kuruma:

20 °C ve %50 bağıl nemde.

toz bırakmaz: yakl. 1 saat sonra
dokunacak kadar kuru: yakl. 2 saat sonra.
üzerine işlenebilir/kuru: yakl. 6–8 saat sonra.
(sentetik reçine boya ile yakl. 16 saat sonra)
Sertleşme: yakl. 24 saat sonra.

Püskürtme verileri

MEGA Quick & Easy 2.0/2.1:

Seyreltme: seyreltmeden

HVLP cihazları:

Nozul: No. 3
Basınç: 0,5 bar

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

+5°C'nin altında işlemeyin (ideal aralık 10 - 25 °C arasındır). Çiy nemi ve obje sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzey bozukluklarına neden olur.

Depolama:

Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve donsuz depolamada en az 12 aydır.

VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:

Akrilat/PU dispersiyonu, titanyum dioksit, çinko fosfat, talk, su, katkı maddeleri, koruyucu madde: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-On

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın. Atık anahtarları 080 112 (sıvı), 170 701 (kuru)

Tehlike ve güvenlik notları:

Su organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun vadeli. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. İçeriği/kabı yerel şartlar uyarınca bertarafa dâhil edin. İçerdikleri: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-On Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/i

140 g/l VOC (2010)

Bu ürün en fazla 140 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:

BSW30

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

