050

Teknik Bilgi Sayfası TM 050

Aqualack ön boya

Ürün tarifi:
VOB DIN 18 363 uyarınca aşağıdaki su bazlı boyalar için su bazlı astar ve ön boya.

Uygulama:
İçte ve dışta. Ahşap ham maddeler, taşıyabilir eski kaplamalar, cam elyaf dokular, yüzey ayırıcı maddesiz vinil duvar kâğıtları için temel kat.

Özellikleri:
- su bazlı
- çok iyi kaplama kapasitesi
- hava koşullarına karşı dayanıklı
- kusursuz seyir
- çok iyi zımparalanabilir
- iyi doldurur
- hızlı üzerine işlenebilir
- pas önleyici

Bağlayıcı madde:
Hibrid teknolojisi

Özgül Ağırlık:
1,16–1,34 g/cm³

Parlaklık derecesi:
Mat

Renk tonları:
MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden beyaz ve renklendirilmiş.

Paket boyutu:
Beyaz: 2,5 l
Renklendirilmiş: 1 l ve 2,5 l

İşleme:
Fırçayla sürme, rulo ile sürme (MEGA Aqualack fırçayla ve ruloyla sürme aletleri ile), airless dâhil. Kullanım öncesi itinayla karıştırın.

Zemin hazırlığı:
Zeminler kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden arındırılmış ve kuru olmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 18 363 fıkra 3'ü dikkate alın. Macunlanmış yüzeyler tamamıyla kurumuş olmalıdır. Eski, sıkı yapışan katları temizleyin ve zımparalayın. Gevşek eski katları ortadan kaldırın.

Üzerine işleme:
Tüm MEGA Aqualack beyaz ve renkli boyalarla.

Teknik veriler

Seyreltme:
Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır (gerekirse suyla)

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ve sabun ile.

Tüketim:
Yakl. 120 ml/m², zeminin kaplama kalınlığına ve pürüzlülük derinliğine göre

Kuruma:
20 °C ve %50 bağıl nemde
Toz bırakmaz: yakl. 30 dk. sonra.
Üzeri işlenebilir: yakl. 3 saat sonra.
Zımparalanabilir: yakl. 7 saat sonra.

Airless ile püskürtme:
Viskozite: seyreltilmemiş
Nozul: 0,009–0,011 inç
Basınç: yakl. 160 bar (cihaza bağlı)

Püskürtme açısı zemine göre 40°'ye kadar. İnce püskürten nozulda: 0,012 inç, malzeme basıncı 140 bar.

Yüksek basınçlı püskürtme:
Viskozite: %5 su ile seyreltin.
Nozul: 1,8 mm
Basınç: yakl. 3–4 bar

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
5 °C'nin altında işlemeyin. Çiy nemi ve obje sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzeyde arızalara neden olur.

Özel notlar:
Daha sonra sızdırmazlık malzemeleri, sızdırmazlık profilleri (örn. kapı aralıklarında sızdırmazlık profilleri) ile temasta, kat filminin ve sızdırmazlık profilin birbiriyle uyumlu olduğundan emin olunmalıdır. Sızdırmazlık maddeleri ve sızdırmazlık profilleri sıklıkla uygunsuz yumuşatıcılar içermektedir ve bunların kat filmleri ile temasta yapışmaya meyillidir.

Depolama:
Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve donsuz depolamada en az 12 aydır.

VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:
Akrilik dispersiyon, poliüretan dispersiyon, titanyum dioksit, su, glikoller, katkı maddeleri

Bertaraf notları:
İçeriğin/haznenin bertarafı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası şartlar uyarınca yapılmalıdır. Sadece tamamıyla boşalan ambalajları geri dönüşüme dâhil edin. Artıklı kutuları, eski boya toplama yerine teslim edin.

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/d
130 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla 130 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:
BSW30

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.

Versiyon: 04/2022

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Faks: 040 54004-9, www.mega.de