

Quick & Easy Ratiosol

Ürün tanıtımı:

Islak aşınma Sınıfı 1'den DIN 18 363 uyarınca donuk mat sol silikat iç boya, koruyucu maddeler ve toz birikintilerine neden olan maddeler, çözücü maddeler ve yumuşatıcılar içermez. MEGA Quick & Easy 4.0 ile işleme için optimum şekilde uygundur ve çok iyi manuel işleme özellikleri.

Uygulama:

Kapalı alan. Donuk mat bir yüzey arzu edildiğinde tavanlar ve duvarlar için. Boyacı keçesi, kaba elyaf, sıva, beton, alçıpan levhalar, mat dispersiyon boyalar ve eski minerali boya katlarında kullanılabilir.

Özellikleri:

- rasyonel işleme
- az sisli
- çok zarif bir yüzey optiği
- aşırı uzun açıklık süresi
- çok iyi düzeltme davranışı
- çok iyi manuel işleme
- sd değeri: < 0,01 m

DIN EN 13 300 uyarınca sınıflandırma:

- Parlaklık derecesi: donuk mat
- Islak aşınma: Sınıf 1
- Kontrast davranışı: 7–8 m²/l verimlilikte kaplama kapasitesi Sınıf 1
- Maksimum tane boyutu: ince (< 100 µm)

Bağlayıcı madde temeli:

Potasyum silikat, silika sol

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,5 kg/l

Parlaklık derecesi:

Donuk mat

Paket boyutu:

12,5 l

Renk tonu:

MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden beyaz ve tonlanabilir

İşleme:

Fırça, rulo ve airless boya makinesi ile işlenebilir. Kullanım öncesi iyice karıştırın. MEGA Quick & Easy 4.0 ile işlemek için özellikle optimize edilmiştir.

Lütfen dikkat:

Büyük alanlarda izleri önlemek için hızlı bir şekilde ıslak üzerine ıslak tekniği ile boyama yapılması gerekir. Bitişik yüzeyleri daima aynı sürme yöntemi ile işleyin, yandan düşen ışıklı yüzeylerde icabında MEGA 253 astar boya WP plus ile bir astar kaplama uygulayın. Kuru kaplama filmi yapılan temizlik çalışmaları, yüzeyin parlaklık derecesini değiştirebilir ya da hafif bir aşınmaya neden olabilir.

Renkli katlarda, yüzeydeki mekanik yüklenmeden dolayı çizikler (diğer adı ile yazma efekti) meydana gelebilir. Kuru kat filmi yapılacak kısmi düzeltme çalışmaları için aynı malzemeyi ve aleti kullanın. Işık düşüşüne göre düzeltilecek yer işaretlenebilir.

Zemin:

Zeminler taşıyabilir, sabit, kuru ve kirlenmelerden, çiçeklenmelerden, renk değişimlerinden, mantar istilalarından, sinter katmanlarından, unumsu katmanlardan ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Mevcut olan eski katmanlar uygunluğa, yapışabilirliğe ve taşıyabilirliğe yönelik kontrol edilmelidir. Lütfen VOB, Bölüm C, DIN 18 363, fıkra 3 ve ilgili BFS bilgi sayfaları dikkate alın. Yapışmayan eski katlar, artık bırakmadan ortadan kaldırılmalıdır. Çalışmalara başlamadan önce örnek alanların oluşturulmaları ve böylece yapışmanın ve yüzey görünümünün kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir. Aşırı derecede emici ya da farklı emme özelliğine sahip zeminlerde MEGA 207 Quick & Easy Ratioground Thix ile ön işleme yapın. Emici olmayan ya da düz yüzeylerde ya da büyük yüzeylerde veya yandan düşen bol miktarda ışıklı yüzeylerde MEGA 253 astar boya WP plus ile ön kat kaplama uygulayın.

Teknik veriler

Seyreltme:

Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır. Gerekliğinde su ile seyreltin. Seyreltme, özelliklerin değişimine neden olabilir.

Aletlerin temizliği:

kullanım sonrası derhal su ve sabun ile

Kuruma:

+20 °C ve %65 bağıl nemde, yakl. 4–5 saat sonra yüzeyi kuru ve üzerine sürülebilir. Düşük sıcaklıklarda ya da artmış nemde kuruma süresi uzar.

Tüketim:

130–150 ml/m², zemine göre bir kat için. Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

Airless ile püskürtme:

MEGA airless boya makinesi Quick & Easy 4.0 için optimum şekilde uygundur.

Standart airless boya makineleriyle:

Nozul: 0,019–0,021 inç
Durgunluk basıncı: 190 bar
Püskürtme basıncı: 160 bar
Püskürtme açısı: yakl. 50°
Süzgeç boyutu: 60 mesh

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

en az +8 °C zemin, ortam ve kuruma sıcaklığı.

Depolama:

Soğuk ama donuz. Açılmış kutuları iyice kapatın ve kısa sürede tüketin. Açılmamış halde en az 12 ay dayanır.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Potasyum silikat, poli akrilat dispersiyon, titanyum dioksit, kalsiyum karbonat, silikatlı dolgu maddeleri, su, katkı maddeleri

Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Sıvı malzeme artıklarını, eski boya/eski cila konusunda yetkili bir toplama yerine teslim edin. Kurumuş malzeme artıkları, kurumuş boyalar ya da ev atıkları olarak bertaraf edilebilir. AVV - Atık anahtarı No. 080112.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/a
30 g/l VOC (2010)
Bu ürün < 1 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:

BSW40

WGK1:

suya hafif bir tehdidi bulunmaktadır

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

