

Квик энд Изи Рацюзоль

Описание продукта:

Тускло-матовая золь-силикатная краска для внутренних работ согласно DIN 18 363, класс влажного истирания 1, без добавления консервантов и не содержащая вызывающих потемнение веществ, растворителей и пластификаторов. Оптимально подходит для безвоздушного нанесения при помощи распылителя MEGA Quick & Easy 4.0, а также очень хорошие качества ручного нанесения.

Предназначение:

Для внутренних работ. Для потолков и стен, если желательна тускло-матовая поверхность. Может использоваться по малярному флизелину, обоям под окраску, штукатурке, бетону, гипсо-картонным плитам, матовым дисперсионным краскам и всем покрытиям из минеральных красок.

Свойства:

- рациональное нанесение
- с незначительным образованием красочного тумана
- очень элегантный вид поверхности
- экстремально длительная жизнестойкость
- хорошая переносимость ремонта
- очень хорошие свойства нанесения вручную
- Эквивалентная толщина диффузии водного пара: < 0,01 м

Классификация согласно DIN EN 13300:

- Степень глянца: тускло-матовая
- Влажное истирание: класс 1
- Контрастное поведение: Кроющая способность класс 1 при укрывистости 7-8 м²/л
- максимальный размер зерна: мелкий (< 100 мкм)

Основа связующего вещества:

Калиевое жидкое стекло, кремнезоль

Удел. вес:

Прибл. 1,5 кг/л

Степень глянца:

тускло-матовая

Размер упаковки:

12,5 л

Цветовой тон:

Белый и тонированный при помощи сервиса колеровки MEGA Mix

Нанесение:

При помощи кисточки, валика или устройства для безвоздушного распыления. Перед использованием тщательно перемешать. Специально оптимизировано для нанесения при помощи распылителя MEGA Quick & Easy 4.0.

Просьба соблюдать:

Чтобы избежать следов на больших площадях, необходимо быстро наносить краску методом мокрого по мокрому.

Соединенные поверхности следует покрывать краской в один прием, поверхности со скользящим светом при необходимости покрывать грунтовочным слоем MEGA 253 Грунтовочной краски WP плюс. Очистка высохшего слоя покрытия может привести к повышению степени блеска поверхности или появлению легкого истирания. В случае нанесения цветных покрытий механическая нагрузка на поверхность может привести к появлению царапин (так называемый эффект письма). Частичное исправление высохшего слоя краски осуществлять тем же материалом и инструментами. В зависимости от падения света в исправленном месте может остаться след.

Поверхность:

Поверхности должны обладать несущей способностью, быть прочными, чистыми, без выцветаний, пятен, грибкового поражения, спеченных слоев, мукообразных слоев и изолирующих веществ. Имеющиеся старые покрытия необходимо проверить на пригодность, несущую и удерживающую способность. Пожалуйста, соблюдайте правила выполнения подрядно-строительных работ VOB, часть C, DIN 18 363, раздел 3, и соответствующие технические бюллетени BFS. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Перед началом работы рекомендуется проверить удерживающую способность и внешний вид поверхности на специально отведенной тестовой поверхности. Основания с сильной или различающейся впитывающей способностью необходимо предварительно обработать при помощи MEGA 207 Квик энд Изи Рацюзоль тикс. Плоховпитывающие или гладкие поверхности, а также большие поверхности или поверхности с большим количеством бокового света предварительно покрыть MEGA 253 Грунтовочной краской WP плюс.

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению. При необходимости разводить водой. Разведение может изменить свойства.

Очистка инструментов:

после использования немедленно промыть водой с мылом

Сушка:

При +20 °C и 65 % отн. влажности воздуха поверхность высыхает и становится пригодной для окраски прибл. через 4-5 часов. Время высыхания увеличивается при более низких температурах или более высокой влажности.

Расход:

Ок. 130-150 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

Оптимально подходит для устройства безвоздушного распыления MEGA Quick & Easy 4.0

Для обычных безвоздушных распылителей:

Сопло: 0,019-0,021 дюйма
Динамическое давление: 190 бар
Давление распыления: 160 бар
Угол распыления: прибл. 50 °
Размер сетки: 60 меш

Общие указания

Температура нанесения:

температура поверхности, окружения и высыхания не менее +8 °C.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Хорошо закройте открытые емкости и быстро израсходуйте. Срок хранения в закрытом виде не менее 12 месяцев.

Декларация составных веществ:

Полиакрилатная дисперсия, калиевое жидкое стекло, диоксид титана, карбонат кальция, силикатные наполнители, вода, добавки

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материалов следует сдавать в уполномоченный пункт сбора для старых красок/старых лаков. Высохшие остатки материалов можно утилизировать как отвержденные краски или как бытовой мусор. Код AVV (распоряжения о перечне отходов) - № 080112.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/a
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW40

Класс водоопасности WGK 1:

малая водоопасность

Соблюдать паспорт безопасности!

