354

Teknik Bilgi Sayfası TM 354

Süper mat

Ürün tarifi:
Kapalı alan için plastik dispersiyon boya: DIN EN 13 300 uyarınca ıslak aşınma sınıfı 3'ten yumuşatıcı ve çözücü madde içermeyen, emisyonu minimize edilmiş, donuk mat, yandan düşen ışıktan etkilenmeyen ve iyi düzeltilebilen iç duvar boyası. Toz birikintilerine neden olan bileşenler içermez.

Uygulama:
Kaba elyaf, sıva, beton, polistiren, alçıpan levhalarda vs. ve mat bir yüzey arzu edildiğinde tavanlar ve duvarlar için.

Özellikleri:
- az püskürtmeli
- difüzyon edilebilir
- Airless ile püskürtülebilir
- donuk mat
- yandan düşen ışıktan etkilenmez
- çok iyi düzeltilebilir
- uzun açıklık süresine sahiptir
- optimal işlenebilir
- çok iyi dolgu kapasitesine sahiptir

DIN EN 13 300 uyarınca ıslak aşınma sınıfı 3, DIN 53 778 uyarınca yıkamaya dayanıklı ile denktir. Kontrast oranı (kaplama kapasitesi) DIN EN 13 300 uyarınca 6–7 m²/l verimlilikte Sınıf 1'e denktir. Bu ürün, çözücü madde ve yumuşatıcı içermediği için toz birikintilerine neden olan bileşenler içermez, VDL yönetmelikleri uyarınca SVOC (yarı uçucu organik bileşikler).

Bağlayıcı madde temeli:
Plastik dispersiyon

Özgül Ağırlık:
Yakl. 1,5 kg/l

Parlaklık derecesi:
Donuk mat

Renk tonu:
Beyaz ve eskimiş beyaz

Paket boyutu:
5 l, 12,5 l (beyaz ve eskimiş beyaz), 15 l beyaz

İşleme:
Rulo, küçük fırça ve Airless boya makinesi ile. Kat uygulamasında malzeme ile düzenli bir sürme ve dağılıma dikkat edin, icabında yakl. %5 su ilave edin.

Zemin:
Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. VOB yönetmelikleri, Bölüm C, DIN 18 363, fıkra 3 dikkate alınmalıdır. Yapışmayan eski katlar, artık bırakmadan ortadan kaldırılmalıdır. Alçıpan dâhil olmak üzere kumlu veya aşırı emici zeminlerin MEGA 202 hidro astar ile önceden işlenmeleri gerekir. Emici olmayan yoğun zeminleri, MEGA 253 astar boya WP plus ile astarlayın.

Teknik veriler

Seyreltme:
Su ile maks. %5'e kadar.

Tonlama:
Geleneksel tam tonlama ve tonlama boyaları ile. Tonlama ürünleri katılarak, belirtilen özellikler değişir.

Aletleri temizleme:
Kullanım sonrası derhal su ve sabun ile yıkayın.

Kuruma:
20 °C ve %50 bağıl nemde aynı gün boyanabilir. Serin veya nemli havada ilgili daha uzun kuruma sürelerine uyun.

Tüketim:
Yakl. 140 - 170 ml/m², zemine göre kat başı. Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

Airless ile püskürtme:

Nozul:	0,021 inç = 0,53 mm
Durgunluk basıncı:	190 bar
Püskürtme basıncı:	160 bar
Püskürtme açısı:	50°
Süzgeç boyutu:	60 mesh

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
Hava ve zemin için en az +5 °C.

Depolama:
Soğuk ama donsuz. Yakl. Açılmamış orijinal kutuda 1 yıl muhafaza edilebilir.

İçeriklerine ilişkin açıklama:
Plastik dispersiyon, titanyum dioksit, kalsit, silikatlar, su, katkı maddeleri, koruyucu madde

Bertaraf notları:
Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Sıvı malzeme artıkları, su bazlı boya atıkları olarak, kurumuş malzeme artıkları da moloz veya ev atıkları olarak bertaraf edilebilir.

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/a
30 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla < 1 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:
BSW20

WGK 1 (Su tehdit sınıfı 1):
Öz sınıflandırma (suya hafif bir tehdidi bulunmaktadır)

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Faks: 040 54004-9, www.mega.de

Versiyon: 04/2022