

Farba Flott EKF

Opis produktu:

Lekko wypełniająca farba do ścian wewnętrznych na bazie dyspersji żywic syntetycznych, wolna od konserwantów, plastyfikatorów i rozpuszczalników, o minimalnej emisji, 3 klasa ścieralności na mokro wg DIN EN 13 300.

Zastosowanie:

Wewnątrz. Nadaje się do każdego podłoża, które pojawia się podczas malowania ścian wewnętrznych poddanych profesjonalnej obróbce wstępnej.

Właściwości:

- nie zawiera konserwantów
- nie zawiera plastyfikatorów i rozpuszczalników
- niskoemisyjna
- tępy mat
- zdolna do dyfuzji
- szczególnie śliskie przetwarzanie
- niska tendencja do rozprysku

3 klasa ścieralności na mokro zgodnie z normą DIN EN 13 300. Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) odpowiada klasie 2 przy wydajności wynoszącej 6 - 7 m²/l zgodnie z DIN EN 13 300. Opór dyfuzyjny: sd = 0,02 m.

Baza spoiwa:

Dyspersja tworzyw sztucznych

Ciężar właściwy:

Ok. 1,5 kg/l

Stopień połysku:

Tępy mat zgodnie z normą DIN EN 13 300.

Odcień kolorystyczny:

Biały, stara biel oraz możliwość barwienia przy użyciu systemu MEGAgrün Mix.

Należy pamiętać: Dostarczone odcienie należy przed rozpoczęciem obróbki sprawdzić pod kątem ich wierności. Należy ponadto przestrzegać arkusza informacyjnego BFS nr 25. W zależności od pigmentacji, kąta padania światła i istniejącego podłoża (np. materiały zawierające plastyfikatory), odcienie kolorów mogą z czasem ulegać zmianie.

Rozmiar opakowania:

5 l oraz 12,5 l

Stosowanie:

Za pomocą wałka, pędzla i rozpylacza bezpowietrznego. Przed użyciem dobrze wymieszać. W większości przypadków jedna warstwa jest wystarczająca. Aby uniknąć odkładania się warstw na większych powierzchniach, szybką aplikację farby należy przeprowadzić metodą „mokre do mokrego”. Zawsze malować połączone powierzchnie stosując ten sam proces aplikacji. W razie potrzeby w przypadku oświetlanych powierzchni nałożyć warstwę gruntującą za pomocą podkładu wyrównującego MEGAgrün 272 Egalisierungs-Haftgrund EKF. Czyszczenie suchej warstwy powłoki może wpłynąć na zmianę poziomu połysku powierzchni lub spowodować lekkie ścieranie.

W przypadku powłok kolorowych obciążenie mechaniczne na powierzchni może prowadzić do zarysowań (tzw. efekt pisania). Przeprowadzić niezbędne prace remontowe wyschniętej warstwy farby tym samym materiałem i narzędziami. W zależności od kąta padania światła obszar poddany naprawie będzie widoczny.

Podłożo:

Podłożo musi być czyste, suche i nośne. Należy przestrzegać wytycznych VOB, część C, DIN 18 363, ust. 3. Nieprzyczepne stare powłoki malarskie należy całkowicie usunąć. Podłoża, z których sypie się pył lub podłoża silnie chłonne wymagają wstępnej obróbki środkiem gruntującym MEGAgrün 271 Hydrosol EKF. Nienasiąkliwe, gęste podłoża zagruntować środkiem MEGAgrün 272 Egalisations-Haftgrund EKF.

Dane techniczne

Rozcieńczanie:

Produkt gotowy do zastosowania. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą maksymalnie do 5 %.

Czyszczenie narzędzi:

Urządzenia natychmiast po użyciu umyć wodą. Pozostawić narzędzia w farbie podczas przerw.

Schnięcie:

Sucha powierzchnia i możliwość ponownego malowania w temperaturze 23 °C i przy 50 % wilgotności względnej (DIN 50014) po ok. 5 godzinach. W przypadku chłodnego i wilgotnego powietrza zapewnić odpowiednio dłuższy czas schnięcia.

Zużycie:

Ok. 140–170 ml/m² na jedną warstwę w zależności od podłoża. Dokładne wartości zużycia dla kalkulacji należy ustalić na obiekcie.

Natrysk bezpowietrzny:

Dysza: 0,21 - 0,23 cala
Ciśnienie: 190 barów
Kąt natrysku: 40 - 60°

Wskazówki ogólne

Temperatura stosowania:

Temperatura obiektu i otoczenia wynosząca co najmniej +5 °C.

Przechowywanie:

W chłodnym miejscu, ale bez dostępu mrozu. Przed użyciem dobrze wymieszać zawartość pojemnika. Po użyciu szczelnie zamknąć. Ca. Trwałość w nieotwartym oryginalnym opakowaniu ok. 1 rok.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, nadające się do wdychania kropelki. Nie wdychać aerozolu lub mgły. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast opłukać je/ją dużą ilością wody.

W przypadku obecności soczewek kontaktowych na oczach, zdjęj je i kontynuować płukanie. Podczas aplikacji natryskowej nie wdychać mgły farby i założyć filtr kombinowany A2/P2 przeznaczony do prac natryskowych. Podczas wykonywania prac szlifierskich używać filtra przeciwpyłowego P2 i okularów ochronnych. Zapewnić dokładną wentylację podczas przetwarzania i schnięcia. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gruntu. Rozpryski farby na wszystkich rodzajach powierzchni zmyć wodą, gdy są jeszcze mokre. Dalsze wskazówki patrz karta charakterystyki bezpieczeństwa WE.

Wykaz składników:

Dyspersja tworzyw sztucznych, dwutlenek tytanu, węgiel wapnia, krzemiany, woda, dodatki uzupełniające

Wskazówki dotyczące utylizacji:

Płynne resztki materiałów należy oddawać do punktu zbiórki starych farb/lakierów, zaśchnięte resztki materiałów usuwać jako odpady budowlane i rozbiórkowe lub jako odpady komunalne lub domowe.

Wartość dopuszczalna UE dla tego produktu:

Kategoria produktu: A/a
30 g/l LZO (2010)
Ten produkt zawiera maks. < 1 g/l LZO.

GISCODE:

BSW10

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!



www.blauer-engel.de/uz102

