

Финиш ЕКФ сатиновая

Описание продукта:

Не содержащее консервантов финишное покрытие с шелковистым блеском с очень хорошей укрывистостью для великолепных сохраняющих структуру результатов окраски для внутренних работ. Влажное истирание класс 1 согл. EN 13300.

Предназначение:

Для внутренних работ. На основании классификации краски как тонкопленочной и сохраняющей структуру, она особенно подходит для применения на MEGA Стеклоткани, MEGA ПРО нетканом материале и флизелиновых обоях. Подходящими основаниями, кроме того, являются жесткие штукатурки, гипсокартонные плиты, бетон, обои с древесным волокном, несущие старые покрытия и подобные поверхности после соответствующей подготовки/грунтования. Также сертифицировано для использования в помещениях, в которых хранятся/используются пищевые продукты.

Свойства:

- без добавления консервантов
- шелковисто-глянцевая
- может наноситься безвоздушным распылением (также MEGA Quick & Easy 4.0)
- водорастворимая
- малонапряженная и сохраняющая структуру
- очень легкое нанесение
- паропроницаемая
- устойчивость к дезинфицирующим средствам (на водной основе)
- не содержит растворителей и пластификаторов
- минимальные выбросы в атмосферу
- соответствует гигиеническим требованиям к окружающему воздуху
- граничные значения AgBV сохраняются спустя 7 дней
- без веществ, приводящих к появлению темных пятен на окрашенной поверхности, SVOC (малолетучие органические соединения) согласно Директиве VDL

Классификация согласно DIN EN 13300:

- Степень глянца: шелковисто-глянцевая
- Влажное истирание: Класс 1 (сатиновая)
- Контрастное поведение: Кроющая способность класс 1 при укрывистости 7 м²/л
- максимальный размер зерна: мелкий (<100 мкм)

Сертификат:

- сертификат IUG (подходит для аллергиков, бытовая техника)
- сертификат ISEGA (не представляет опасность для пищевых продуктов, бытовая техника)
- TÜV Süd (проверка на отсутствие вредных веществ, минимальное количество выбросов и контроль производства, бытовая техника)
- устойчивость к дезинфицирующим средствам (лабораторные испытания)
- Blauer Engel

Основа связующего вещества:

Синтетическая дисперсия согласно DIN 55947

Эквивалентная толщина диффузии второго пара:

0,18 м = V2

Значение pH:

11,4

Удел. вес:

Прибл. 1,54 кг/л

Цветовой тон:

Белый и ограниченный выбор оттенков в пастельных тонах.

Размер упаковки:

5 л и 12,5 л

Нанесение:

При помощи кисточки, валика или устройства для безвоздушного распыления. Перед использованием тщательно перемешать. Чтобы избежать следов на больших площадях, необходимо быстро наносить краску методом мокрого по мокрому. При нанесении безвоздушным способом краску, при необходимости, процедить и, если требуется, разбавить.

Основа:

Поверхности должны обладать несущей способностью, быть прочными, чистыми, без выцветаний, пятен, грибкового поражения, спеченных слоев, мукообразных слоев и изолирующих веществ. Имеющиеся старые покрытия необходимо проверить на пригодность, несущую и удерживающую способность. Пожалуйста, соблюдайте правила выполнения подрядно-строительных работ VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3, и соответствующие технические бюллетени BFS.

Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Основания с сильной или различающейся впитывающей способностью необходимо предварительно обработать при помощи MEGA 271 Гидрозоль ЕКФ. Плоховпитывающие или гладкие поверхности, а также большие поверхности или поверхности с большим количеством бокового света предварительно покрыть MEGA 272 Выравнивающей грунтовочной краской ЕКФ.

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению. При необходимости разводить с прибл. 5 % воды.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть водой с мылом.

Сушка:

При +23 °C и 50 % отн. влажности воздуха поверхность пригодна для окраски прибл. через 4 - 6 часов. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

Расход:

Прибл. 130 - 140 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

При помощи устройства безвоздушного распыления MEGA Quick & Easy 4.0

Для обычных безвоздушных распылителей:

Сопло: 0,021 - 0,026 дюйма
Давление распыления: 150 - 180 бар
Угол распыления: прибл. 40 - 50°

Финиш ЕКФ сатиновая

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже +8 °С для воздуха и поверхности.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Хорошо закройте открытые емкости и быстро израсходуйте. Срок хранения в закрытом виде не менее 24 месяцев.

Декларация составных веществ:

Синтетическая дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материалов следует сдавать в уполномоченный пункт сбора для старых красок/старых лаков. Высохшие остатки материалов можно утилизировать как отвержденные краски или как бытовой мусор. Код AVV (распоряжения о перечне отходов) - № 080112.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/a

30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW 10

Просьба соблюдать:

При использовании в помещениях для потребления и хранения продуктов мы рекомендуем убрать эти товары на время ремонта и высыхания краски.

Хранение:

В прохладном, но незамерзающем месте. Емкость перед использованием тщательно перемешать и хорошо закрыть после использования. Прибл. 1 год может храниться в неоткрывавшейся оригинальной упаковке.

Указания по безопасности:

Внимание! При распылении могут образовываться опасные мелкие капли, способные проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман. Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой, снять возможно имеющиеся контактные линзы и продолжить промывание. При нанесении распылением не вдыхайте туман краски и используйте комбинированный фильтр A2/P2 для распыления краски. Для шлифовальных работ используйте пылевой фильтр P2 и защитные очки. Во время нанесения и сушки организовать тщательное проветривание. Употребление пищи и напитков и курение во время применения краски следует избегать. Не допускать попадания в канализацию, в воду или в землю. Брызги краски на всех типах поверхности необходимо еще в мокром виде смыть водой. См. паспорт безопасности ЕС.

Соблюдать паспорт безопасности!



www.blauer-engel.de/uz102

