

805

Karta techniczna TM 805

MEGA

Gotowy klejster

Opis produktu:

Gotowy klejster MEGA 805 Fertigteigleister to gotowy do użycia, niewypełniony i bezrozpuszczalny gotowy klejster na bazie dyspersji do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie:

Do przyklejania tapet typu raufaza, tapet teksturowanych, winylowych i papierowych do suchych, stabilnych powierzchni sufitów i ścian.

Właściwości:

- produkt gotowy do zastosowania
- nie zawiera plastyfikatorów i rozpuszczalników
- optymalne rozszczępienie
- wysoka przyczepność początkowa przy dobrej możliwości dokonywania poprawek
- wysycha przezroczysty
- wolny od szkodliwych emisji
- nie nadaje się do pomieszczeń wilgotnych/mokrych

Baza spoiwa:

Pochodna skrobi wzmocniona PVAC

Ciężar właściwy:

Ok. 1,0 kg/l

Wartość pH:

8 - 9

Odcień kolorystyczny:

Białawy/nieprzejrzysty.
Przezroczysty po wyschnięciu.

Wielkość opakowania:

15 l

Stosowanie:

Nadaje się do nakładania pędzlem i tapetomatem. Produkt MEGA 805 Fertigteigleister nakładany jest równomiernie w postaci nierozcieńczonej na tylną stronę tapety. Następnie wklejony pasek tapety jest łączony metodą 2/3 do 1/3. Należy przestrzegać odpowiedniego czasu zmiękczenia. W zewnętrznych narożnikach należy upewnić się, że oblicówka jest prowadzona w odległości co najmniej 10 cm, aby zapewnić optymalne połączenie z kolejnymi pasami.

Należy przestrzegać instrukcji klejenia producenta.

Należy pamiętać:

Ewentualnie wydostający się klej w obszarze łączenia natychmiast zetrzeć czystą, wilgotną szmatką.

Podłoże:

Podłoże musi być czyste, suche, stałe, nośne, równomiernie chłonne i gładkie. Należy przestrzegać wytycznych VOB dot. przygotowania powierzchni, część C, DIN 18 363 oraz 18 366 zamieszczonych w arkuszu informacyjnym BFS nr 16.

Dane techniczne

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu umyć wodą.

Schnięcie:

Przy ok. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 50 % po ok. 8 - 12 godzinach, powierzchnia sucha i nadająca się do malowania. Czas otwartej pracy wynosi około 20 minut przy normalnej temperaturze pokojowej.

Uwaga:

Nadające się do zamalowania okładziny ścienne mogą zostać zamalowane dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Zużycie:

Ok. 150 - 300 ml/m² na gładkiej powierzchni. Dokładne wartości zużycia do kalkulacji należy ustalić na obiekcie za pomocą aplikacji próbnej.

Wskazówki ogólne

Przechowywanie:

W chłodnym miejscu, ale bez dostępu mrozu. Data minimalnej trwałości przed otwarciem ok. 12 miesięcy.

Temperatura stosowania:

Co najmniej +5 °C dla powietrza i podłoża podczas stosowania i schnięcia. Nie przetwarzać w wysokiej temperaturze.

Wykaz składników:

Pochodna skrobi wzmocniona PVAC, konserwant

Wskazówki dotyczące utylizacji:

Należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących utylizacji odpadów.

GISCODE:

D1

WGK1:

Autoklasyfikacja

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

