

# Мегамур ручная шпатлевка ЕКФ

## Описание продукта:

Гипоаллергенная, готовая к применению минеральная ручная шпатлевка, согласно правилам выполнения строительно-подрядных работ, DIN 18 363, часть С, разд. 2.3.1. Не содержит растворителей, пластификаторов и вредных веществ согласно схеме AgBB (Комитет по оценке влияния строительных продуктов на здоровье). Специально предназначена для ручного нанесения.

## Предназначение:

Для внутренних работ. Для ручного нанесения шпатлевки с толщиной слоя до макс. 4 мм на штукатурках классов растворов II, III, IV, гипсокартоне (Q1 - Q4), бетоне и старых покрытиях на дисперсионной основе. Для мелкодисперсионного шпатлевания, если требуется получить гладкие и тонкослойные поверхности. Для шпатлевания швов при отделке сухим способом просим соблюдать указания производителей плит.

## Свойства:

- КОД ЭМИССИИ EC1 PLUS
- не содержит вредных веществ согласно схеме AgBB
- на минеральной основе
- очень малоэмиссионная
- гипоаллергенная
- не требует маркировки
- не содержит растворителей и пластификаторов
- хорошее заполнение
- высокая адгезия
- очень хорошая шлифуемость
- превосходное нанесение
- диффундирующая
- высокая стойкость
- очень малое оседание
- растягивается в ноль

## Экологические знаки/сертификаты

- Шведский знак Swanen
- Финский эмиссионный сертификат M1
- Сертификат испытаний Eurofins: оценка согласно международно признанным стан - дартам (французским нормам ЛОС (А+), ABG, BREEAM и т. д.)

## Основа связующего вещества:

Сополимерная синтетическая дисперсия

## Основа пигмента:

Белый доломит

## Удел. вес:

Прибл. 1,4 кг/л

## Цветовой тон:

Белый

## Размер упаковки:

14 кг

## Нанесение:

Нанести вручную нержавеющей стальной кельмой, стянуть и загладить. После высыхания зашпатлеванной поверхности при необходимости шлифовать шлифовальной бумагой или абразивным волокном.

Стыки на плитах шпатлевать только в сочетании с бумажной лентой.

## Основание – просьба обратить особое внимание:

на правила выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363 отн. проверки оснований: Разд. 3.1.1 Все основания должны быть с несущей способностью, сухими после естественной сушки, чистыми и не содержать веществ, влияющих на адгезию. Металлы необходимо защитить от коррозии. При ремонтах цементосодержащих поверхностей перед нанесением МЕГА 675 Мегамур ручной шпатлевки ЕКФ необходимо флюатируют поверхности. На гипсокартонных плитах фанки и срезанные стыки плит шпатлевать только в сочетании с бумажной лентой. Стыки плит можно шпатлевать только после того, как не будет ожидать изменений длины вследствие колебаний температуры и влажности.

## Нанесение:

Прогрунтовать при помощи МЕГА 271 Гидрозоль ЕКФ. После этого можно использовать все предназначенные для внутренних работ дисперсионные краски МЕГА, с учетом соответствующих технических бюллетеней.

## Технические характеристики

### Толщина слоя:

Макс. 4 мм

### Размер зерна:

Прибл. 0,2 мм

### Разведение:

Наносить в неразведенном виде. Если необходимо, использовать чистую воду.

### Очистка инструментов:

После использования немедленно при помощи воды.

### Сушка:

В зависимости от толщины слоя, строительной влажности и температуры окружающей среды. При +20 °C и 65 % относительной влажности воздуха: полное высыхание прибл. через 8 - 10 ч. При более низких температурах и более высокой влажности соответственно учитывать более длительное время сушки.

### Расход:

Ориентировочное значение: прибл. 1,4 кг/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм. В зависимости от основания и процесса нанесения, расход колеблется. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

## Общие указания

### Температура нанесения:

Оптимально между +10 °C и 25 °C для воздуха и поверхности. Не наносить, однако, при температуре ниже +5 °C.

## Хранение:

В прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в неоткрывавшемся виде прибл. 12 месяцев. Открытую емкость необходимо быстро использовать.

## Декларация составных веществ:

Легкие заполнители, белый доломит и дозавки

## Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

## Маркировочный код GISCODE:

BSW10

## Указания по безопасности:

Держать в месте, недоступном для детей.

## Соблюдать паспорт безопасности!



<b>CE</b>	
MEGA eG Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg 21 675 Megamur Handspachtel EKF	
EN 13963 Handspachtel fein, Typ 3A MEGA 675 Megamur Handspachtel EKF Für Feinspachtelung innen, wenn sehr glatte Oberflächen erzielt werden müssen; Q1-Q4.	
Brandverhalten:	A2-s1, d0
Biegefestigkeit:	>320 N
Gefährliche Substanzen:	NPD*
*NPD = No Performance Determined	



empfohlen vom  
**IUG – INSTITUT FÜR  
UMWELT UND GESUNDHEIT**  
Petersgasse 27, 36037 Fulda  
www.iug-umwelt-gesundheit.de  
675 Megamur Handspachtel EKF

**Allergiker-freundliches Produkt**