

Megamur manuel macun EKF

Ürün tarifi:

VOB, DIN 18 363, Bölüm C, fıkra 2.3.1 uyarınca alerjisi olanların dostu, işleme hazır mineral macun. Çözücü madde ve yumuşatıcı içermez, AgBB şeması uyarınca zararlı madde testi yapılmış. Özellikle manuel işleme için.

Uygulama:

Kapalı alan. I, II, III, IV harç grupları sıvalar, alçıpan (Q1 - Q4), beton ve dispersiyon bazlı eski katmanlar maksimuma kadar 4 mm'ye kadar katman kalınlığındaki manuel macunlamalar için. İnce macunlamalarda, hedefin çok düz ve ince katmanlı yüzeyler olması durumunda. Kuru yapıda derzler macunlanacaksa lütfen levha üreticilerinin şartlarını dikkate alın.

Özellikleri:

- EMICODE EC1 PLUS
- AgBB şeması uyarınca zararlı madde testi yapılmış
- mineral bazlı
- çok düşük emisyonlu
- alerji dostu
- işaretsiz
- çözücü madde ve yumuşatıcı içermez
- iyi doldurur
- yüksek yapışma kapasitesi
- çok iyi zımparalanabilir
- mükemmel işleme özellikleri
- difüzyon edilebilir
- yüksek stabilite
- çok düşük sonrasında çökme
- neredeyse sıfırlanabilir

Eko etiket/Sertifikalara:

- İsveç Swanen Etiketi
- Finlandiya M1 Emisyon Sertifikası
- Eurofins Test Sertifikası: Uluslararası kabul görmüş standartlar uyarınca değerlendirme (French VOC Reg (A+), ABG, BREEAM vs.)

Bağlayıcı madde temeli:

Kopolimer plastik dispersiyonu

Pigment temeli:

Beyaz dolomit

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,4 kg/l

Renk tonu:

Beyaz

Paket boyutu:

14 kg

İşleme:

Passız bir çelik mala kullanarak elden sürün, çekin ve düzleştirin. Macunlanan yüzeyleri kuruma sonrası icabında zımpara kâğıdı veya zımpara keçesi ile zımparalayın. Levha kenarlarını sadece kâğıt şeritler ile bağlantılı olarak macunlayın.

Zemin – lütfen özellikle dikkate alın:

VOB, Bölüm C, DIN 18 363 zemin kontrolü için: Fıkra 3.1.1 Tüm zeminler taşıyabilir, havada kurutulmuş, temiz ve yapışmayı azaltan maddelerden arındırılmış olmalıdır. Metaller, korozyona karşı korunmalıdır. Çimento içeren malzeme ile düzeltmelerde, MEGA 675 Megamur manuel macun EKF sürülmeden önce yüzeylere fluat uygulanmalıdır. Alçıpan levhalarında pahlı ve eğik levha kenarlarını sadece kâğıt şeritler ile bağlantılı olarak macunlayın. Levha kenarları ancak sıcaklık ve nem dalgalanmalarından dolayı uzunluk değişiklikleri beklenilmediğinde macunlanabilir.

Gözden geçirme:

MEGA 271 Hydrosol EKF ile astarlama. Ardından içte uygun olan tüm MEGA dispersiyon boya, ilgili teknik bilgi sayfaları dikkate alınarak uygulanabilir.

Teknik veriler

Katman kalınlığı:

Maks. 4 mm

Tane boyutu:

Yakl. 0.2 mm

Seyreltme:

Seyreltmeden işleyin. Gerekirse temiz su kullanın.

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile iyice durulayın.

Kuruma:

Katman kalınlığına, yapı nemine ve ortam sıcaklığına bağlıdır. +20 °C ve % 65 bağıl nemde: yakl. 8 - 10 saat sonra tam kuruma. Daha soğuk sıcaklıklarda veya daha yüksek nemde ilgili daha uzun kuruma sürelerini dikkate alın.

Tüketim:

Kılavuz değer: 1 mm katman kalınlığında yakl. 1,4 kg/m². Zemine ve sürme yöntemine göre tüketim değişir. Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

Hava ve zemin için +10 °C ve 25 °C arası optimal. Ancak +5 °C'nin altında işlemeyin.

Depolama:

Soğuk ama donuz. Açılmamış halde son kullanım tarihi en az 12 ay içerisinde. Açılmış ambalajları zamanında işlemeyin.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Hafif dolgu maddeleri, beyaz dolomit ve katkı maddeleri

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın.

GISCODE:

BSW10

Tehlike ve güvenlik notları

Çocukların erişebilmelerini engelleyin.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!



CE	
MEGA eG Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg 675 Megamur Handspachtel EKF	
EN 13963 Handspachtel fein, Typ 3A MEGA 675 Megamur Handspachtel EKF Für Feinspachtelung innen, wenn sehr glatte Oberflächen erzielt werden müssen; Q1-Q4.	
Brandverhalten:	A2-s1, d0
Biegefestigkeit:	>320 N
Gefährliche Substanzen:	NPD*
*NPD = No Performance Determined	



empfohlen* vom

**IUG – INSTITUT FÜR
UMWELT UND GESUNDHEIT**

Petersgasse 27, 36037 Fulda

www.iug-umwelt-gesundheit.de

675 Megamur Handspachtel EKF

Allergiker-freundliches Produkt

*Empfehlung basiert nicht auf Prüfungen