

Hazır yapıştırıcı

Ürün tanımı:

MEGA 805 hazır yapıştırıcı kullanıma hazır, doldurulmamış ve çözücü madde içermeyen kapalı alan için dispersiyon bazlı bir hazır yapıştırıcıdır.

Uygulama:

Kaba elyaf, yapısal, vinilund duvar kâğıtlarını kuru, taşıyabilir tavan ve duvar yüzeylerine yapıştırmak için.

Özellikleri:

- kullanıma hazır
- yumuşatıcı ve çözücü madde içermez
- optimum yapıştırıcı bölümü
- iyi düzeltme özelliğe yüksek başlangıç
- yapışması
- şeffaf bir şekilde kurur
- zararlı emisyonlar içermez
- nemli/ıslak odalar için uygun değildir

Bağlayıcı madde temeli:

PVAC takviyeli nişasta derivatı

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,0 kg/l

pH değeri:

8 - 9

Renk tonu:

Beyazımsı/opak. Kuruma sonrası şeffaf

Paket boyutu:

15 l

İşleme:

Fırçayla ve duvar kâğıdı cihazı ile sürmeye uygundur. MEGA 80 hazır yapıştırıcı seyreltilmemiş halde ve düzenli bir şekilde duvar kâğıdının arka tarafına sürülür. Yapıştırıcı sürülen duvar kâğıdı şeridi ardından 2/3'ten 1/3'e birleştirilir. İlgili yumuşama süresine uyulmalıdır. Dış köşelerde, duvar kaplamanın en az 10 cm etrafında sürüldüğüne dikkat edilmelidir, böylece müteakip şeritler için kusursuz bir bağlantı sağlanır.

Üreticinin yapıştırma kılavuzu dikkate alınmalıdır.

Lütfen dikkat:

Dikiş alanında olası sızan yapıştırıcıyı derhal temiz, nemli bir bez ile dokunarak ortadan kaldırın.

Zemin:

Zemin temiz, kuru, taşıyabilir, düzenli bir şekilde emici ve düz olmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 18 363 ve 18 366 zemin ön işleme yönetmelikleri ve BFS bilgi sayfası No. 16 dikkate alınmalıdır.

Teknik veriler

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile.

Kuruma:

Yakl. 20 °C'de ve %50 nemde yakl. 8 - 12 sonra yüzeyi kurur ve üzerine sürülebilir. Açıklık süresi, normal oda sıcaklığında yakl. 20 dakikadır.

Dikkat:

Üzerine malzeme sürülebilir duvar kaplamalarına malzeme ancak kaplamalar tamamıyla kuruduktan sonra sürülebilir.

Tüketim:

Yakl. 150 - 300 ml/m², düz yüzeylerde. Hesaplama için kesin tüketim değerleri, objede bir deneme sürme ile tespit edilmelidir.

Genel notlar

Depolama:

Soğuk ama donuz. Açılmamış halde son kullanım tarihi en az 12 ay içerisinde.

İşleme sıcaklığı:

İşleme ve kuruma sırasında hava ve zemin için en az +5 °C. Aşırı sıcaklıkta işlemeyin.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

PVAC takviyeli nişasta derivatı, koruyucu madde

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın.

GISCODE:

D1

WGK1:

Öz sınıflandırma

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

