

Masa szpachlowa do aplikacji ręcznej EKF

Opis produktu:

Gotowa do użycia, mineralna masa szpachlowa do aplikacji ręcznej, przyjazna dla alergików, zgodna z VOB, DIN 18 363, część C, ust. 2.3.1. Wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów, przetestowana zgodnie z kryteriami testowymi AgBB dotyczącymi emisji substancji szkodliwych. Specjalnie do przetwarzania ręcznego.

Zastosowanie:

Wewnątrz. Do szpachlowania ręcznego o grubości do maksimum 4 mm na tynki z grupy zapraw II, III, IV, płyty gipsowo-kartonowe (Q1 - Q4), beton i stare powłoki na bazie dyspersji. Do aplikacji drobnociąskowych, w przypadku których konieczne jest uzyskanie bardzo gładkich i cienkowarstwowych powierzchni. Przy wypełnianiu spoin w suchej zabudowie należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta płyt.

Właściwości:

- EMICODE EC1 PLUS
- przetestowana zgodnie z kryteriami testowymi AgBB dotyczącymi emisji substancji szkodliwych
- na bazie mineralnej
- o niskiej emisji
- przyjazna dla alergików
- nie wymaga etykietowania
- wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów
- dobrze wypełniająca
- wysoka zdolność krycia
- bardzo dobra szlifowalność
- doskonałe właściwości przetwarzania
- zdolna do dyfuzji
- wysoka odporność na obciążenie
- bardzo małe osiadanie
- stopień rozciągliwości do wartości 0

Oznakowanie ekologiczne/Certyfikaty:

- Szwedzkie oznakowanie ekologiczne Swanen
- Fiński certyfikat emisji M1
- Certyfikat akredytacji Eurofins: Ocena zgodnie z międzynarodowymi normami (French VOC Reg (A+), ABG, BREEAM itp.)

Baza spoiwa:

Tworzywa sztuczne - Dyspersje kopolimerów

Baza pigmentowa:

Biały dolomit

Ciężar właściwy:

Ok. 1,4 kg/l

Odcień kolorystyczny:

Biały

Wielkość opakowania:

14 kg

Stosowanie:

Nakładać, ściagać i wygładzać ręcznie za pomocą pacy stalowej. Po wyschnięciu przeszlirować wypełnione powierzchnie papierem ściernym lub w razie potrzeby włókniną szlifierską. Szpachlować połączenia płyt tylko w połączeniu z pasami papieru.

Podłoże – proszę zwrócić szczególną uwagę na:

VOB, część C, DIN 18 363 na potrzeby kontroli podłoża: ust. 3.1.1 Wszystkie podłoża muszą być nośne, powietrznosuche, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Metale należy chronić przed korozją. Podczas wykonywania wyprawek przy użyciu materiałów na bazie cementu, przed nałożeniem masy szpachlowej do aplikacji ręcznej MEGA 675 Megamur Handspachtel EKF należy wykonać dokładną fluatyzację powierzchni. W przypadku płyt g-k szpachlować szfawane i ścięte połączenia płyt tylko w połączeniu z pasami papieru. Styki płyt można wypełniać tylko wówczas, gdy nie należy spodziewać się zmian długości spowodowanych wahaniami temperatury i wilgotności.

Możliwość dalszej obróbki:

Wykonać podkład środkiem MEGA 271 Hydrosol EKF. Następnie można stosować wszystkie farby dyspersyjne MEGA nadające się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, z uwzględnieniem odpowiednich kart technicznych.

Dane techniczne

Grubość warstwy:

Maks. 4 mm

Wielkość ziarna:

Ok. 0,2 mm

Rozcieńczanie:

Stosować w stanie nierozcieńczonym. W razie potrzeby użyć czystej wody.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu spłukać dokładnie wodą.

Schnięcie:

W zależności od grubości warstwy, wilgotności budowlanej i temperatury otoczenia. W temperaturze +20 °C i 65 % wilgotności względnej: sucha powierzchnia: po ok. 8 - 10 godzinach. W przypadku niższych temperatur lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Zużycie:

Wartość orientacyjna: ok. 1,4 kg/m² przy grubości warstwy wynoszącej 1 mm. Zużycie waha się w zależności od podłoża i sposobu aplikacji. Dokładne wartości zużycia dla kalkulacji określić na obiekcie.

Ogólne wskazówki

Temperatura stosowania:

Optymalna temperatura powietrza i podłoża od +10 °C do 25 °C. Nie przetwarzać w temperaturze poniżej +5 °C.

Przechowywanie:

W chłodnym miejscu, ale bez dostępu mrozu. Data minimalnej trwałości przed otwarciem ok. 12 miesięcy. Natychmiast zużyć zawartość otwartego pojemnika.

Wykaz składników:

Lekkie wypełniacze, biały dolomit i dodatki

Wskazówki dotyczące utylizacji:

Należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących utylizacji odpadów.

GISCODE:

BSW10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!



CE	
MEGA eG Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg 21 675 Megamur Handspachtel EKF	
EN 13963 Handspachtel fein, Typ 3A MEGA 675 Megamur Handspachtel EKF Für Feinspachtelung innen, wenn sehr glatte Oberflächen erzielt werden müssen; Q1-Q4.	
Brandverhalten:	A2-s1, d0
Biegefestigkeit:	>320 N
Gefährliche Substanzen:	NPD*
<small>*NPD = No Performance Determined</small>	

