186

Karta techniczna TM 186

Ochronna farba do drewna

Opis produktu:
Grzybobójcza farba wierzchnia do drewna na bazie rozpuszczalników, nadająca kolor i optymalną ochronę elementów drewnianych przed wilgocią. Szczególnie nadaje się jako wydajna powłoka gruntująca i nawierzchniowa do stosowania na elementach ze starą powłoką, narażonych na intensywne działanie czynników atmosferycznych.

Zastosowanie:
Na zewnątrz. Uniwersalny system jednoopakowaniowy. Powłoka gruntująca, pośrednia i nawierzchniowa do szczególnie trwałych, łatwych do renowacji powłok wierzchnich elementów drewnianych niestabilnych wymiarowo, o ograniczonej stabilności wymiarowej i stabilnych wymiarowo, takich jak elewacje drewniane, boazeria, parapety balkonowe, okiennice, mur pruski, gonty, okna i drzwi zewnętrzne. Farba nawierzchniowa do drewna MEGA 186 Protect Holzdeckfarbe jest wyposażona w czasową ochronę powierzchni powłoki przed atakiem grzybów. W związku z tym można ją używać wyłącznie na zewnątrz oraz we wnętrzu okien i drzwi zewnętrznych.

Właściwości:
- uniwersalny system jednoopakowaniowy
- bardzo dobre właściwości renowacyjne
- niewielka skłonność do łuszczenia
- niewielkie tworzenie się warstw, utrzymanie struktury
- wentylująca, paroprzepuszczalna
- bardzo dobra penetracja powierzchni i przyczepność
- bardzo wysoka ochrona przed wilgocią
- o właściwościach tiksotropowych

Ważna wskazówka:
Działanie zastosowanego środka zabezpieczającego powłokę zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia oraz zachowania zaleceń dot. wykonania struktury powłoki. Działanie jest ograniczone w czasie.

Spoiwo:
Bezaromatyczna, długooleista żywica alkidowa, zawiera rozpuszczalniki

Ciężar właściwy:
Ok. 1,0 g/cm³

Stopień połysku:
Jedwabisty mat do jedwabistego połysku, w zależności od gatunku drewna.

Wielkość opakowania:
2,5 l oraz 5,0 l

Odcienie:
Biały (ok. RAL 9010) i barwiony za pośrednictwem usługi mieszania kolorów firmy MEGA Mix.

Stosowanie:
Pędzel, wałek. Dokładnie wymieszać przed użyciem. 2 - 3 warstwy w stanie nierozcieńczonym, w zależności od stopnia zużycia. Natrysk wyłącznie w systemach zamkniętych.

Przygotowanie podłoża:
Podłoża muszą być nośne, wolne od zabrudzeń, substancji oddzielających i suche. Należy przestrzegać przepisów VOB (niemieckie Znormalizowanie zasady zlecania i wykonywania robót budowlanych), część C, DIN 18363, ust. 3. Zaimpregnować miejsca z surowego drewna impregnatem do drewna MEGA 242 Protect Holzschutzimprägnierung lub lazurą impregnującą MEGA 184 Protect Imprägnierlasur. Usunąć nienośne i nieodpowiednie stare powłoki aż do warstwy nośnej drewna. Mocno przylegające lakiery na bazie żywicy alkidowej przeszlifować i oczyścić.

Powłoka bazowa:
1 x ochronną farbą do drewna MEGA 186 Protect Holzdeckfarbe

Powłoka środkowa i końcowa:
1 do 2 x preparat MEGA 186 Protect Holzdeckfarbe

Dane techniczne

Rozcieńczanie:
Produkt gotowy do malowania ręcznego.

Czyszczenie narzędzi:
Rozcieńczalnikiem do żywic syntetycznych MEGA 904 Kunstharz-Verdünner

Zużycie:
Drewno strugane:
ok. 80 - 120 ml/m² na każdą czynność roboczą
Drewno tarcicowe:
ok. 120 - 150 ml/m² na każdą czynność roboczą

Schnięcie:
W temperaturze 20 °C i przy 65 % wilgotności względnej:

Pyłosuchość:	po ok. 2 godz.
Możliwość dalszej obróbki:	po ok. 8 - 10 godz.
Odporność na deszcz:	po ok. 3 - 4 godz.

Wskazówki ogólne

Temperatura stosowania:
Nie przetwarzać w temperaturze poniżej +5 ° C. Zwrócić uwagę na wilgotność rosy i temperaturę obiektu. Niska temperatura i/lub wysoka wilgotność opóźniają schnięcie i prowadzą do uszkodzeń powierzchni.

Szczególne wskazówki:
Nie stosować na powierzchniach poziomych, takich jak np. podłogi i posadzki.

Przechowywanie:
Stabilny przez co najmniej 12 miesiące w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym miejscu, bez dostępu mrozu.

Skład zgodnie z wytycznymi dyrektywy VDL:
Żywica alkidowa, olej lniany, dwutlenek tytanu, krzemiany, węglan wapnia, związki alifatyczne, etery glikolowe, aromaty, glikole, dodatki, środek zabezpieczający powłokę

Wskazówki dotyczące utylizacji:
Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie puste pojemniki. Płynne resztki materiałów należy oddawać do punktu zbiórki starych farb/lakierów, zaschnięte resztki materiałów usuwać jako odpady budowlane i rozbiórkowe lub jako odpady komunalne lub domowe.

Wartość dopuszczalna UE dla tego produktu:
Kategoria produktu: A/e
400 g/l LZO (2010)
Ten produkt zawiera maks. 370 g/l LZO.

GISCODEu:
BSL20

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych" (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (Nr CAS 64359-81-5), oktylinon (ISO) (Nr CAS 26530-20-1).

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów.

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, telefon: 040 54004-0, faks: 040 54004-9, www.mega.de

Stan na: 05/2022