

Silikat cephe boyası

Ürün tanımı:

DIN 18 363, fıkra 2.4.1 uyarınca dispersiyon silikat cephe boyası, çözücü madde ve yumuşatıcı içermez. DIN EN 13 300 uyarınca ıslak aşınma sınıfı 2

Uygulama:

Dışta ve içte. Kireç, kireçli çimento, çimento sıvası, beton ve eski silikat ve minerali boyalar üzerine cephe katları için.

Özellikleri:

- mat
- hava şartlarına dayanıklı
- yüksek su buharı difüzyon edilebilir
- yüksek kaplama kapasitesi
- kolay işleme
- çevre dostu
- işiğe dayanıklı
- yumuşatıcı ve çözücü madde içermez

DIN EN 1 062 uyarınca karakteristik veriler:

Parlaklık: mat	G3
Kuru katman kalınlığı: 100 - 200 µm	E3
Maks. Tane boyutu: <100 µm	S1
Su buharı geçirgenliği (sd değeri): <0,14 m (yüksek)	V1
Su geçirgenliği (w değeri): <0,5 [kg/(m ² • h0,5)] (orta)	W2

Dikkat:

MEGA 407 silikat cephe boyası eski dispersiyon boyalarda, KD sıvalarda, boya katlarında ve alçı ve alçıpan zeminlerinde kullanılamaz.

Bağlayıcı madde temeli:

Organik stabilizatörlü silikat.

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,45 kg/l

Parlaklık derecesi:

EN 13 300 uyarınca mat.

Renk tonu:

MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden beyaz ve geniş renk tonu yelpazesi.

Paket boyutu:

1,5 l, 5 l, 12,5 l

İşleme:

Rulo, küçük fırça ve fırça ile. Doğrudan güneş ışınlarının altında veya aşırı hava hareketlerinde (rüzgâr) işlemeyin.

Zemin:

Zeminin kuru, taşıyabilir ve toz ile yağdan arındırılmış olmalıdır. Yeni sıvaları ancak havada kuruma sonrası işleyin. Eski sıvalar kuru temizleyin ve tozunu alın. Emici zeminleri, MEGA 206 silikat astar ile şartlar uyarınca astarlayın (MEGA 206 silikat astar teknik bilgi sayfasını dikkate alın).

Temel kat:

MEGA 407 silikat cephe boyasını, MEGA 206 silikat astar ile 1:1 hacim oranında karıştırın.

Son kat:

MEGA 407 silikat cephe boyasına maks. %10'a kadar MEGA 206 silikat astar ekleyin.

Not:

Kullanım öncesi iyice karıştırın ve kullanım sonrası tekrar iyice kapatın.

Teknik veriler

Seyreltme:

MEGA 206 silikat astar.

Tonlama:

Geleneksel silikat tam tonlama ve tonlama boya ile.

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile yıkayın. Kurumaları önlemek için aralarda aletleri boyanın içinde bırakın.

Kuruma:

Kuru, sıcak havada (DIN 50 014, 23 °C, %50 bağıl nem). Ancak en az 12 saat sonra 2. katı uygulayın.

Tüketim:

Yakl. 250 - 350 ml/m², düz zeminde (2 kat için referans değer). Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

+5 °C'nin altında işlemeyin.

Özel notlar:

Aşındırıcı. Cam, doğal taş, seramik ve metal yüzeylerin üzerini itinayla örtün. Cildi ve gözleri boya sıçramalarına karşı koruyun.

Depolama:

Soğuk ama donsuz, açılmamış orijinal ambalajda raf ömrü 12 ay.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Su, kalsiyum silikat, polimer dispersiyonu, kalsiyum karbonat, titanyum dioksit, talk, katkı maddeleri

Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Malzeme artıklarını yasal hükümlere göre bertaraf edin.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/c

40 g/l VOC (2010)

Bu ürün <1 g/l VOC içermektedir.

Ürün kodu:

BSW10

Güvenlik notları:

Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Dikkat! Püskürtmede, akciğere nüfus eden tehlikeli damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya sisi solmayın.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

