

# Çimentolu macun

## Ürün tarifi:

0,5 - 10 mm arası katman kalınlığındaki zeminler için 20 mm'ye kadar kuvars kumu ekli kalıcı ve kendiliğinden seyir eden zemin macunu. Çimento şaplar, kalsiyum sülfat şaplar, beton ve sıkı yapışan yapıstırıcılı veya macun artıklı eski zeminler için uygundur. Normal ve artmış yüklenmede oturma ve ticari alanda MEGAgrün Daha sağlıklı oturma koleksiyonundan zemin kaplamalarını döşenmeleri için yüksek emiş kapasiteli pürüzsüz döşeme yüzeylerini oluşturmak için. Sadece kapalı alanda.

**EMICODE:**  
EC1 PLUS

## Özellikleri:

- çok iyi seyir
- düz yüzey
- yüksek emiş kapasitesi

**Paket boyutu:**  
20 kg

## Zemin hazırlama:

DIN 18 365'i dikkate alın. Zemin sabit, taşıyabilir, kuru, çatlaksız, temiz ve yapışmayı kısıtlayacak maddelerden arındırılmış olmalıdır. Zeminlere öncesinden MEGA 235 dispersiyon konsantre sürün. Astarın, macunlama öncesi iyice kurummasını bekleyin.

## İşleme:

1. 20 kg macunu, yakl. 5 litre su ile karıştırın. Soğuk suyu temiz bir kaba koyun ve tozu kuvvetli bir şekilde karıştırarak ekleyin ve toprak olana kadar karıştırın. İşleme süresi 20 - 30 dakika.

2. Macunu zemine dökün ve düzleştirme malası veya bir kazıyıcı ile düzenli bir şekilde dağıtın. Mümkün ise tek bir işlem ile arzu edilen katman kalınlığı şeklinde sürün. Sandalye tekerleklerine uygunluk için asgari kalınlık 1 mm'dir. Emiş kapasitesine sahip zeminleri genel olarak 2 - 3 mm kalınlık ile macunlayın. 15 °C'nin altında işlemeyin. Düşük sıcaklık ve yüksek nem, kurumayı ve döşemeye hazırlığı geciktirir.

## Teknik veriler

### Tüketim:

Yakl. 1,5 kg toz, mm katman kalınlığı başı

### İşleme zamanı:

20 - 30 dakika\*

### Üzerinde yürüyebilme:

yakl. 2 saat sonra\*

### Döşenebilir:

Yakl. 18 saat sonra\* 3 mm katman kalınlığında

\*20 °C ve %65 bağıl nemde

## Genel notlar

### Depolama:

En az 12 depolanabilir. Serin ve kuru depolayın. Dona karşı koruyun.

### Bileşim:

Özel çimentolar, mineralli ilave maddeler, redispersiyonlu polimerler, yüksek performans sıvılaştırıcı ve katkı maddeleri

### GISCODE:

ZP 1 – EU-VO 1907/2006 (REACH) uyarınca düşük kromlu

## Tehlike ve güvenlik notları

Çimento içermektedir. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin! Çocukları, taze malzemeden/döşeme ham maddesinden uzak tutun! Kuru ve serin muhafaza edin. Açılmış ambalajlar derhal hava geçirmez şekilde kapatılmalıdır. Nitrile batırılmış pamuk eldivenler ve uzun pantolonlar kullanın. Karıştırırken toz maskesi ve koruyucu gözlük kullanın. İşleme/kuruma sırasında ve sonrasında yeterince havalandırma sağlayın! Ürünü işlerken yeme, içme ve tütün ürünlerini tüketmeyin. Ürünün gözlerinize ile temas etmesi durumunda derhal bolca su ile gözlerinizi yıkayın ve göz doktoruna başvurun. Ürün ile uzun süreli cilt ile temastan kaçının. Maruz kalan cilt parçalarını derhal iyice su ile temizleyin. Henüz taze karıştırılmış ürün, cildin üzerinde ne kadar uzun kalırsa, ciddi cilt hasarları tehlikesi de o kadar büyük olur.

Kanalizasyona, akan veya duran sulara veya toprağa nüfuz etmesini önleyin. Aletlerin temizliği doğrudan kullanım sonrası su ve sabun ile. Sertleşmiş, kurumuş halde fizyolojik ve ekolojik olarak sakıncasızdır. Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Malzeme artıkları, kurumuş halde şantiye atıkları olarak bertaraf edilebilir. Zemin döşeme çalışmaları sonra en iyi oda havası kalitesinin şartları, standartlara uygun döşeme koşulları ve iyice kurumuş zeminler, astarlar ve macunlardır.

Alerjisi olanlara ilişkin bilgileri şu telefon numarasından öğrenebilirsiniz: 040 54004-0.

## Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

