

Cementowa masa szpachlowa

Opis produktu:

Trwała, samopoziomująca cementowa masa szpachlowa do warstw o grubości od 0,5 do 10 mm, uzupełniona piaskiem kwarcowym do 20 mm. Nadaje się do jastrychów cementowych, jastrychów anhydrytowych, betonu i starych podłoży z mocno przylegającymi resztkami kleju lub masy szpachlowej. Służy do tworzenia równych powierzchni montażowych o wysokiej chłonności do układania wykładzin podłogowych z kolekcji MEGA-grün Gesünder Wohnen w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych o normalnym i intensywnym użytkowaniu. Stosować tylko w pomieszczeniach.

EMICODE:

EC1 PLUS

Właściwości:

- bardzo dobry przebieg powłoki
- gładka powierzchnia
- wysoka chłonność

Wielkość opakowania:

20 kg

Przygotowanie podłoża:

DIN 18 365. Podłoże musi być stałe, nośne, suche, wolne od pęknięć, czyste i wolne od substancji osłabiających przyczepność. Podłoże zagruntować koncentratem dyspersyjnym MEGA 235. Przed szpachlowaniem odczekać, aż podkład dobrze wyschnie.

Stosowanie:

1. Wymieszać 20 kg masy szpachlowej z ok. 5 litrami wody. Wlać zimną wodę do czystego pojemnika i wsypać proszek, energicznie mieszać aż do momentu, gdy nie będzie grudek. Czas przetwarzania 20 - 30 minut.

2. Wylać masę szpachlową na podłoże i równomiernie rozprowadzić za pomocą kielni lub rakli. W razie możliwości, nakładać w żądanej grubości warstwy w ramach jednej czynności roboczej. Minimalna grubość gwarantująca odporność na kółka krzesel 1 mm. Co do zasady na podłożach niechłonnych należy nakładać masę szpachlową o grubości 2 - 3 mm. Nie należy przetwarzać w temp. poniżej 15 °C. Niskie temperatury i wysoka wilgotność opóźniają wysychanie i gotowość do układania.

Dane techniczne

Zużycie:

Ok. 1,5 kg proszku na mm grubości warstwy

Czas przetwarzania:

20 - 30 minut*

Możliwość chodzenia po podłożu po upływie:

Ok. 2 godzin*

Gotowy do pokrycia po upływie:

Po ok. 18 godzinach* przy grubości warstwy wynoszącej 3 mm.

*w temperaturze 20 °C i 65 % wilgotności względnej

Wskazówki ogólne

Przechowywanie:

Okres trwałości wynosi co najmniej 12 miesięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Skład:

Cementy specjalne, kruszywa mineralne, polimery redyspersyjne, wysokowydajne plastyfikatory i dodatki

GISCODE:

ZP 1 – niska zawartość chromianu zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/2006 (REACH).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Zawiera cement. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Trzymać dzieci z dala od świeżego produktu/materiału do układania podłóg! Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Otwarte pojemniki należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nosić bawełniane rękawiczki nasączone nitylem i długie spodnie. Podczas mieszania nosić maskę przeciwpyłową i okulary ochronne. Zapewnić dokładną wentylację podczas i po zakończeniu przetwarzania oraz schnięcia! Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. W przypadku kontaktu produktu z oczami natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skonsultować się z okulistą. Unikać przedłużonego kontaktu skóry z produktem. Części skóry, które miały styczność z produktem należy natychmiast dokładnie umyć wodą. Im dłuższy jest czas przebywania świeżego materiału na skórze, tym większe jest ryzyko poważnego uszkodzenia skóry. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gruntu. Natychmiast po użyciu umyć narzędzia wodą i mydłem. Po utwardzeniu i wysuszeniu produkt nieszkodliwy fizjologicznie i ekologicznie.

Przekazywać do recyklingu tylko całkowicie puste pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować jako odpady budowlane. Podstawowymi wymaganiami dla uzyskania jak najlepszej jakości powietrza w pomieszczeniach po pracach związanych z wykładaniem podłóg są warunki układania podłóg zgodne z normami oraz dobrze wysuszone podłoża, grunty i masy szpachlujące.

Informacje dla alergików można uzyskać dzwoniąc pod numer: 040 54004-0.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

