

# Акриловое напольное покрытие

## Описание продукта:

Шелковисто-матовый однокомпонентный акриловый герметик с полиуретановым усилением для минеральных полов внутри и снаружи помещений с обычными пешеходными нагрузками. Проверено в соответствии с критериями испытаний AgBB на выбросы летучих органических соединений из строительных материалов, используемых во внутренних помещениях. Допущено для использования в помещениях длительного пребывания людей. Не использовать на проезжих поверхностях, а также на поверхностях со стоячей водой и постоянным влажным воздействием.

## Предназначение:

Для таких поверхностей, как бетон, минеральная штукатурка, цементные, ангидритные, магнезитные стяжки, а также твердый асфальт (IC 10 или IC 15) и старые однокомпонентные покрытия без размягчителей.

## Свойства:

- однокомпонентный состав
- быстрое высыхание
- водорастворимый
- для внутренних и наружных работ
- минимальные выбросы в атмосферу
- почти без запаха
- не содержит растворителей и размягчителей
- высокая износостойчивость
- хорошо поддается очистке
- подходит для степеней качества DGNB 1 - 4
- антискользящий класс R10

## Основа связующего вещества:

Акриловая дисперсия с полиуретановым усилением

## Удел. масса:

прибл. 1,3 кг/л

## Степень глянца:

Шелковисто-матовая

## Оттенки:

Серый цвета гальки (прибл. RAL 7032), серый цвета бетона (прибл. RAL 7023). Широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

## Размер упаковки:

5 л и 12,5 л

## Нанесение:

При помощи кисти, валика или устройства безвоздушного распыления.

## Основание:

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, с достаточной несущей способностью и стабильной формой и не содержать изолирующих веществ. Минимальная прочность при растяжении должна составлять >1 Н / мм<sup>2</sup>.

Покрываемые поверхности должны достичь равновесного содержания влаги:

Бетон и цементные стяжки:

макс. 5 процентов по весу

Ангидритные стяжки:

макс. 1 процент по весу

Магнезитные стяжки:

2 - 4 процента по весу

Ксилолитные стяжки:

4 - 8 процентов по весу

1. Очистите поверхности с хорошей несущей способностью от загрязнений (пыль, грязь и т. д.).

2. Непрочные, сильно загрязненные поверхности, например, с масляными или жирными загрязнениями, истиранием резины и т. д. или порошкообразным или стекловидным цементным камнем, необходимо обработать дробеструйной очисткой или подобным способом.

3. Удалить отслаивающиеся покрытия или краску с окрашенных поверхностей. Очиститеочно прилегающие однокомпонентные покрытия и старыеочно прилегающие дисперсионные краски, не содержащие размягчителей. Отшлифуйтеочно прилегающие твердые двухкомпонентные покрытия или прогрунтуйте их при помощи MEGA 052 Aqualack Epoxy Primer 2K.

## Система покрытия:

Акриловое напольное покрытие MEGA 710 может быть нанесено кистью или валиком, а также распылено (безвоздушное устройство). Перед использованием материал тщательно перемешать.

## Для внутренних помещений:

Грунтовый слой разбавить водой на 30 %. Промежуточный и поверхностный слой наносить без разведения водой.

## Для наружных зон:

Нанести грунтовый слой MEGA 202 Hydrogrund, разбавив водой на 50 %. Промежуточный и поверхностный слой наносить без разведения водой.

## Указание:

Напольное акриловое покрытие MEGA 710 не допущено для покраски сливных ванн для масла.

## Технические характеристики

### Разведение:

В качестве грунтовки разведение водой до макс. 30 %.

### Очистка инструментов:

После использования и при продолжительных перерывах в работе немедленно промыть водой с мылом.

## Сушка:

Возможность повторной окраски спустя прибл. 6 часов (согласно AgBB. спустя 24 часа). Возможность механической нагрузки спустя прибл. 3 дня (при +20 °C и 60 % отн. влажности воздуха).

## Расход:

Грунтовый слой (разбавленный):  
прибл. 150 - 200 мл/м<sup>2</sup>

Промежуточный и поверхностный слой:  
прибл. 150 мл/м<sup>2</sup>

## Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,013 - 0,015 дюйма=0,33 - 0,38 мм;  
не использовать фильтр

## Общие указания

### Условия нанесения:

Температура объекта и окружения 5 - 30 °C, относительная влажность воздуха макс. 80 %. Температура окрашиваемой поверхности должна всегда быть на 3 °C выше температуры точки росы.

### Хранение:

Хранить в прохладном, сухом месте без воздействия мороза. Оригинально закрытая тара может стабильно храниться 2 года при температуре около +20 °C.

### Декларация составных веществ:

Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, силикаты, карбонат кальция, вода, пленкообразующее вспомогательное средство, добавки, консерванты

### Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материалов могут утилизироваться как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материалов утилизируются как отверженные краски или как бытовой мусор.

### ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/i

140 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

### Маркировочный код GISCODE:

BSW20

### Класс водоопасности WGK 1:

Самоэкспертиза

### Соблюдать паспорт безопасности!

# Акриловое напольное покрытие



**MEGA**  
Malereinkaufsgenossenschaft e.G.  
Fangdieckstraße 45  
22547 Hamburg

10<sup>1</sup>

EN 13813 SR-AR2-Efl-B1,5-IR4

Покрытие на основе синтетической смолы для внутреннего применения в зданиях (Строение согласно технической документации)

Пожарные характеристики (Fire Classification): Efl<sup>2</sup>

Выделение коррозийных веществ (Synthetic Resin Screed): SR

Водонепроницаемость: NPD<sup>3</sup>

Сопротивление к износу (Abrasion Resistance): AR1

Прочность при растяжении (Bond): B1,5

Устойчивость к ударам (Impact Resistance): IR4

Изоляция ударного шума: NPD<sup>3</sup>

Шумоглощение: NPD<sup>3</sup>

Теплоизоляция: NPD<sup>3</sup>

Химическая устойчивость: NPD<sup>3</sup>

## Обозначение СЕ согласно DIN EN 13813:

DIN EN 13813 «Растворы и массы для стяжек, стяжки - Растворы и массы для стяжек - Свойства и требования» (январь 2003 г.) определяет требования к растворам для стяжек, которые используются для конструкций полов во внутренних помещениях. Покрытия и герметики из синтетической смолы также охватываются этим стандартом. Продукты, соответствующие вышеуказанному стандарту должны быть обозначены знаком СЕ.



1) последние две цифры года, в котором было нанесено обозначение СЕ.

2) в Германии в настоящее время действует стандарт DIN 4102; соответствует классу пожарной безопасности B2.

3) NPD = No Performance Determined; значения не установлены.

